Τεχνικό Φυλλάδιο

Zapon Lack

Βερνίκι Φινιρίσματος και Προστασίας Επιχρυσωμένων Επιφανειών

κωδικός CDO6950



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Zapon Lack είναι ένα διάφανο βερνίκι φινιρίσματος με βάση διαλύτη. Παρουσιάζει υψηλή επιφανειακή αντοχή και είναι κατάλληλο για μεταλλικές και επιχρυσωμένες επιφάνειες. Σχεδιασμένο με απόλυτο σεβασμό στις παραδόσεις, είναι έτοιμο προς χρήση και πολύ εύκολο στην εφαρμογή. Προσδίδει σε κάθε προϊόν μια ευχάριστη αισθητική εμφάνιση. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

10-20% με DNU 016 – διαλυτικό νίτρου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μεταλλικές επιφάνειες γενικά, όπως ψευδάργυρος, χαλκός, ορείχαλκος, κασσίτερος και μπρούντζος, επαρκώς καθαρές και απαλλαγμένες από λίπη. Λιγότερο κατάλληλο για εφαρμογή σε σίδερο σε εξωτερικούς χώρους, αλλά κατάλληλο για έργα σε εσωτερικούς χώρους, κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς, λόγω των μη διαβρωτικών ιδιοτήτων του.

ΑΠΟΔΟΣΗ

12-14 m²/l ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης της επιφάνειας που επεξεργάζεται.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	0,94 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	δευτ.	91 ± 6
Στερεά	%	26 ± 1
Χρόνος ξήρανσης, χωρίς σκόνη (20 °C, 100 g/m²):	λεπτά	30-60
Χρόνος ξήρανσης, χωρίς κολλητικότητα (20 °C, 100 g/m²):	ώρες	2-4
Χρόνος πλήρους ξήρανσης (20 °C, 100 gr/m²):	ώρες	12-24

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας στην επιφάνεια με πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού (ακροφύσιο 1,5-1,8). Η συνιστώμενη ποσότητα για την εφαρμογή κυμαίνεται μεταξύ 80 και 130 g/m².



Για να επιτευχθεί μια λεία και ομοιογενής επιφάνεια, τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 220 μετά από κάθε στρώση. Η επιφάνεια μπορεί να τριφτεί μετά από τουλάχιστον 3-4 ώρες.



Συνιστάται η εφαρμογή περισσότερων από μία στρώσεων.



Συνολικός χρόνος στεγνώματος: 12-24 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Χρησιμοποιήστε γάντια για να αποφύγετε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Εφαρμόστε ομοιόμορφα και όχι υπερβολικά στρώματα. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών. Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία ξήρανσης.
Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή που δεν προορίζεται για τελική χρήση, για να διαπιστώσετε αν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός CDO6950	12 x 500 ml
Κωδικός CDO6951	12 x 1 L
Κωδικός CDO6952	2 x 5 lt
Κωδικός CDO6953	1 x 25 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες, εφαρμογές, εγκαταστάσεις
και αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα παρεχόμενα προϊόντα για να επαληθεύσει την προσαρμοστικότητά τους στις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **CDO6950**
Αναθεώρηση: **04 της 29.05.2023**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it