Τεχνικό Φυλλάδιο

2K VARNISH PATINA

Κωδ. CDO7012X-2K



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 2K VARNISH PATINA είναι ένα βερνίκι δύο συστατικών, υψηλής στιλπνότητας, ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές με ψεκασμό.
Απαιτεί προπαρασκευαστικές στρώσεις ασταριού για την ενίσχυση της γυαλάδας, καθώς και μια προστατευτική τελική επίστρωση. Το προϊόν καταλύεται με HA081.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κορνίζες, έπιπλα, παρκέ και διάφορες επιφάνειες μετά από επεξεργασίες πρόσφυσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί κατά βούληση με CDO001DPU.

Χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Εμφάνιση		Υγρό
Πυκνότητα	g/cm³	1,00 ± 0,02
Ιξώδες (Cup Ford αρ. 4, 20 °C)	Δευτ.	20
Περιεκτικότητα σε στερεά	%	13 patina 2K 24% HA081
Χρόνος ζωής	Ορυκτό	2
Χρόνος στεγνώματος (χωρίς σκόνη, 20 °C)	Δευτ.	15
Χρόνος στεγνώματος (έτοιμο για επικάλυψη, 20 °C)	Ορυκτό	24

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επεξεργαστείτε την επιφάνεια με 1 ή 2 στρώσεις λευκού πολυουρεθανικού ασταριού ή λευκού ακρυλικού ασταριού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Λειάνετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο νο. 360-400.



Μόλις η επιφάνεια καθαριστεί, καταλύστε το 2K VARNISH PATINA με HA081 σε αναλογία 1:1.



Εφαρμόστε το προϊόν με ψεκασμό σε πίεση 2-2,5 atm, αφήνοντας ένα λεπτό φιλμ στην επιφάνεια.



Στη συνέχεια, το στεγνωμένο προϊόν πρέπει να προστετευτεί με γυαλιστερό φινίρισμα ακρυλικού ή πολυουρεθάνης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε μια ομοιόμορφη, αλλά όχι υπερβολική, στρώση βαφής.
Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε καυτές επιφάνειες, σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού τη νύχτα.
Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια δοκιμαστική επιφάνεια για να επαληθεύσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να ελέγξετε τη συμβατότητα με άγνωστα υποστρώματα.
Ρίξτε τον καταλύτη στο χρώμα, και όχι το αντίστροφο, για να αποφύγετε τη μείωση της λάμψης του προϊόντος.
Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. CDO7012O-2K	6 x 1 Lt Gold 11
Κωδ. CDO7012O-2K.5	2 x 5 lt
Κωδ. CDO7012O-2K.25	1 x 25 lt
Κωδ. CDO7012A-2K	6 x 1 lt Silver 15
Κωδ. CDO7012A-2K.5	2 x 5 lt
Κωδ. CDO7012A-2K.25	1 x 25 Lt

Καταλύτης HA081 (100%)

Κωδ. CDO7012-K	6 x 1 λίτρο
Κωδ. CDO7012-K.5	2 x 5 λίτρα
Κωδ. CDO7012-K.25	1 x 25 λίτρα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.
Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας, ανοιχτές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων από δικές μας δοκιμές. Ωστόσο, οι τεχνικές συστάσεις μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα και αναλογίες αραίωσης επηρεάζουν ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα και συχνά βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Οι χρήστες πρέπει να δοκιμάζουν τα προϊόντα που τους παρέχονται, προκειμένου να διαπιστώσουν την καταλληλότητά τους για τις ανάγκες τους. Εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **CDO7012X-2K**
Αναθεώρηση: **02 της 24.07.2026**

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it