Τεχνικό Φυλλάδιο

ΚΟΥΝΕΛΟΚΟΛΛΑ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ

Παράγεται από το κολλαγόνο των οστών και του δέρματος του κουνελιού



κωδ. CDOCOLLAC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κουνελόκολλα είναι μια φυσική κόλλα, που προέρχεται από πρωτεϊνικά εκχυλίσματα ζωικής προέλευσης.
Ονομάζεται επίσης κόλλα λαπίν και διατίθεται σε μορφή κόκκων. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή πολλών προϊόντων για επιχρύσωση και γενικότερα για αναπαλαίωση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

20-40 m² με ένα λίτρο ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με χρώματα και άλλα φινιρίσματα της σειράς Borma. Κατάλληλο για το φινίρισμα επίπλων, εσωτερικών πορτών, ξυλοκατασκευών, κορνιζών, ξύλινων στοιχείων επίπλωσης γενικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί κατά βούληση με Solvoil 04 ή 06.

Χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm3	0,87 ± 0,02
Περιεκτικότητα σε στερεά	%	12 ± 1
Χρόνος πλήρους ξήρανσης (20 °C)	ώρες	24 ± 6

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για χρήση ως βαφή σε ακατέργαστο ξύλο: τρίψτε την επιφάνεια του αντικειμένου για να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα.
Για χρήση ως πατίνα: βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα που έχουν εφαρμοστεί ως βάση είναι εντελώς στεγνά και σε κάθε περίπτωση απαλλαγμένα από λάδια, λίπη, κεριά και σιλικόνες.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε βερνίκια γομαλάκας, νίτρου, ακρυλικά, πολυουρεθανικά, ακόμη και σε βάσεις ή φινιρίσματα με βάση το νερό.

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η προετοιμασία της βάσης που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του χρυσού πρέπει να είναι ακριβής, καθώς από αυτήν εξαρτάται η επιτυχία ολόκληρης της εργασίας. Ξεκινάμε προετοιμάζοντας την κουνελόκολλα (colletta), η οποία είναι απαραίτητη για την προετοιμασία τόσο της βάσης από γύψο όσο και του αμπόλι, όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Η κόλλα που προκύπτει πρέπει να εφαρμοστεί απευθείας με πινέλο πάνω στο ξύλο, το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς σκόνη. Αυτή η πρώτη στρώση ονομάζεται αστάρωμα.

Μετά από 2 ώρες, λιώνουμε 350 gr γύψου Μπολόνια ή γαλλικού γύψου σε μισό λίτρο «colletta» σε μπεν-μαρί στους 35-40 °C και απλώνουμε το μείγμα, ενώ είναι ακόμα ζεστό, πάνω στο ξύλο (ammannitura). Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη θερμοκρασία, διαφορετικά ο προϊόν μπορεί να σκληρύνει υπερβολικά. Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί για τις διάφορες στρώσεις που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια (ενδέχεται να χρειαστούν 5 ή 6) οι οποίες πρέπει πάντα να είναι ζεστές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες στρώσεις χωρίς υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινού παγετού. Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή δοκιμής για να επαληθεύσετε εάν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό και να ελέγξετε τη συμβατότητα με άγνωστα υποστρώματα. Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση των χρόνων στεγνώματος. Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. Basecoat Gel – κωδ. 0650 – υπόστρωμα νίτρου για την αποκατάσταση και το φινίρισμα κλασικών επίπλων.
2. Shabby Provenzale – κωδ. 6570XX – ως βάση για διακοσμητικό χρώμα κιμωλίας.
3. Antikwachs – κωδ. 3420XX – ως διακοσμητικό κερί φινιρίσματος.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές λαδιού σειράς CO.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. CDOCOLLAC	1 KG
Κωδ. CDOCOLLAC25	25 KG

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας, ανοιχτές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με το υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη.

Επομένως, σε περίπτωση χρήσης τέτοιων υλικών για καθαρισμό ή για άλλους σκοπούς, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε το προϊόν να στεγνώσει γρήγορα ή να τα διαβρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε δίνονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά βρίσκονται εκτός ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται, προκειμένου να επαληθεύσει εάν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **CDOCOLLAC**
Αναθεώρηση: **01 της 31.08.2018**

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it