Τεχνικό δελτίο

Naturaqua Exterior Wood Lack 2K

Βερνίκι νερού δύο συστατικών εξωτερικής

Κωδικός NAT41102K - XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι δύο συστατικών βάσεως νερού, ιδανικό για εξωτερικά δάπεδα και ξύλινες επιφάνειες γενικά, με ευχάριστο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Παρέχει εξαιρετική προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τη φυσιολογική φθορά. Φυσικό αποτέλεσμα, δεν αλλοιώνει το χρώμα του ξύλου.
Διατίθεται στις ακόλουθες γυαλάδες: φυσικό αποτέλεσμα 10-20%, σατινέ 30-40%, ημιγυαλιστερό 50-60%, γυαλιστερό 80-90%.
Διατίθεται επίσης στην έκδοση THIXO για κάθετες επιφάνειες. Για να εξασφαλιστεί καλύτερη απόδοση, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος αραιωμένου σε αναλογία 10:1 με νερό ή η χρήση του Wood Sealer ως πρώτη στρώση. Κωδικός καταλύτη NAT4100-2K. Αναλογία καταλύτη 10 : 1.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-14 m ^{2} / Lt ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με Borma Shield: ξύλινα σπίτια, φράχτες, πέργκολες, κουφώματα παραθύρων, διάφορες κατασκευές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί έως και 10% με νερό.

Χαρακτηριστικά	UM	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	0,89 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	δευτ.	20±2
Στερεά υπολείμματα	%	44± 2
Διάρκεια ζωής (με καταλύτη) (20 °C)	ώρες	2-3
Χρόνος στεγνώματος, χωρίς σκόνη (20 °C)	λεπτά	30
Χρόνος στεγνώματος, επικάλυψη (20 °C)	ώρες	2 - 4
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	12-24

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε μέχρι να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά βαφή. Γεμίστε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Επακόλουθο τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο.150-180 οδηγεί σε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα της βαφής. Πριν από την εφαρμογή της βασικής στρώσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%, ενώ η σχετική υγρασία του αέρα πρέπει να είναι 30-60%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμείξτε το naturaqua Exterior Wood Lack 2K με τον καταλύτη NAT4100-2K σε αναλογία 10 : 1.



Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος ως πρώτης στρώσης αραιωμένου σε αναλογία 10:1 με νερό ή με Wood Sealer ή το Naturaqua Holz Lasur. Περιμένετε 10 λεπτά πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.



Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό.



Αφήστε το να στεγνώσει για 2-4 ώρες. Περιμένετε να στεγνώσει επαρκώς πριν συνεχίσετε.



Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 180/220 ή τζίβα και απομακρύνετε πλήρως τη σκόνη πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση.



Εφαρμόστε τουλάχιστον μια δεύτερη στρώση.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Εξασφαλίστε πάντα επαρκή αερισμό και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ξήρανσης. Για ομοιόμορφη ξήρανση, εφαρμόστε ομοιόμορφο πάχος χωρίς υπερβολές.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του προϊόντος, προτιμάται η διαφανής/μη χρωματισμένη έκδοση λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του ίδιου του προϊόντος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ:

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** κωδ. 0052 - ρητίνη στοκαρίσματος.
2. **Holzmasse K2 MDF** - κωδ. 1650XX - στόκος δύο συστατικών για ξύλο.
3. **Wood Sealer** – NAT4090 –αστάρι, συνιστάται ως πρώτη στρώση.
4. **Naturaqua Holz Lasur – NAT3610XX –** συντηρητικό με βάση το νερό, συνιστάται ως πρώτη στρώση
5. **Parkettreiniger** - σαπούνι καθαρισμού παρκέ - κωδ. NAT0048 για τον καθημερινό καθαρισμό.
6. **Parquet Wax** – κερί αυτογυαλιστικό για παρκέ - κωδ. 0490 για συντήρηση.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές νερού της σειράς COWT και COWN.

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

NAT41102K-XX + NAT4	099-2K	6 x (1 Lt + 100mL)
NAT41112K-XX + NAT4	100-2K	2 x (2,5 Lt + 250 mL)
NAT41122K-XX + NAT4	101-2K	2 x (5 lt + 500 mL)
NAT41142K-XX + NAT4	103-2K	20 Lt + 2 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Προστατέψτε το από τον παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Ελέγξτε τη συμβατότητα (χρώμα, περιεκτικότητα σε ρητίνη και έλαια) με άγνωστα είδη ξύλου, ώστε να απομακρυνθούν πλήρως τυχόν υπολείμματα από προηγούμενες επεξεργασίες.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα παρεχόμενα προϊόντα για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός: **NAT41102K - XX**
Αναθ.: **3 της 09.01.2025**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it