Τεχνικό Φυλλάδιο

Naturaqua WPC Deck Sealer

Φινίρισμα Προστασίας Νερού για βεράντες και φράχτες από σύνθετο ξύλο WPC

κωδικός NAT4965XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φινίρισμα με βάση οξειδωτικά λάδια, κεριά και φυσικές ρητίνες διασκορπισμένα σε νερό για την προστασία σύνθετων υλικών όπως το WPC, το προεντεταμένο ξύλο κ.λπ. Στεγνώνει γρήγορα, είναι ιδιαίτερα υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό και σας επιτρέπει να αποφύγετε τον σχηματισμό αντιαισθητικών και επίμονων λεκέδων λόγω της απορρόφησης ελαιωδών ουσιών και ρύπων. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV, διεισδύει σε βάθος για να εγγυηθεί εξαιρετική πρόσφυση και προστασία στις επεξεργασμένες επιφάνειες. Αφού εφαρμοστεί και στεγνώσει, προσφέρει ένα ευχάριστο φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς να αλλάζει το χρώμα του WPC. Καλή αντοχή στην κυκλοφορία πεζών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Έτοιμο προς χρήση.
Καθάρισμα με νερό.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές επιφάνειες από σύνθετο ξύλο όπως το WPC: ξύλινες βεράντες, προβλήτες, δάπεδα, επενδύσεις προσόψεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμορφώνεται με **το πρότυπο EN 71.III** σχετικά με την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών.

ΑΠΟΔΟΣΗ

30-40 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τη σύνθεση του WPC.

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	UM	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	1,02 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	δευτ.	10±2
Ξηρό υπόλειμμα	%	18 ±5
Χρόνος στεγνώματος, μία στρώση, ξηρό σε επίπεδο σκόνης (20 °C)	ώρες	4
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	ώρες	24±6
Βαθμός γυαλάδας: βαθύ ματ - φυσικό αποτέλεσμα	%	00 - 05

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε την επιφάνεια που θα επεξεργαστείτε από λίπη, σιλικόνες ή ίχνη ρύπων. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο νο. 220-320.



Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα, αποφεύγοντας τις υπερβολές. Για την εφαρμογή συνιστούμε τη χρήση επίπεδου πινέλου ή του πινέλου εφαρμογής Borma.



Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 6-8 ώρες. (Δεδομένου ότι πρόκειται για οξειδωτικό λάδι, ο χρόνος στεγνώματος ποικίλλει ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες. Μια ημέρα με έντονη ηλιοφάνεια και καλό αερισμό μπορεί να επιταχύνει σημαντικά το στέγνωμα). Εξετάστε το ενδεχόμενο προσθήκης του επιβραδυντή NAT4150 σε αναλογία 10%–30%. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της επάλειψης και της απορρόφησης.



Εάν είναι απαραίτητο, προχωρήστε στο τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 220-240.



Εφαρμόστε τουλάχιστον μια δεύτερη στρώση.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Σε περίπτωση επιφανειών με αυλακώσεις (αντιολισθητικές γραμμές) ή σανίδων με εφέ παλαιότητας που έχουν υποστεί επεξεργασία με βούρτσα, συνιστάται προσοχή! Εφαρμόστε το προϊόν με επίπεδη βούρτσα ή κανονική βούρτσα. Η εφαρμογή με ψεκασμό είναι δυνατή, αλλά προσέξτε να αποφύγετε την υπερβολική συσσώρευση του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε ρολό!
Η επιλογή μιας έγχρωμης έκδοσης εξασφαλίζει ότι το φινίρισμα έχει σημαντικά υψηλότερη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες σε σύγκριση με τη διαφανή έκδοση του ίδιου προϊόντος.
Λόγω της χαμηλής απορροφητικότητας του WPC, κατά τη χρήση έγχρωμων προϊόντων συνιστάται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφα και σε μέτρια ποσότητα.
Τα λάδια με βάση το νερό δεν είναι συμβατά με βασικές επιστρώσεις διαφορετικής φύσης: συνιστάται επομένως η εφαρμογή τους σε ακατέργαστη επιφάνεια ή σε συμβατά προϊόντα. Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν υπό την άμεση δράση του ήλιου, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Πάντα να πραγματοποιείτε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή που δεν προορίζεται για τελική χρήση, για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό.
Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα ενδέχεται να εμποδίσει την πρόσφυση.

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Φροντίζετε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία οξείδωσης και, συνεπώς, να επιτρέψετε το σωστό στέγνωμα του στρώματος του λαδιού που εφαρμόσατε.

ΚΥΚΛΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για τους κύκλους συντήρησης, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Extra Strong Wood Cleaner** – κωδικός 0091 – καθαριστικό υψηλής ισχύος (αποκατάσταση). Για εντατικό καθαρισμό ξύλου, αφαίρεση επίμονων ρύπων και υπολειμμάτων από προηγούμενες επεξεργασίες.
2. **Exterior Wood Cleaner** –κωδικός 0075 – ισχυρό καθαριστικό. Καθαρίζει αποτελεσματικά και προετοιμάζει την επιφάνεια πριν από τις επόμενες επεξεργασίες.
3. **Deck Soap** –κωδικός 0026 – σαπούνι καθαρισμού για ξύλο εξωτερικού χώρου. Κατάλληλο για όλα τα φινιρίσματα. Ιδανικό για τακτική συντήρηση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός NAT4965.1	6 x 1 lt
Κωδικός NAT4965.2,5	2 x 2,5 lt
Κωδικός NAT4965.5	2 x 5 lt
Κωδικός NAT4965.10	1 x 10 lt
Κωδικός NAT4965.20	1 x 20 lt

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές:

Χρωστικές ουσίες νερού της σειράς COWN / COWT.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, ανοιχτές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **NAT4965XX**
Αναθεώρηση: **03 της 17.06.2025**

B.P.S. srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it