Τεχνικό Φυλλάδιο

ECOSEAL 300Kx

ΕΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ

ΠΑΤΩΜΑ ΠΑΡΚΕ ΚΑΙ LAMINATE

Κωδ. 0666XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ECOSEAL 300 είναι ένα ελαστικό, ακρυλικό σφραγιστικό υδατικής βάσης , ενός συστατικού, ειδικά σχεδιασμένο για τη σφράγιση δαπέδων παρκέ και laminate. Πρόκειται για ένα ειδικό προϊόν υψηλής ποιότητας, χωρίς διαλύτες, που πολυμερίζεται γρήγορα, τρίβεται και μπορεί να επικαλυφθεί με κάθε είδους βερνίκι παρκέ του εμπορίου. Το ECOSEAL 300 προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συγκολλητικό, τόσο σε βερνικωμένα όσο και σε μη βερνικωμένα δάπεδα παρκέ. Διατίθεται σε 9 βασικές αποχρώσεις.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για βερνικωμένο ξύλο, σκληρή ξυλεία, laminate, παρκέ, κόντρα πλακέ, σοβατεπί, ξύλινες σκάλες, παράθυρα και κουφώματα· ιδανικό για την πλήρωση αρμών σε δάπεδα και αρμών μεταξύ παρκέ και τοίχων. Εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση αρμών που παρουσιάζουν μετακινήσεις έως 5-10%.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

50 Λευκό	62 Μαόνι
52 Δρυς Σκούρο	51 Δρυς
60 Μαύρο	12056 Ιρόκο
54 Όρεγκον / Ντουσιέ	63 Καρυδιά Σκούρη
02 Δρυς Φυσικό	

BPS srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) Italy.
Tel .: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E.mail : info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	Τεχνικά Δεδομένα
GEV-EMICODE	EC1 +
Π.Ο.Ε (CE)	0.34% -5.7g / l
Πυκνότητα	(1.69 ± 0.05) g / cm3
Σκληρότητα (ISO 868)	40 Shore A
Δημιουργία Φιλμ (20 ° C)	5-10 λεπτα
Επαναβαφή (20 ° C)	Μετά από 4-6 ώρς
Τρίψιμο (20 ° C)	Μετά από 18-24 ώρες
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -25 ° C έως + 80 ° C
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από + 5 ° C έως + 40 ° C

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Τα τμήματα σύνδεσης πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από σκόνη, λάδι, γράσο, άσφαλτο και πάγο.



Το ECOSEAL 300 μπορεί να λειανθεί πάνω στην επιφάνεια, εφόσον υγρανθεί το εργαλείο με νερό και περαστεί πάνω από τη σφράγιση ασκώντας ελαφρά πίεση.



Σχηματισμός υμένα 5-10 λεπτά.



Δέχεται επικάλυψη με χρώμα μετά από 4-6 ώρες.



Επιδέχεται τρίψιμο μετά από 18-24 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Το ECOSEAL δεν είναι κατάλληλο για αρμούς που βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το νερό. Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PMMA, PTFE, πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτούχους αρμούς. Μπορεί να βαφτεί με σχεδόν οποιοδήποτε χρώμα· συνιστάται η διενέργεια δοκιμών. Αντοχή σε θερμοκρασίες από -20°C έως +75°C. Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5° C έως +40°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. 0666XX	310 ml

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σταθερότητα αποθήκευσης έως 24 μήνες σε ξηρό χώρο, προστατευμένο από τον παγετό και τη θερμότητα (θερμοκρασία +10°C έως +25°C).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) πριν από τη χρήση.
Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Τα τεχνικά μας φυλλάδια συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διαφορετικές επιφάνειες εφαρμογής, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά δεν υπόκεινται σε έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να δοκιμάζει τα παρεχόμενα προϊόντα για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **0666XX**
Revision: **3 of 06/02/2024**

BPS srl - Via Industria, 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) Italy.
Tel .: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com E.mail : info@bormawachs.it