**Τεχνικό Φυλλάδιο**

# ECOFILLER SPRAY

## ΨΕΚΑΣΙΜΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

Κωδ. 1555XX




### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ecostucco Spray αποτελεί συνδυασμό παραδοσιακού γύψου και ακρυλικού πολυμερούς, με την προσθήκη λευκής χρωστικής και πρόσθετων που εξασφαλίζουν ελαστικότητα, εξαιρετική δυνατότητα τριψίματος και μεγάλη ανθεκτικότητα, επιτρέποντας τη δημιουργία πιο ομοιόμορφης επιφάνειας και διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική καλυπτικότητα.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση του σχήματος ή ως αστάρι πριν από τη βαφή, ή να λειτουργήσει ως βάση για τη σωστή εφαρμογή του φύλλου χρυσού. Γεμίζει ταχύτατα τους πόρους του ξύλου, μειώνοντας τις απαιτούμενες στρώσεις βαφής.

### ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

05 Πεύκο
51 Δρυς
50 Λευκό

### ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

| | |
|---|---|
| 04 Κελεμπέκι | 08 Φυσικό |
| 10 Λάριξ | 17 Τικ |
| 30 Κερασιά | 42 Οξυα |
| 53 Καρυδιά Ανοιχτή | 58 Παλίσανδρος |
| 54 Όρεγκον | 65 Μελιά |
| 59 Καρυδιά Μέτρια | 62 Μαόνι |
| 63 Καρυδιά Σκούρη | |
| 146 Βέγκε | |

| Χαρακτηριστικά | M.M. | Τιμή |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | | Πάστα |
| Απόχρωση | | Σύμφωνα με την ετικέτα |
| Οσμή | | Άοσμο |
| Πυκνότητα | g/cm$^3$ | 1,5 +/- 0,1 |
| Αραίωση | | 10-20% με νερό |



**BPS srl** - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

| | | |
|---|---|---|
| Χρόνος στεγνώματος (20°C) | ώρες | 4-5 (με φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας) |

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε και απολιπάνετε την επιφάνεια και, αν είναι δυνατόν, τρίψτε την ελαφρά (με γυαλόχαρτο 220).



Αραιώστε 10–20% με νερό.



Ψεκάστε στην επιφάνεια.




Περιμένετε 4-5 ώρες για να στεγνώσει.



Αφού στεγνώσει το πρώτο χέρι, προχωρήστε σε τρίψιμο (με γυαλόχαρτο 220-320) για να διευκολύνετε την εφαρμογή των επόμενων στρώσεων.



Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο ή τρεις στρώσεις του προϊόντος.

## BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές νερού της σειράς COWT/COWN και Naturaqua HOLZFARBE.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Να διασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία στεγνώματος. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα υλικού.

Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και παρουσία ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

| | |
|---|---|
| Κωδ. 1555XX | 12 τμχ. x 1 Kg |
| Κωδ. 1560XX | 4 τμχ. x 5 Kg |

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές σε αποθήκες, σε θερμοκρασία δωματίου.

Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο· διατηρείτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

**Προϊόν για επαγγελματική χρήση.**

Τα τεχνικά μας δελτία συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, οι διάφορες επιφάνειες εφαρμογής, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αραιώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά δεν υπόκεινται σε έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να δοκιμάζει τα παρεχόμενα προϊόντα για να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικο-φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **1555XX**
Revision: **01 of 24.09.2024**



**BPS srl** - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it