Τεχνικό Φυλλάδιο

Holz Lasur

Impregnating agent for wood

Συντηρητικό Βερνίκι Εμποτισμού για Ξύλα

κωδ. 3610XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι εμποτισμού ξύλου εξωτερικής χρήσης, με βάση ρητίνες και έλαια, το οποίο δεν δημιουργεί φιλμ στην επιφάνεια. Διεισδύει σε βάθος στο ξύλο, αναδεικνύει τη δομή και τα νερά του και του προσδίδει ζωντανή και ευχάριστη απόχρωση. Τα πολύτιμα συστατικά της σύνθεσής του, σε συνδυασμό με τα φίλτρα UV, εμποδίζουν τον σχηματισμό μυκήτων που προκαλούν αποχρωματισμό και την προσβολή από ξυλοφάγα έντομα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, περιέχει χρωστικές ανθεκτικές στο φως και παρέχει αποτελεσματική βασική προστασία από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Η φυσική του πυκνότητα διευκολύνει την εφαρμογή με πινέλο.

ΑΠΟΔΟΣΗ 10-14 m² / lt / στρώση ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή ξύλο που έχει υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με Borma Shield: ξύλινα σπίτια, φράχτες, πέργκολες, πόρτες και παράθυρα, καθώς και διάφορες άλλες κατασκευές. Εσωτερικοί χώροι: ξύλινα ταβάνια, δοκάρια, επενδύσεις τοίχων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο για χρήση. Αν χρειαστεί, μπορεί να αραιωθεί με Solvoil 04 ή 06.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	0,80 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	sec.	15 ± 2
Στερεά	%	> 18%
Χρόνος στεγνώματος, χωρίς σκόνη, μονή στρώση (20°C)	ώρες	2-4
Ελεύθερο αγγίγματος, μονή στρώση (20°C)	ώρες	6-8
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24 ± 6

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε το ξύλο ώστε να αποκτήσετε μια λεία και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Το τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 180-220 εξασφαλίζει καλύτερο οπτικό και απτικό αποτέλεσμα. Πριν από την εφαρμογή του ασταριού, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. ως προς τον χρωματισμό, την περιεκτικότητα σε λάδια, την πιθανή παρεμπόδιση του στεγνώματος) σε περίπτωση άγνωστων ειδών ξύλου.Ορισμένα είδη, ιδίως εκείνα με έντονο χρωματισμό ή/και εξωτικής προέλευσης (π.χ. Lapacho, Ipe, Iroko, καθώς και ξυλεία που προσομοιάζει με το μαόνι), ενδέχεται να παρεμποδίσουν σημαντικά ή να επιβραδύνουν τη διαδικασία στεγνώματος του προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Holz Lasur μπορεί να εφαρμοστεί με πανί, πινέλο, ρολό ή με εμβάπτιση. Προτιμάται η επεξεργασία σε οριζόντια επιφάνεια, ώστε να διευκολύνεται η διείσδυση του προϊόντος στις ίνες του ξύλου.

Περιμένετε 6-8 ώρες πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση.

Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως πριν από την εφαρμογή της τελικής στρώσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε το προϊόν σε στρώσεις ομοιόμορφες και όχι υπερβολικά παχιές. Συνιστάται η εφαρμογή σε ακατέργαστο ξύλο ή σε ξύλο που έχει προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με Borma Shield. Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Πραγματοποιείτε πάντα μια δοκιμή σε μη εμφανές σημείο για να βεβαιωθείτε ότι το τελικό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.

Η χρήση σε σκληρά ή/και εξωτικά ξύλα ενδέχεται να επιμηκύνει σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος. Φροντίστε πάντα για επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία οξείδωσης και να επιτευχθεί η σωστή σκλήρυνση της στρώσης που εφαρμόστηκε.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστούμε τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Borma Shield** – κωδ. 3630 ως αστάρι που αποτρέπει τη μούχλα και την προσβολή από έντομα.
2. **Top Gel Tixo** – κωδ. 3305XX με φινίρισμα που δίνει αίσθηση κεριού
3. **Holzwachs Lasur** – κωδ. 3320XX μια εναλλακτική λύση 3 σε 1 για εμποτισμό, προστασία και διακόσμηση
4. **Exterior Wood Lack 2k** – κωδ.41102K – ως τελική επίστρωση πολυουρεθάνης δύο συστατικών.

BORMA COLOR SYSTEM

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 08 διάφανο, 05 πεύκο, 03 δρυς,17 τικ, 10 λάριξ, 54 όρεγκον, 16 κερασιά, 62 μαόνι, 53 καρυδιά ανοιχτή, 59 καρυδιά μέτρια, 63 καρυδιά σκούρη,136 πράσινο.
Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές λαδιού της σειράς CO.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 3610XX	6 x 375 ML
Κωδ. 3611XX	6 x 750 ML
Κωδ. 3612XX	2 x 2,5 L
Κωδ. 3613XX	1 x 10 L
Κωδ. 3614XX	1 x 20 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ένα δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από φλόγες και πηγές θερμότητας, σπινθήρες και ηλεκτρικά φορτία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον διατηρείται στα αρχικά σφραγισμένα δοχεία, σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 25°C.

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **3610XX**
Rev.: **02 of 21.09.2021**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it