Τεχνικό Φυλλάδιο

2K Ultramax Matt

Two components
High performance lacquer – anti-scratch, natural matt effect
Αντιχαρακτηκό Βερνίκι Δύο Συστατικών, Φυσικό Ματ Αποτέλεσμα
κωδ. 41002K



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι παρκέ δύο συστατικών που εξασφαλίζει ευχάριστη ματ όψη και μέγιστη αντοχή στις γρατζουνιές, χωρίς τα φαινόμενα γυαλίσματος της επιφάνειας που είναι συνηθισμένα στα ματ φινιρίσματα. Αναλογία ανάμειξης 100:20.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο. Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες που εκτίθενται σε έντονη καταπόνηση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Μπορεί να αραιωθεί έως και 15% με το DPU011 (Διαλυτικό Γενικής Χρήσης για Πολυουρεθανικά) ή με 50% DPR014 (Επιβραδυντικό Διαλυτικό για Πολυουρεθανικά).

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/ cm^3	0.95 ± 0.02
Ιξώδες Ford#4	sec.	40±2
Στερεά	%	25
Χρόνος στεγνώματος, ανάμεσα στις στρώσεις (20°C)	ώρες	1
Πλήρες στέγνωμα (20° C)	ώρες	12
Αναλογία καταλύτη (βερνίκι : καταλύτης)		100:20
Γυαλάδας παχιάς στρώσης		20

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε το παρκέ ώστε να αποκτήσετε μια λεία και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά βερνίκια. Στοκάρετε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Το τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 180/220 εξασφαλίζει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα κατά τη βαφή. Πριν από την εφαρμογή του υποστρώματος, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόστε δύο στρώσεις, με ψεκασμό ή ρολό, μετά την κατάλληλη αραίωση.

Για εφαρμογή με ρολό σε μεγάλες επιφάνειες, αραιώστε το προϊόν (μετά την προσθήκη του καταλύτη) με 50% διαλυτικό επιβράδυνσης DPR014.

Αφήστε το να στεγνώσει για 1 ώρα.

Τρίψτε προσεκτικά με γυαλόχαρτο νο.220, απομακρύνετε όλη τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με αντιστατικό πανί. Στη συνέχεια, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση.

Περιμένετε 12 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +10°C. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία στεγνώματος. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα υλικού.
Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και σε συνθήκες ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** κωδ.0052 ρητίνη στοκαρίσματος.
2. **Holzmasse K2 KDF** κωδ. 1650XX, στόκος ξύλου δύο συστατικών.
3. **Parkettreiniger** κωδ. NAT0048 καθαριστικό σαπούνι για παρκέ.
4. **Parquet Wax** κωδ. 0490, αυτογυάλιστο υγρό κερί για παρκέ

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές της σειράς PU.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 41002K + 4100K 6 x (1Lt + 200mL)
Κωδ. 41022K + 4102K 2 x (5Lt + 1Lt)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενοχώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δενχρησιμοποιείται. Μακριά από
θερμότητα,φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγέςανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σεπαγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια υλικά που έχουν εμποτιστεί με υγρά και παραμένουν σε αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να υποστούν αυτανάφλεξη. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε τέτοια υλικά για καθαρισμό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, φροντίστε να εξασφαλίζετε καλό αερισμό ώστε να στεγνώνουν γρήγορα ή να τα βρέχετε με νερό πριν τα απορρίψετε.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **41002K**
Revision: **01 of 22.06.2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it