Τεχνικό Φυλλάδιο

1K-PU Easy Parkettlack

Βερνίκι Ξύλινων Πατωμάτων Ενός Συστατικού

Κωδ. 4160-XX.PU



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για ένα βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού και έτοιμο προς χρήση, ιδανικό για την επεξεργασία ξύλινων δαπέδων (ως συνδυαστικό αστάρι και τελική επίστρωση), προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα στην εφαρμογή. Στεγνώνει γρήγορα και διακρίνεται για την εξαιρετική του εργασιμότητα και τη ροή του, ακόμη και σε βιομηχανικές εφαρμογές. Για την ενίσχυση της κάλυψης της επίστρωσης, είναι δυνατή —αν και όχι απολύτως απαραίτητη— η εφαρμογή του ασταριού Borma Parkettlack 2k ως προκαταρκτική στρώση.
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ξύλα με υψηλή απορροφητικότητα και πορώδη δομή.
Διατίθεται σε εκδόσεις με βαθμό γυαλάδας 10, 30, 60 και 90.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο. Κατάλληλο για την επεξεργασία δαπέδων, θυρών, παραθύρων, σοβατεπιών και άλλων ξύλινων αντικειμένων. Κατάλληλο επίσης για ξύλινα έπιπλα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Μπορεί να αραιωθεί έως και 15% με το DPU011, το διαλυτικό γενικής χρήσης πολυουρεθανικών.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/ cm^3	0.88 ± 0.02
Ιξώδες Ford#4	sec	20 ±1
Στερεά	%	45
Χρόνος στεγνώματος, ελεύθερο σκόνης και επαναβαφή (20°C)	ώρες	6-8
Πλήρες στέγνωμα (20° C)	ώρες	24

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε το παρκέ ώστε να αποκτήσετε μια λεία και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά βερνίκια. Στοκάρετε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Το τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 180/220 εξασφαλίζει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα κατά τη βαφή. Πριν από την εφαρμογή του υποστρώματος, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε επιφάνεια που έχει προηγουμένως τριφτεί, καθαριστεί και απολιπανθεί, απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με ρολό, πανί, πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού.



Αφήστε το να στεγνώσει για 6-8 ώρες.



Πριν προχωρήσετε στη δεύτερη στρώση, τρίψτε με γυαλόχαρτο 220/240.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +10°C. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία στεγνώματος. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα υλικού.Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και σε συνθήκες ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** κωδ.0052 ρητίνη στοκαρίσματος.
2. **Holzmasse K2 MDF** κωδ. 1650XX, στόκος ξύλου δύο συστατικών.
3. **Parkettreiniger** κωδ. NAT0048 καθαριστικό σαπούνι για παρκέ.
4. **Parquet Wax** κωδ. 0490, αυτογυάλιστο υγρό κερί για παρκέ

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές της σειράς PU.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 4160-XX.PU	6 x 500 mL
Κωδ. 4161-XX.PU	6 x 1 Lt
Κωδ. 4162-XX.PU	2 x 2.5 Lt
Κωδ. 4163-XX.PU	2 x 5 Lt
Κωδ. 4164-XX.PU	1 x 20 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4160-XX.PU**
Revision: **02 of 05.03.2025**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it