Τεχνικό Φυλλάδιο

HARDWAX PARQUET OIL 1030 PLUS

κωδ. 4951-HW.PLS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϊόν επεξεργασίας με βάση φυσικά λάδια, ενισχυμένο με ποιοτικές ρητίνες, για το φινίρισμα ξύλινων δαπέδων σε μία ή δύο στρώσεις. Η προσθήκη ειδικών κεριών επιτρέπει τη δημιουργία επιφανειών με φυσική όψη και αυξημένη ματ υφή, διατηρώντας παράλληλα την αντοχή στις γρατζουνιές και προσφέροντας μεγαλύτερη απαλότητα στην αφή. Κατάλληλο για σκληρά και μαλακά ξύλα. Ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για απορροφητικά ή πολύ πορώδη ξύλα. Χάρη στην εξαιρετική του συμπεριφορά κατά την εφαρμογή, είναι επίσης ειδικά κατάλληλο για χρήση με μηχανή γυαλίσματος (μονοδισκη μηχανή). Μόνο για εσωτερική χρήση. Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη και παρουσιάζει μειωμένες εκπομπές ΠΟΕ (VOC).

ΑΠΟΔΟΣΗ

12-14 m²/Lt ανά στρώση, εφόσον εφαρμόζεται με μηχανή μονού δίσκου, ανάλογα με τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο ή ξύλο που έχει υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με λάδια της σειράς Borma. Κατάλληλο για το φινίρισμα δαπέδων, θυρών, παραθύρων, σοβατεπί και άλλων ξύλινων αντικειμένων. Κατάλληλο επίσης για ξύλινα έπιπλα. Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

-**IBR** Πιστοποίηση – Ινστιτούτο Rosenheim για την Πράσινη Δόμηση**.**
-**French VOC Class A+** Πιστοποίηση.
-**EN71.III** Συμμόρφωση – Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια**.**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί έως και 15% με Solvoil 06 ή Solvoil Plus.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/ cm^3	0.87 ± 0.02
Ιξώδες Ford#4	sec.	25± 2
Στερεά	%	45 ± 2
Στέγνωμα, ελεύθερο σκόνης (20°C)	ώρες	2-4
Χρόνος ανέμεσα στις στρώσεις (20°C)	ώρες	9-12
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	12-24

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε το παρκέ ώστε να αποκτήσετε μια λεία και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά βερνίκια. Στοκάρετε τις ρωγμές και τις επιφανειακές ατέλειες. Ένα τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 150-180 εξασφαλίζει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα κατά τη βαφή. Πριν από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής όχι χαμηλότερη από +10°C. Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε καθαρά δοχεία και εργαλεία. Εφαρμόστε τη συνιστώμενη ποσότητα.



Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί τόσο χειροκίνητα (με πινέλο, ρολό ή πανί) όσο και με τη χρήση μηχανών γυαλίσματος (με λευκό δίσκο), οι οποίες ευνοούν τη θέρμανση της επιφάνειας και, κατά συνέπεια, τη βαθιά διείσδυση στο υπόστρωμα, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερα απαλό και φυσικό αποτέλεσμα. Εφαρμόστε ομοιόμορφα στρώματα, αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα υλικού.



Αφήστε το να στεγνώσει για 9-12 ώρες. Περιμένετε να σκληρύνει επαρκώς πριν προχωρήσετε.



Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο.220-240 (το τρίψιμο πρέπει να είναι ελαφρύ αλλά ομοιόμορφο) και απομακρύντε σχολαστικά τη σκόνη πριν από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.



Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις.



Περιμένετε 12-24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΒΑΦΗΣ:

1. Για φινίρισμα εμποτισμού με λάδι: εφαρμογή 1 ή 2 στρώσεων απευθείας στο τριμμένο και καθαρισμένο από τη σκόνη ξύλο, με πινέλο ή με μαλακό βαμβακερό πανί, για συνολική κατανάλωση περίπου 80 g/m² προϊόντος. Ενδεχομένως, και ειδικά σε ξύλα που δεν είναι ιδιαίτερα πορώδη, η πρώτη στρώση μπορεί να αραιωθεί με Solvoil 06 ή Solvoil Plus.

2. Για φινίρισμα που θυμίζει βερνίκι: εφαρμογή 1 ή 2 στρώσεων απευθείας στο τριμμένο και καθαρισμένο από τη σκόνη ξύλο, με ρολό ή πινέλο, για συνολική κατανάλωση περίπου 180 g/m² προϊόντος.

Κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα. Τα λάδια δεν είναι συμβατά με αστάρια διαφορετικής σύστασης: συνεπώς, συνιστάται η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε επιφάνειες που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία με λάδια της ίδιας σειράς. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή υπό άμεση έκθεση στον ήλιο, σε θερμές επιφάνειες ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. ως προς τον χρωματισμό, την περιεκτικότητα σε λάδια, την πιθανή παρεμπόδιση της σκλήρυνσης) σε περίπτωση χρήσης σε ξύλα άγνωστης σύστασης. Ορισμένα είδη ξύλου, ιδίως εκείνα με έντονο φυσικό χρώμα ή εξωτικής προέλευσης (π.χ. Lapacho, Ipe, Iroko και γενικότερα ξύλα τύπου «μαχόγκανι»), ενδέχεται να εμποδίσουν ή να επιβραδύνουν σημαντικά τη διαδικασία στεγνώματος του λαδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται η εφαρμογή μιας πολύ λεπτής πρώτης στρώσης και ο καλός αερισμός του χώρου για τη διευκόλυνση του στεγνώματος.
Τα λάδια παρουσιάζουν μια φυσιολογική τάση κιτρινίσματος, τόσο εντός της συσκευασίας όσο και μετά την εφαρμογή τους: πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που οφείλεται στη φύση της πρώτης ύλης.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Δεν είναι συμβατό με άλλα αστάρια και βερνίκια παρκέ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** – κωδ.0052 ρητίνη στοκαρίσματος για την δημιουργία στόκου.
2. **Holzmasse K2 KDF** – κωδ. 1650XX – στόκος ξύλου δύο συστατικών.
3. **Grundieroel coloroil** – κωδ. 3910XX – βαφή λαδιού για χρωμάτισμα.
4. **Parquet Kit 1/Parquet Kit 2** – κωδ. 4885/4886 – Προϊόντα καθαρισμού και κεριά συντήρησης για την καθημερινή φροντίδα του παρκέ.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές λαδιού της σειράς CO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 4951-HW.PLS	6 x 1Lt
Κωδ. 4952-HW.PLS	2 x 5Lt
Κωδ. 4953-HW.PLS	1 x 10Lt
Κωδ. 4954-HW.PLS	1 x 20Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια υλικά που έχουν εμποτιστεί με υγρά και παραμένουν σε αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να υποστούν αυτανάφλεξη. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε τέτοια υλικά για καθαρισμό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, φροντίστε να εξασφαλίζετε καλό αερισμό ώστε να στεγνώνουν γρήγορα ή να τα βρέχετε με νερό πριν τα απορρίψετε.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4951-HW.PLS**
Revision: **01 of 21.04.2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it