Τεχνικό Φυλλάδιο

HARDWAX PARQUET OIL 1030 QUICK

Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα με Κερί

κωδ. 4951-HW



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϊόν επεξεργασίας με βάση φυσικά λάδια, ενισχυμένο με ποιοτικές ρητίνες, για το φινίρισμα ξύλινων δαπέδων σε μία ή δύο στρώσεις. Η προσθήκη ειδικών κεριών επιτρέπει τη δημιουργία επιφανειών με φυσική όψη και αυξημένη ματ υφή, διατηρώντας παράλληλα την αντοχή στις γρατζουνιές και προσφέροντας μεγαλύτερη απαλότητα στην αφή. Κατάλληλο για σκληρά και μαλακά ξύλα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για απορροφητικά ή πολύ πορώδη ξύλα. Χάρη στην εξαιρετική του συμπεριφορά κατά την εφαρμογή, ενδείκνυται ειδικά και για χρήση με μηχανή γυαλίσματος (μονόδισκη μηχανή). Μόνο για εσωτερική χρήση. Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη και παρουσιάζει μειωμένες εκπομπές ΠΟΕ (VOC).

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με την εφαρμογή και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ξύλο, ακατέργαστο ή προηγουμένως επεξεργασμένο με λάδια Borma. Κατάλληλο για το φινίρισμα δαπέδων, θυρών, παραθύρων, σοβατεπιών και άλλων ξύλινων αντικειμένων. Κατάλληλο επίσης για ξύλινα έπιπλα. Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

-**IBR** Πιστοποίηση – Ινστιτούτο Rosenheim για Πράσινες Κατασκευές**.**
-Συμμόρφωση με τη Γαλλική νομοθεσία αναφορικά με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και την αξιολόγηση εκπομπών VOC, **κλάση A+**.
-Συμμορφώνεται με το πρότυπο **EN71.III:** Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο για χρήση. Αν χρειαστεί, μπορεί να αραιωθεί έως και 15% με Solvoil 06 ή Solvoil Plus.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/ cm^3	0.87 ± 0.02
Ford#4 ιξώδες	sec.	25±2
Στερεά	%	50±2
Χρόνος στεγνώματος, ελεύθερο σκόνης (20°C)	ώρες	1-2
Χρόνος ανάμεσα στις στρώσεις (20°C)	ώρες	6-8
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	9-12

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε το παρκέ ώστε να αποκτήσετε μια λεία και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Στοκάρετε τις ρωγμές και τις επιφανειακές ατέλειες. Το τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 150-180 εξασφαλίζει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στο τελικό φινίρισμα. Πριν από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής όχι χαμηλότερη από +10°C. Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε καθαρά δοχεία και εργαλεία. Εφαρμόστε τη συνιστώμενη ποσότητα.



Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας ρολό. Εάν χρησιμοποιείτε πινέλο ή πανί, φροντίστε να το εφαρμόσετε ομοιόμορφα και κατά μήκος των νερών του ξύλου. Εξομαλύνετε τυχόν κυκλικές κινήσεις που έγιναν με το χέρι, ώστε να αποφύγετε ανομοιόμορφο αποτέλεσμα. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με ψεκασμό και σε βιομηχανικό περιβάλλον.



Αφήστε το να στεγνώσει για 6-8 ώρες. Περιμένετε να σκληρύνει επαρκώς πριν προχωρήσετε.



Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο.220-240 ή τζίβα (το τρίψιμο πρέπει να είναι ελαφρύ αλλά ομοιόμορφο) και απομακρύντε σχολαστικά τη σκόνη πριν από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.



Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις.



Περιμένετε 9-12 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΒΑΦΗΣ:

1. Για φινίρισμα που θυμίζει λάδι εμποτισμού: εφαρμογή 1 ή 2 στρώσεων απευθείας στο τριμμένο και καθαρισμένο από τη σκόνη ξύλο, με πινέλο ή με μαλακό βαμβακερό πανί, για συνολική κατανάλωση περίπου 80 g/m² προϊόντος. Ενδεχομένως, και ειδικά σε ξύλα που δεν είναι ιδιαίτερα πορώδη, η πρώτη στρώση μπορεί να αραιωθεί με Solvoil 06 ή Solvoil Plus.

2. Για φινίρισμα που θυμίζει βερνίκι: εφαρμογή 1 ή 2 στρώσεων απευθείας στο τριμμένο και καθαρισμένο από τη σκόνη ξύλο, με ρολό ή πινέλο, για συνολική κατανάλωση περίπου 180 g/m² προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, χωρίς υπερβολική ποσότητα υλικού. Τα λάδια δεν είναι συμβατά με υποστρώματα διαφορετικής σύστασης: συνεπώς, συνιστάται η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε επιφάνειες που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία με λάδια της ίδιας σειράς προϊόντων. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή υπό άμεση έκθεση στον ήλιο, σε θερμές επιφάνειες ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. ως προς τον χρωματισμό, την περιεκτικότητα σε λάδια, την πιθανή παρεμπόδιση του στεγνώματος) σε περίπτωση χρήσης σε ξύλα άγνωστης σύστασης. Ορισμένα είδη ξύλου, ιδίως εκείνα με έντονο φυσικό χρώμα ή εξωτικής προέλευσης (π.χ. Lapacho, Ipe, Iroko και γενικότερα ξύλα τύπου Maganoid), ενδέχεται να εμποδίσουν ή να επιβραδύνουν σημαντικά τη διαδικασία στεγνώματος του λαδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται η εφαρμογή μιας πολύ λεπτής πρώτης στρώσης και ο καλός αερισμός του χώρου για τη διευκόλυνση του στεγνώματος.
Τα λάδια παρουσιάζουν μια φυσιολογική τάση κιτρινίσματος, τόσο εντός της συσκευασίας όσο και μετά την εφαρμογή τους: πρόκειται για φυσικό φαινόμενο που οφείλεται στη φύση της πρώτης ύλης. Το προϊόν δεν είναι συμβατό με άλλα αστάρια ή βερνίκια για δάπεδα παρκέ.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base κωδ. 0051** – Συνδετική ρητίνη για την εξατομικευμένη παρασκευή υλικών πλήρωσης.
2. **Holzmasse K2 MDF** – κωδ. 1650 – στόκος ξύλου δύο συστατικών
3. **Grundieroel coloroil – κωδ. 3910** – Έγχρωμο λάδι βάσης που χρησιμοποιείται ως πρώτη στρώση χρωματισμού.
4. **Parquet Kit 1/ Parquet Kit 2** κωδ.4885/4886 – Προϊόντα καθαρισμού και κεριά γυαλίσματος για τη συντήρηση και την καθημερινή φροντίδα παρκέ με φινίρισμα λαδιού.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές της σειράς λαδιού CO.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 4951-HW	6 x 1Lt
Κωδ. 4952-HW	2 x 5Lt
Κωδ. 4953-HW	1 x 10Lt
Κωδ. 4954-HW	1 x 20Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί με υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί υπό τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα αυτανάφλεξης.

Επομένως, εάν χρησιμοποιήθηκαν τέτοια υλικά για καθαρισμό ή για άλλους σκοπούς, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε να στεγνώσει γρήγορα το προϊόν, ή να τα βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4951-HW**
Revision: **01 of 21.04.202**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it