Τεχνικό Φυλλάδιο

Naturaqua Teak Oil

Λάδι Νερού για Έπιπλα Κήπου

κωδ. NAT0360



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το NATURAQUA TEAK OIL είναι ένα προϊόν με βάση το νερό (διασπορά ελαίων σε νερό), εμπλουτισμένο με ρητίνες υψηλής ποιότητας χάρη σε τεχνολογία υβριδικού τύπου, κατάλληλο για την επεξεργασία του ξύλου. Εφαρμόζεται εξαιρετικά εύκολα, δεν αφήνει λιπαρή αίσθηση και διεισδύει σε βάθος, προστατεύοντας το ξύλο από τις καιρικές συνθήκες και τους επιβλαβείς παράγοντες. Χάρη στα ειδικά φίλτρα UV, διατηρεί τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Η ειδική του σύνθεση, εμπλουτισμένη με πρόσθετα κατά των επιβλαβών για το ξύλο παραγόντων, διεισδύει σε βάθος, αναδεικνύοντας την ομορφιά των επιφανειών και διατηρώντας μια φυσική όψη. Το προϊόν χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφη φθορά με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να παρουσιάζει φαινόμενα ξεφλουδίσματος. Σε περίπτωση συντήρησης, εάν η επιφάνεια που πρόκειται να ανανεωθεί είναι ιδιαίτερα φθαρμένη, συνιστάται να εξεταστεί η ανάγκη για ένα ελαφρύ αρχικό τρίψιμο, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αισθητική ομοιομορφία.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-14 m²/L, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έπιπλα κήπου, ξύλινες επιφάνειες εξωτερικού χώρου γενικότερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση **EN71.III** – Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια | Πιστοποίηση **IBR** – Ινστιτούτο Rosenheim για την οικολογική δόμηση

Συμμόρφωση με το γαλλικό πρότυπο **VOC A+**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί έως και 30% με απιονισμένο νερό. Ο καθαρισμός των εργαλείων γίνεται με σαπούνι και νερό.

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm^3	1 ± 0,02
Ιξώδες Ford#4	sec.	12 ± 2
Στερεά	%	>22
Χρόνος στεγνώματος, ελεύθερο σκόνης μονή στρώση (20°C)	ώρες	0,5
Χρόνος στεγνωμάτος, επαναβαφή	ώρες	6 – 12
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24 ± 6

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε την επιφάνεια ώστε να γίνει λεία· το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από λάδια, γράσα, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Ένα αρχικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο κόκκωσης 150-180 εξασφαλίζει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στη βαφή. Πριν από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής: όχι χαμηλότερη από +10 °C.


Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Σε περίπτωση εφαρμογής με εμβάπτιση σε ξυλεία χαμηλής απορροφητικότητας, εξετάστε το ενδεχόμενο αραίωσης με νερό σε ποσοστό 20-30%.


Εφαρμόστε την πρώτη στρώση με πινέλο, ρολό, πιστόλι ψεκασμού ή με εμβάπτιση.



Περιμένετε περίπου 4-6 ώρες.


Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο νο. 220-240.


Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση με τον ίδιο τρόπο.



Πλήρες στέγνωμα σε 24 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφες και όχι υπερβολικά παχιές. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες: κάτω από την άμεση επίδραση του ήλιου, σε θερμές επιφάνειες, σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινού παγετού. Πραγματοποιείτε πάντα μια δοκιμή σε μη εμφανές σημείο για να διαπιστώσετε αν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο επιθυμητό.
Η χρήση προϊόντων με βάση το νερό σε σκληρά ξύλα ή/και ξύλα που δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση κιτρινοκαφέ κηλίδων· επομένως, συνιστάται να εξετάσετε την εναλλακτική λύση εφαρμογής του ειδικού ασταριού κατά των τανινών «Super Wood Sealer».
Εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία στεγνώματος και να επιτυγχάνεται η σωστή σκλήρυνση της στρώσης. Ορισμένα είδη ξύλου (όπως Douglas, καστανιά, δρυς) περιέχουν ουσίες που αντιδρούν με τον σίδηρο παρουσία νερού, προκαλώντας την εμφάνιση κυανομέλανων κηλίδων· για τον λόγο αυτό, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ατσαλόμαλλου για τη λείανση των επιφανειών.

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

More products to be considered:

1. **Naturaqua Decking Oil** - κωδ. NAT4971 λάδι υδατικής βάσης για ξύλινα δάπεδα εξωτερικού χώρου (decking)
2. **Naturaqua Holz Lasur** - κωδ. NAT3610XX - βερνίκι εμποτισμού υδατικής βάσης για ξύλο εξωτερικής χρήσης

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές της σειράς νερού
COWT - COWN

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 08 διάφανο, 05 πεύκο, 16 κερασιά, 17 τικ, 53 καρυδιά ανοιχτή, 63 καρυδιά σκούρη, 62 μαόνι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT0360	6 x 500 ML
Κωδ. NAT0361	6 x 1L
Κωδ. NAT0362	2 x 5L
Κωδ. NAT0365	1 x 10L
Κωδ. NAT0365.20	1 x 20L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **NAT0360**
Revision: **03 del 17.07.2023**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it