Τεχνικό Φυλλάδιο

NATURAQUA Dekorwachs Lasur

Ριπολίνη Εμποτισμού Νερού 3-in-1

Κωδ. NAT3315XX-DEC



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το NATURAQUA DEKORWACHS LASUR 3in1 είναι ένα υδατοδιαλυτό, έγχρωμο, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά φινίρισμα βασισμένο σε ρητίνες και κεριά υψηλής ποιότητας. Έτοιμο προς χρήση, συνιστάται για εφαρμογή σε δύο ή τρεις στρώσεις, με λειτουργία εμποτισμού, προστασίας και διακόσμησης. Παρέχει μια λεία επιφάνεια, με ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα και μακροχρόνια προστασία από την οξείδωση και τη φθορά του ξύλου. Το προϊόν διεισδύει στις ίνες, ενισχύοντας το ξύλο με ένα απαλό, σατινέ φινίρισμα. Τα πολύτιμα συστατικά της σύνθεσης, σε συνδυασμό με τα φίλτρα UV, αποτρέπουν τον σχηματισμό μούχλας και την προσβολή από ξυλοφάγα έντομα, εγγυώντας εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως: ξύλινα σπίτια, φράχτες, επενδύσεις, στέγαστρα, βεράντες, ξύλινα παράθυρα, πόρτες εισόδου και γκαράζ, μπαλκόνια, φράχτες, πέργκολες κ.λπ. Στο εσωτερικό: ξύλινες οροφές, πάνελ και άλλα δομικά ή καλυπτικά στοιχεία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

IBR quality statement

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-14 m² / lt / στρώση ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm³	1,1 ± 0,1
Ιξώδες Ford#4	sec.	>60''
Στερεά	%	52 ± 2
Χρόνος στεγνώματος, στην αφή (20°C)	ώρες	2-4
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24 ± 4

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής, όχι μικρότερη από + 10 ° C.



Καθαρίστε καλά την επιφάνεια, αφαιρώντας λάδια, σιλικόνες, παλιά χρώματα και υπολείμματα βρωμιάς.



Σε περίπτωση θερμών κλιμάτων, αραιώστε το προϊόν με 10-15% νερό μόνο για την πρώτη στρώση, για να βοηθήσετε τη διείσδυση στις ίνες του ξύλου.



Εφαρμόστε την πρώτη στρώση, κατά προτίμηση με πινέλο.



Αφήστε να στεγνώσει για 2-4 ώρες.



Τρίψτε ελαφρώς πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.



Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση με πινέλο ή πιστόλι βαφής.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα. Τρίψτε ελαφρώς πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε επόμενης στρώσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμές επιφάνειες, παρουσία ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή με κίνδυνο νυχτερινού παγετού. Πάντα να κάνετε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή για να δείτε αν το αποτέλεσμα ταιριάζει με το επιθυμητό.
Η χρήση προϊόντων νερού σε σκληρά ή/και όχι τέλεια στεγνά ξύλα μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση κιτρινοκαφέ κηλίδων, επομένως συνιστάται να αξιολογήσετε την εναλλακτική εφαρμογή του ειδικού ασταριού Super Wood Sealer.

Να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος και, ως εκ τούτου, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση της εφαρμοζόμενης στρώσης.
Ορισμένα είδη ξύλου (βελανιδιά,όρεγκον,καστανιά) περιέχουν ουσίες που αντιδρούν με τον σίδηρο παρουσία νερού, προκαλώντας μαύρες-μπλε κηλίδες που μοιάζουν με μπλε μανιτάρι, επομένως η χρήση ατσαλόμαλλου θα πρέπει να αποφεύγεται για την εξομάλυνση των επιφανειών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για να ολοκληρώσετε τον κύκλο εφαρμογής, προτείνουμε τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Naturaqua Borma Shield** – κωδ. NAT3630 ειδικό αστάρι νερού εξωτερικής χρήσης.
2. **Naturaqua Log Sealer** – κωδ.0310– στεγανωτικό για δοκούς και σανίδες.
3. **Naturaqua Super Wood Sealer** – κωδ. NAT4090-S αντιτανινικό αστάρι.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

50 white, 9010 superwhite, 133 sage green, 136 pine green, 115 ivory, 42 lobster, 06 natural mustard, 122 orchid orange, 125 poppy red, 120 sunshine yellow, 63 dark chocolate, 128 red mahogany, 59 chocolate, 100 ice grey, 140 navy blue, 81 spring green, 116 dove grey.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές:
Χρωστικές νερού της σειράς COW.

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT3315-DEC	6 x 750 ml
Κωδ. NAT3325-DEC	2 x 2,5 L
Κωδ. NAT3335-DEC	2 x 5 L
Κωδ. NAT3315.10-DEC	1 x 10 L
Κωδ. NAT3315.20-DEC	1 x 20 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Να φυλάσσεται μακριά από το παγετό.

Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ +10 °C και +35 °C. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Prodouct code: **NAT3315XX-DEC**
Revision: **02 del 01.10.2020**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it