Τεχνικό Φυλλάδιο

Naturaqua Flatting Extra Marine

Βερνίκι Θαλάσσης Νερού

Code NAT3925XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι λαδιού-ουρεθάνης, κορυφαίας ποιότητας, έτοιμο για χρήση ως προεργασία-τελείωμα, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας και υψηλή γεμιστική δύναμη. Κατάλληλο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση, ακόμη και σε εξωτικά ξύλα. Ενισχυμένο με φίλτρα UV, προσφέρει ένα φιλμ που είναι απόλυτα ανθεκτικό στο νερό και τις κακές καιρικές συνθήκες, προστατεύοντας το ξύλο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας την αισθητική και τη φυσική του ομορφιά. Διατίθεται σε σατινέ (30% γυαλάδα) και γυαλιστερή (90% γυαλάδα) έκδοση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για καταστρώματα σκαφών, επενδύσεις και δάπεδα εξωτερικού χώρου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN71.III, ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Εμφάνιση		παχύρευστο υγρό
Χρώμα		διάφανο
Οσμή		άοσμο
Ιξώδες Ford #4	Sec.	85±5
Πυκνότητα	Kg/Lt	0.89 ± 0.02
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σε περίπτωση ακατέργαστων επιφανειών, φροντίστε η ξυλεία να είναι ώριμη, καθαρή και στεγνή. Σε περίπτωση συντήρησης παλιών επιφανειών, τρίψτε ελαφρώς την επιφάνεια ώστε να καθαριστεί και να εξομαλυνθεί.

Προσοχή: εξωτικά ξύλα όπως το ιρόκο, τύπου μαόνι κ.α, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους μπορεί να επιβραδύνουν τη διαδικασία στεγνώματος. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόστε μια πρώτη λεπτή στρώση και αν είναι εφικτό απολιπάνετε το ξύλο με Solvoil 04.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραιώστε 10-15% με νερό για να διευκολύνετε την εφαρμογή με το βούρτσισμα. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε λεπτές στρώσεις, κατά προτίμηση με πινέλο. Σε νέες επιφάνειες εφαρμόστε την πρώτη στρώση του υλικού αραιωμένη (20-40%).

Χρόνος στεγνώματος 12 ώρες.

Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις προϊόντος και περιμένετε 24 ώρες μεταξύ των στρώσεων.

Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφες στρώσεις και όχι υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, υπό δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες.

Η χρήση σε σκληρά ή/και εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική παράταση των χρόνων στεγνώματος.
Να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.
Προσοχή: το προϊόν εγγυάται εξαιρετική απόδοση σε εξωτερικούς χώρους, όπου σταδιακά θα χάσει την ελαστικότητά του. Οποιεσδήποτε εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους μπορούν να διατηρήσουν την χαρακτηριστική ελαστικότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τον αρχικό χρωματισμό της επιφάνειας, είναι δυνατή η εφαρμογή του συντηρητικού εμποτισμού **Naturaqua Holz Lasur** – κωδ. NAT3610XX – και στη συνέχεια το τελικό φινίρισμα με δύο στρώσεις Naturaqua Flatting Extra Marine.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές: χρωστικές νερού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Γυαλιστερό

Κωδ. NAT3925XX	6 x 375mL
Κωδ. NAT3926XX	6 x 750 mL
Κωδ. NAT3927XX	2 x 2.5 litres
Κωδ. NAT3928.10XX	1 x 10 Lt
Κωδ. NAT3929XX	1 x 20 Lt

Σατινέ

Κωδ. NAT3925XX-30	6 x 375 mL
Κωδ. NAT3926XX-30	6 x 750mL
Κωδ. NAT3927XX-30	2 x 2.5 litres
Κωδ. NAT3928.10XX-30	1 x 10 Lt
Κωδ. NAT3929XX-30	1 x 20 Lt

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, γυμνή φλόγα, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 35°C. Να φυλάσσεται μακριά από παγετό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Πριονίδι ξύλου, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί σε υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα αυτοανάφλεξης. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών για καθαρισμό ή οτιδήποτε άλλο, προσέξτε να προτιμάτε τον καλό αερισμό για να επιτρέψετε το γρήγορο στέγνωμα του προϊόντος ή να τα βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Product code: **NAT3925XX**
Revision: **01 of 05/07/2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it