Τεχνικό Φυλλάδιο

Naturaqua
1-2K Wood Sealer

Insulating Basecoat for exotic Woods – Special for resinous and exotic woods
Μονωτικό αστάρι για εξωτικά ξύλα – Ειδικό για ρητινούχα και εξωτικά ξύλα



κωδ. NAT4090

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοαπωθητικό αστάρι για την προετοιμασία ξύλου, στο πλαίσιο συστημάτων βαφής με βάση το νερό. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει την πρόσφυση των επόμενων στρώσεων φινιρίσματος (επίσης με βάση το νερό) σε ξύλα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά λάδια (μαόνι, ιρόκο κ.λπ.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφράγιση πορωδών ξύλων, περιορίζοντας έτσι τον βαθμό απορροφητικότητάς τους. Χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως φυσικό/αόρατο σταθεροποιητικό σε ξύλο και γύψο, καθώς και σε επιφάνειες επεξεργασμένες με το προϊόν Shabby Provence. Είναι έτοιμο προς χρήση, αλλά μπορεί να αναμειχθεί με τον καταλύτη NAT4100-2K (για χρώματα νερού) ώστε να ενισχυθεί η αντοχή της επιφάνειας και η πρόσφυση (αναλογία ανάμειξης 1:10).

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ως μονωτικό υπόστρωμα σε κύκλους φινιρίσματος με προϊόντα νερού: τραπέζια και έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και ξύλινα δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Ως σταθεροποιητικό επιφάνειας: διακοσμητικά αντικείμενα εσωτερικού χώρου και τοίχοι εσωτερικών χώρων με φινίρισμα από χρώμα νερού, στο πλαίσιο διακοσμητικών εφαρμογών τύπου Shabby Provence.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση **EN71.III:** Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια. Πιστοποίηση για την πράσινη δόμηση από το ινστιτούτο **IBR του Rosenheim**. Γαλλική πιστοποίηση **VOC κατηγορίας A+**.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-14 m²/L, ανάλογα με τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/ cm^3	1.01 ± 0.02
Ιξώδες Ford#4	sec	16 ± 1
Χρόνος στεγνώματος, μονή στρώση	ώρες	4-6
Πλήρες στέγνωμα	ώρες	24 ± 4

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Ως αστάρι σφράγισης: τρίψτε την επιφάνεια του αντικειμένου ώστε να γίνει λεία και καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά βερνίκια. Στοκάρετε τυχόν ρωγμές και επιφανειακές ατέλειες. Ένα τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο κόκκωσης 180-220 εξασφαλίζει καλύτερο οπτικό και απτικό αποτέλεσμα. Πριν από την εφαρμογή της στρώσης βάσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. χρωματισμός, περιεκτικότητα σε έλαια, πιθανή παρεμπόδιση του πολυμερισμού) σε περίπτωση χρήσης άγνωστων ειδών ξύλου.
Ως σταθεροποιητικό: η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνη και λίπη. Να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 8 και 30 °C.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόστε ένα πρώτο χέρι με πινέλο, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού.

Περιμένετε 4-6 ώρες.

Αν χρειαστεί, τρίψτε ελαφρώς.

Εφαρμόστε δεύτερη στρώση αν χρειαστεί.

Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Δεν συνιστάται η εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμές επιφάνειες. Πραγματοποιείτε πάντα μια δοκιμή σε ένα μη εμφανές σημείο για να διαπιστώσετε αν το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό. Η χρήση προϊόντων με βάση το νερό σε σκληρά ξύλα ή/και σε ξύλα που δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη ξήρανση μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση κιτρινοκαφέ κηλίδων· επομένως, συνιστάται να εξετάσετε την εναλλακτική λύση εφαρμογής του ασταριού σφράγισης Super Wood Sealer. Εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία στεγνώματος και να επιτυγχάνεται η σωστή σκλήρυνση της στρώσης που εφαρμόστηκε.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT4090	6 x 750ml
Κωδ. NAT4091	2 x 5 Lt
Κωδ. NAT4090.10	1 x 10 Lt
Κωδ. NAT4090.20	1 x 20 Lt

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατό με:

Holzfarbe βαφές universal , κωδ. 3000, μόνο για εσωτερική χρήση.

Χρωστικές νερού της σειράς COW.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Φυλάξτε το μακριά από παγετό σε θερμοκρασίες από +5°C έως +30° C. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **NAT4090**
Revision: **03** of **01/21/2022**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it