Τεχνικό Φυλλάδιο

NATURAQUA FLOORMAX BASE HN41

1-2K Ουδέτερο Υπόστρωμα Πατωμάτων Νερού

κωδ. NAT4149.XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές ουδέτερο υπόστρωμα νερού για την επεξεργασία όλων των τύπων ξύλινων δαπέδων. Ειδικά σχεδιασμένο για το αρχικό αστάρωμα πριν από την εφαρμογή των βερνικιών φινιρίσματος Naturaqua Floormax Top. Έτοιμο προς χρήση ως προϊόν ενός συστατικού, μπορεί επίσης να καταλυθεί με τον σκληρυντή Borma NAT4100-2K, σε αναλογία 10:1. Εξαιρετική διαφάνεια και ελαστικότητα. Λόγω της συνοχής του, εφαρμόζεται εύκολα τόσο με πινέλο όσο και με ρολό. Η τεχνολογία με βάση το νερό εγγυάται πολύ χαμηλό επίπεδο πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), σεβόμενη τον εφαρμοστή και το περιβάλλον. Για εσωτερικούς χώρους.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12m²/lt/στρώση ανάλογα με την μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας της ξύλινης επιφάνειας.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο. Κατάλληλο για το φινίρισμα δαπέδων, πορτών, παραθύρων, σοβατεπί και άλλων ξύλινων αντικειμένων. Επίσης κατάλληλο για ξύλινα έπιπλα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο **EN71.III.** Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο **VOC Classe A+**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αραιωθεί έως και 10% με απιονισμένο νερό. Για μεγαλύτερους χρόνους εφαρμογής, μπορεί να αραιωθεί 5-10% το πολύ, με το επιβραδυντικό Borma (XA9103), για υδατοδιαλυτά βερνίκια.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/	1,08 ± 0.02
Ιξώδες #4	sec.	18±2
Στερεά	%	33±5
Χρόνος ζωής μίγματος (20°C)	ώρες	4
Χρόνος στεγνώματος, ελεύθερο σκόνης μονή στρώση (20°C)	ώρες	2 - 3
Επαναβαφή (20C)	ώρες	4 - 6
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24±6
Μέγιστη σκλήρυνση (20°C)	ώρες	36

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε όσο χρειάζεται για να δημιουργήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα ή βερνίκια. Γεμίστε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας, χρησιμοποιώντας την ρητίνη στοκαρίσματος Holzmasse Base όταν πρόκειται για πατώματα ή έναν από τους ειδικούς στόκους που διαθέτει η Borma Wachs όταν πρόκειται για έπιπλα ή άλλες επιφάνειες. Μετά από 1-2 ώρες τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 120-180 για να πετύχετε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Πριν από την εφαρμογή του υποστρώματος, σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να είναι μεταξύ 9% και 12% και η σχετική υγρασία αέρα μεταξύ 30% και 60%. Η ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι 10 °C. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. χρώμα, περιεκτικότητα σε λάδι, ικανότητα αναστολής στεγνώματος) με άγνωστα ξύλα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ:



Έτοιμο για χρήση. Εφαρμόστε το προϊόν και μετά από 1-2 ώρες τρίψτε με γυαλόχαρτο νο.180-220, σκουπίστε προσεκτικά όλη τη σκόνη και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με ένα αντιστατικό πανί. Σε περίπτωση πολύ ζεστού κλίματος, για καλύτερο άπλωμα, συνιστούμε να λάβετε υπόψη την ανάγκη προσθήκης 5-10% επιβραδυντικού XA9103. Στη συνέχεια, προχωρήστε με το φινίρισμα NATURAQUA FLOORMAX TOP.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ:

Προσθέστε τον καταλύτη 4100-2K στο υπόστρωμα σε αναλογία 10:1, ανακινήστε πολύ καλά και στη συνέχεια προσθέστε 5-10% νερό (προτιμάτε απιονισμένο) και ανακινήστε πάλι πολύ καλά. Μετά από 10 λεπτά εφαρμόστε το προϊόν, στη συνέχεια περιμένετε 1-2 ώρες και τρίψτε με γυαλόχαρτο νο.220. Τραβήξτε με προσοχή όλη τη σκόνη και καθαρίστε με αντιστατικό πανί για να προετοιμάσετε την επιφάνεια για το τελικό φινίρισμα NATURAQUA FLOORMAX TOP.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πιστόλι βαφής ή ρολό (καθαρό) με κοντή τρίχα ή με πινέλο σε μικρές επιφάνειες.



Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πιστόλι βαφής, με ρολό (καθαρό) με κοντή τρίχα ή με πινέλο σε μικρότερες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό και σωστή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφα και όχι υπερβολικά πάχη.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή με κίνδυνο νυχτερινού παγετού.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία/κύκλο, συνιστούμε τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Naturaqua Holzmasse Base** – ρητίνη στοκαρίσματος νερού κωδ. NAT0052 για προετοιμασία στόκου.
2. **Woodmasse K2 MDF** - κωδ. 1650XX –Δύο συστατικών πολυεστερικός στόκος ξύλου.
3. **Naturaqua Floormax Top** - βερνίκι πατωμάτων νερού.

BORMA COLOR SYSTEM

1. Χρωστικές της σειράς COWT και COWN του BORMA COLOR SYSTEM
2. NATURAQUA HOLZFARBE – NAT3000XX

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT4149.1	6 x 1L
Κωδ. NAT4149.5	2 x 5L
Κωδ. NAT4149.10	1 x 10L
Κωδ. NAT4149.20	1 x 20L

Καταλύτης NAT4100-2K

Κωδ. NAT4102-2K	12 x 100ML
Κωδ. NAT4100-2K	12 x 250ML
Κωδ. NAT4101-2K	12 x 500ML
Κωδ. NAT4103-2K	2 x 2.5L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Η υψηλή υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορούν να επιβραδύνουν την αντιδραστικότητα και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερους χρόνους στεγνώματος.

Η χαμηλή υγρασία και η υψηλή θερμοκρασία μπορούν να αυξήσουν την ανταπόκριση, με αποτέλεσμα ταχύτερους χρόνους στεγνώματος.

Μακριά από παγετό.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **NAT4149.XX**
Rev.: **02 of 25.05.2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it