Τεχνικό Φυλλάδιο

NATURAQUA FLOORMAX 2K TOP HD 4167

Ισχυρό Βερνίκι Νερού Ξύλινων Πατωμάτων 2 Συστατικών

κωδ. NAT4167XX-XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Naturaqua Floormax 2K Top HD 4167 είναι βερνίκι πολυουρεθάνης νερού υπόστρωμα-τελείωμα κατάλληλο για ξύλινα πατώματα (παρκέ). Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον καταλύτη του (κωδ. NAT4100-2K), σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των εφαρμοστών, είναι πρακτικά άοσμο και με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC). Το NATURAQUA FLOORMAX 2K TOP HD 4167 αναπτύσσει πολύ υψηλά επίπεδα αντοχής στη φθορά και την τριβή για παραδοσιακά, προγυαλισμένα ή αναπαλαιωμένα ξύλινα δάπεδα, διατηρώντας εξαιρετική διαφάνεια και ουδέτερους τόνους. Πολύ υψηλή απόδοση της τεχνολογίας νερού δύο συστατικών ταχείας ξήρανσης.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12 m²/LT/ στρώση, ανάλογα τον τρόπο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο. Κατάλληλο για την επεξεργασία δαπέδων, θυρών, παραθύρων, σοβατεπί και άλλων ξύλινων αντικειμένων. Κατάλληλο επίσης για ξύλινα έπιπλα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποιημένο κατά **EN71.III.** Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

Πιστοποιημένο κατά την Γαλλική **VOC Κατηγορία A+**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο για χρήση. Αν χρειαστεί, δέχεται αραίωση έως 10% με νερό.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Χαρακτηριστικά	Μ.Μ	Τιμή
Πυκνότητα	g/ cm3	1 ± 0.02
Ιξώδες Ford #4	sec.	24± 2
Στερεά	%	31± 5
Χρόνος ζωής μίγματος (20°C)	ώρες	4
Χρόνος στεγνώματος, ελεύθερο σκόνης, μονή στρώση (20 ° C)	ώρες	1 - 2
Επαναβαφή (20°C)	ώρες	2 - 4
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24±6
Taber test EN 7784-1, ASTM D 4010 (CS 10, 1 kg, 1000 rpm)	mg	-30
Elastic hardness DIN EN ISO 1522 and ASTM D 4366 (ang. 180°)	ταλαντώσεις	62

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τρίψτε το παρκέ για να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια χωρίς λάδια, γράσα, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Γεμίστε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Ένα τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο.150-180 οδηγεί σε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Πριν εφαρμόσετε την πρώτη στρώση, σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να είναι μεταξύ 9% και 12% και η σχετική υγρασία αέρα μεταξύ 30% και 60%. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία μειώνουν τους χρόνους στεγνώματος, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία επιμηκύνουν τους χρόνους στεγνώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Παρόλο που το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί και ως υπόστρωμα, συνιστάται η προηγούμενη εφαρμογή ασταριού. Προτεινόμενος κύκλος:
1 στρώση NATURAQUA FLOORMAX BASE,
2 στρώσεις NATURAQUA FLOORMAX 2K TOP HD 4167



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

Αναμίξτε το βερνίκι Naturaqua Floormax 2K Top HD 4167 με τον καταλύτη NAT4100-2K σε αναλογία 10:1, ανακατέψτε καλά, στην συνέχεια προσθέστε 5-10% απιονισμένο νερό και ανακατέψτε πάλι. Περιμένετε 10 λεπτά πριν από την εφαρμογή. Για μεγαλύτερο χρόνο εργασιμότητας, σκεφτείτε να αραιώσετε από 5 έως 10% το μέγιστο με το επιβραδυντικό για βερνίκια με βάση το νερό της Borma. Η ελάχιστη θερμοκρασία χρήσης είναι 12° C.



Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, πιστόλι βαφής ή ρολό με κοντό τρίχωμα.



Περιμένετε 2-4 ώρες.



Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 180-220 και ξεσκονίστε καλά πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση.



Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις.



Περιμένετε 12-24 ώρες για πλήρες στέγνωμα και μέγιστη σκληρότητα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό και σωστή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος. Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφα και όχι υπερβολικά πάχη.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία ισχυρού ανέμου, βροχής, ομίχλης ή με κίνδυνο νυχτερινού παγετού. Οι κακές συνθήκες στεγνώματος μπορούν να προκαλέσουν αποδυνάμωση της μεμβράνης με μειωμένη πρόσφυση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. **Naturaqua Holzmasse Base** – ρητίνη στοκαρίσματος νερού κωδ. NAT0052 για προετοιμασία στόκου.
2. **Holzmasse K2 KDF** - κωδ. 1650XX - Δύο συστατικών πολυεστερικός στόκος ξύλου.
3. **Parkettreiniger** - καθαριστικό σαπούνι πατωμάτων - κωδ. NAT0048 για καθημερινό καθάρισμα.
4. **Parquet Wax –** αυτογυάλιστο κερί πατωμάτων - κωδ. 0490 για συντήρηση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΥΑΛΑΔΕΣ

Το προϊόν διατίθεται σε διαφορετικά επίπεδα γυαλάδας:

- 0/5 βαθύ ματ
- 10/20 ματ
- 30/40 σατινέ
- 50/60 ημί-γυαλιστερό
- 80/90 γυαλιστερό

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές Χρωστικές:

1. Χρωστικές της σειράς COWT και COWN του BORMA COLOR SYSTEM
2. NATURAQUA HOLZFARBE –NAT3000XX

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. NAT4167.1-XX	6 x 1L
Κωδ. NAT4167.2,5-XX	2 x 2.5L
Κωδ. NAT4167.5-XX	2 x 5L
Κωδ. NAT4167.10-XX	1 x 10L
Κωδ NAT4167.20-XX	1 x 20L

Καταλύτης NAT4100-2K

Κωδ. NAT4102-2K	12 x 100ML
Κωδ. NAT4100-2K	12 x 250ML
Κωδ. NAT4101-2K	12 x 500ML
Κωδ. NAT4105-2K	6 x 1L
Κωδ. NAT4103-2K	2 x 2.5L
Κωδ. NAT4104-2K	2 x 5L

Καταλύτης γυαλιστερής έκδοσης 80-90 Gloss

Κωδ. NAT4107-2K-90	12 x 100L
Κωδ. NAT4111-2K-90	12 x 250L
Κωδ. NAT4108-2K-90	12 x 500L
Κωδ. NAT4109-2K-90	2 x 1L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση. Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Ελέγξτε τη συμβατότητα (χρώμα, περιεκτικότητα σε ρητίνη και λάδια) με άγνωστα ξύλα για να αφαιρέσετε πλήρως τυχόν υπολείμματα από προηγούμενες επεξεργασίες.
Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την υγρασία του ξύλου.
Προστατέψτε από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως και τον αέρα για τουλάχιστον τις πρώτες 3 ώρες μετά την εφαρμογή.
Φυλάξτε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος. Μακριά από παγετό.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Code: **NAT4167.XX-XX**
Rev**.: 01 of 08/02/2024**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it