BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

Τεχνικό Φυλλάδιο

ΑΝΑΘ. 01 της 10/05/2018



BORMA COLOR ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υδατοδιαλυτό αστάρι για ξύλο, εσωτερικής - εξωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η βελατούρα νερού της Borma Wachs είναι έτοιμη προς χρήση, άοσμη και οικολογική, ενώ συνιστάται για ξύλινες κατασκευές εσωτερικά και εξωτερικά. Δημιουργεί μία μεμβράνη που γεμίζει, καλύπτει και διευκολύνει τη μετέπειτα εφαρμογή της ριπολίνης νερού της Borma Wachs (code NAT6900). Υψηλής πυκνότητας, συνιστάται σε εργασίες φινιρίσματος ή συντήρησης ξύλινων κατασκευών όπου απαιτείται ομοιόμορφο, γεμάτο, πλήρους κάλυψης αποτέλεσμα, καθώς επίσης και για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πρόσφυση του τελικού φινιρίσματος. Εξαιρετική στο δούλεμα και με μεγάλη ελαστικότητα, χαρακτηρίζεται από όμορφο άπλωμα χωρίς να σουρώνει σε κάθετες επιφάνειες. Ιδανική επιλογή για έπιπλα, φράχτες, ξύλινα σπίτια, βάρκες κ.α.

ΦΥΣΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εμφάνιση:	υγρό
Χρώμα:	λευκό
Οσμή:	άοσμο
Στερεά:	46%
Καθαρισμός:	νερό
Απόδοση:	8 - 12 m²/L, ανάλογα με την επεξεργαζόμενη επιφάνεια
Χρόνος στεγνώματος:	Στεγνό στην αφή 2-4 ώρες. Πλήρες στέγνωμα 12-24 ώρες.

Αφαιρέστε υπολείμματα γράσου, σκόνης και παλαιών βερνικιών, ιδιαίτερα εάν δεν έχουν καλή συνοχή.

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτεί αραίωση. Συνιστάται εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. Σε περίπτωση εφαρμογής με ψεκασμό, μπορεί να αραιωθεί με 10% νερό, κατά προτίμηση απιονισμένο.

Σε εξωτερικές επιφάνειες, εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις, περιμένοντας τουλάχιστον 2-4 ώρες μεταξύ των στρώσεων. Συνιστάται τρίψιμο πριν από τη δεύτερη στρώση, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη πρόσφυση και αντοχή. Συνεχίστε με την εφαρμογή του Υδατοδιαλυτού Σμάλτου Υψηλής Καλυπτικότητας.

Κατά την αποθήκευση και την επεξεργασία, αποφεύγετε την επαφή με φλόγες. Το προϊόν έχει χρόνο αποθήκευσης ένα έτος από την ημερομηνία προμήθειας.

Το προϊόν διατίθεται σε δοχεία των 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 L, 5 L, 10 L και 20 L.

Τα τεχνικά μας φυλλάδια συντάσσονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αραιώσεις είναι καθοριστικά για το τελικό αποτέλεσμα και συχνά βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό μας. Ο χρήστης οφείλει να δοκιμάσει το προϊόν ώστε να διαπιστώσει εάν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικο-φυσικών χαρακτηριστικών.

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E.mail: info@bormawachs.it