



ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΥ HARDENERS FOR SOLVENT-BASED PRODUCTS

1) Κωδικός \ Code:		2) Περιγραφή \ Description:				
Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα/ check the table below		Πολυμερείς ρητίνες, συνήθως πολυισοκυανικού τύπου, αναμεμειγμένες σε οργανικούς διαλύτες που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμούς με το μέρος Α του χρώματος/βαφής για την εκτέλεση πολυμερικής αντίδρασης με βελτιωμένες επιδόσεις. Resin polymers, normally poly-isocyanate kind, blended in organic solvents used in combinations with their part A of the paint to perform a polymeric reaction with improved performances.				
3) Κύρια χαρακτηριστικά των διάφορων προϊόντων \ Main characteristics of the several products:						
Κωδικός Code	M.M.	Ειδικό βάρος Specific gravity (Kg./dm ³)	Στερεό % solid content (±2%)	Ιδιότητες μη κίτρινσης Non yellowing properties	Ταχύτητα στεγνώματος fastness of the drying	Σύντομες ενδείξεις <i>Brief indications</i>
			Min. 1, Max 5			
CPU8012.XX	L.	0,960	25	1	3	Για πολυουρεθανικά χρωματιστά υποστρώματα, με μεγάλη διάρκειας ζωής στο δοχείο <i>For pigmented PU base coats, elastic, with extended pot life</i>
CPU8011.XX	L.	0,960	28	1	3-4	Για διάφανα πολυουρεθανικά υποστρώματα και φινιρίσματα, γενικής χρήσης, υψηλής θιξοτροπίας και στερεών και καλές ιδιότητες διαβροχής <i>For PU clear base and topcoats, general purpose, high built & solid and good wetting properties</i>
CPU8013.XX	L.	0,960	26	2	4	Για διάφανα και χρωματιστά (σε σκούρες αποχρώσεις) πολυουρεθανικά υποστρώματα και φινιρίσματα <i>For clear and pigmented (in dark colors) PU base and topcoats</i>
CPU8014.XX	L.	0,950	23,5	3	3	Για χρωματιστά πολυουρεθανικά φινιρίσματα, μειωμένου κιτρινίσματος, ταχυστέγνωτα <i>For pigmented PU topcoats, reduced yellowing and fast drying</i>
CPU8014.XX	L.	0,950	24	3	3	Για χρωματιστά πολυουρεθανικά φινιρίσματα, μειωμένου κιτρινίσματος, ταχυστέγνωτα <i>For pigmented PU topcoats, reduced yellowing and fast drying</i>
CPU8015.XX	L.	0,940	25	4-5	4	Για λευκά φινιρίσματα. Εξαιρετικές ικανότητες διαβροχής και μη κιτρινίσματος <i>For white top pigmented finishing's. Excellent wetting & non yellowing properties</i> <i>For white high gloss pigmented finishing's. Excellent wetting, glossiness & non yellowing properties</i>
CPU8016.XX	L.	1,00	33	5	4	Για γυαλιστερά λευκά φινιρίσματα (λάκες). Εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής και αντοχής στο κιτρίνισμα, υψηλή γυαλάδα. <i>Per finiture bianche pigmentate lucide. Ottimo bagnamento, alta lucentezza e massime proprietà non ingiallenti</i>
CPU8017.XX	L.	0,980	40	3-4	3-4	Για γυαλιστερά πολυουρεθανικά φινιρίσματα (όχι λευκή απόχρωση), υψηλής θιξοτροπίας και γυαλάδας <i>For glossy PU top finishing (not white color), high built and high gloss</i>
CPU8018.XX	L.	0,980	40	4	3	Για γυαλιστερά πολυουρεθανικά φινιρίσματα (όχι λευκή απόχρωση), υψηλής θιξοτροπίας και γυαλάδας <i>For glossy PU top finishing (not white color), high built and high gloss</i>

CPU8019.XX	L.	1,000	39	5	2-3	Για γυαλιστερά πολυουρεθανικά φινιρίσματα, υψηλότερα επίπεδα γυαλάδας, μη κιτρινίζουν <i>For glossy PU top finishing's, best gloss level, non-yellowing</i>
CPU8041.XX	L.					Για το πολυουρεθανικό φινιρίσμα Silky Soft Touch, 40% <i>For Silky Soft Touch PU top coat, 40%</i>
CPU8050.XX	L.	0,93	22,5			Για διάφανα πολυουρεθανικά υποστρώματα και φινιρίσματα, 50% <i>For clear PU base and top coats, 50%</i>
CPU8051.XX	L.	0,93	22,5			Για χρωματιστά πολυουρεθανικά υποστρώματα (σουρφασέρ), 40% <i>For pigmented PU base coats, 40%</i>
CPU8052.XX	L.	0,99	24			Για πολυουρεθανικά έγχρωμα φινιρίσματα (λάκες), 50% <i>For pigmented PU top coats, 50%</i>
CPU8070.XX	L.	0,99	33			Για διάφανα γυαλιστερά πολυουρεθανικά φινιρίσματα, μη κιτρινίζουν, έυκολο στο τρίψιμο, 50% <i>For clear PU glossy top coats, non yellowing, sandable, 50%</i>
CPU8078.XX	L.	0,97	28			Για πολυουρεθανικά υποστρώματα (σουρφασέρ) HS <i>For PU HS base coats</i>
CPU8090.XX	L.	0,93	22,5			Για χρωματιστά πολυουρεθανικά υποστρώματα (σουρφασέρ) γενικής χρήσης, 50% <i>For pigmented general use PU base coats, 50%</i>
CPU8092.XX	L.	0,97	26			Για χρωματιστά γυαλιστερά πολυουρεθανικά φινιρίσματα (λάκες), 50% <i>For pigmented glossy PU top coats, 50%</i>
CIS8031.XX	L.	1,000	33	1	2	Για πολυουρεθανικό μονωτικό, κλασικό είδος <i>For PU insulator, classic kind</i>
CAC8025.XX	L.	0,970	37	5	1-2	Για ματ ακρυλικά, διάφανα και χρωματιστά, εσωτερικής και εξωτερικής – μη κιτρινίζουν <i>For mat acrylic clear and pigmented, interior and exterior - non yellowing</i>
CAC8043.XX	L.	0,960	40	5	2	Για γυαλιστερά ακρυλικά, διάφανα και χρωματιστά, εσωτερικής και εξωτερικής – μη κιτρινίζουν <i>For glossy acrylic clear and pigmented, interior and exterior - non yellowing</i>
CAC8061.XX	L	0,95	27			Για ακρυλικά υποστρώματα και φινιρίσματα, μη κιτρινίζουν, 10% <i>For acrylic base and top coats, non yellowing, 10%</i>
CAC8026.XX	L	1,00	40	4-5	3	Για γυαλιστερά ακρυλικά, εσωτερικής και εξωτερικής – μη κιτρινίζουν, ταχυστέγνωτο <i>For glossy acrylic, interior and exterior - non yellowing -fast kind</i>
CIS8031.XX	L	1,00	33	1	2	Για πολυουρεθανικό μονωτικό, κλασικό είδος <i>For PU insulator, classic kind</i>
CIS8072.XX	L	1,00	30			Για πολυουρεθανικό μονωτικό εξωτικών ξύλων, 100% <i>For PU insulator for exotic woods, 100%</i>
CIS8080.XX	L	0,97				Για πολυουρεθανικό μονωτικό MDF, 50% <i>For PU insulator for MDF, 50%</i>
CPE8039.XX	L					Για πολυεστερικά (PE) υποστρώματα, ταχυστέγνωτο, 2% <i>For PE base coats, quick, 2%</i>

4) Πεδία Εφαρμογής \ Range of use:

Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται για το μέρος Α.

Refer to the information provided for the part A.

5) Τρόπος Χρήσης \ Way of use:

Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται για το μέρος Α.

Refer to the information provided for the part A.

6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):

Εμφάνιση \ Appearance	: υγρό χαμηλού ιξώδους \ Low viscosity liquid
Χρώμα \ Color	: από διάφανο έως ανοιχτό κίτρινο \ from colourless to pale yellow

7) Βήματα Προετοιμασίας Μείγματος \ Mixture preparation steps:**% βάρος \ weight****% όγκος / volume**

Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται για το μέρος A.

Refer to the information provided for the part A.

8) Αποθήκευση \ Storing:

Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται για το μέρος A.

Refer to the information provided for the part A.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.