SCHEDA TECNICA

REV 01 of 07.12.2022



2K ACR BASE COAT PRO8064TR

Διάφανο Ακρυλικό Υπόστρωμα Εσωτερικής, Μη Κιτρινίζον

Interior ACR non-yellowing base coat, clear

**1) Κωδικός ** *Code*:	**2) Περιγραφή ** *Description*:
FA8064TR00.XX	2K διάφανο ακρυλικό υπόστωμα, μη κιτρινίζον. *2K acrylic base coat, non-yellowing kind.*

**3) Κύρις χαρακτηριστικά προϊόντος ** *Main characteristics of the product*:

- Υψηλά Στερεά \ *Good built*
- Γρήγορο Στέγνωμα \ *Fast drying*
- Καλό Στρώσιμο \ *Good floating*
- Εξαιρετική Ελαστικότητα \ *Top flexability*
- Μη κιτρινίζον \ *Non-yellowing*
- Υψηλή Διαφάνεια \ *High transparency*

**4) Πεδία Εφαρμογής ** *Range of use*:

Προτείνεται ως βασική στρώση ξύλινων σανίδων υψηλής ποιότητας, ειδικά για στρώσεις με ανοιχτούς πόρους. *Suggested as a base coat of high-quality wooden boards, especially for open pore layering*

**5) Τρόπος Χρήσης ** *Way of use*:

πιστόλι βαφής *conventional spray*			

**6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά ** *Physycal-chemical characteristics* (20 °C):

Εμφάνιση \ *Appearance*	: υγρό \ *liquid*
Χρώμα \ *Color*	: γαλακτώδες \ *milky look*
Στερεά \ *Solid content* (βάρος \ *weight*, ±2%)	: 27%
COV (Π.Ο.Ε \ *VOC* (βάρος \ *weight*, ±2%)	: 70%
Ειδικό Βάρος \ *Specific gravity* (Kg./dm³, ±2%)	: 0,922 Kg./dm³
Ιξώδες στο δοχείο \ *Viscosity in can* (F4, ± 5")	: 65 sec.

**7) Συστατικό Β και Αναλογία ** *Curing agent ratio*:		**% βάρος \ *weight***	**% όγκος**
CAC8061.XX		10	10
Στερεά μέρος Β / *solid content part B* (± 2%)	: 27%		

**8) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής ** *Application characteristics* (20 °C):

Απόδοση, κάθε στρώση \ *Yield, each layer* (gr./m²)	: 120-160 gr./m² υγρό φιλμ \ *wet product*
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ *Suggested layers*	: από 1 έως 3 \ *from 1 to 3*

9) Χρόνοι Στεγνώματος ** ***Drying* (20 °C, R.U. 45-65%):

Χρόνος ζωής στο δοχείο:	: 12 ώρες \ *hours*	Επαναβαφή \ *Overlayer ability*	: την επόμενη μέρα \ *after overnight*
Ελεύθερο σκόνης\ *Dust free*	: 15 min.	Στέγνωμα \ *Drying*	: 24 ώρες \ *hours*
Ελεύθερο αγγίγματος*Touch free*	: 30 min.	Τρίψιμο \ *Sand ability*	: 12 ώρες \ *hours*

**10) Στέγνωμα σε Τούνελ Βαφής ** *Drying in tunnel* (U.R. 45-65.%):	**Θερμοκρασία/Temperat.**	**Χρόνος \ *Time***
Flash off	30 °C	20 min.
Στρωτός αέρας \ *Laminar air*		
Ψύξη\ *Cooling*		

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.com** E.mail: **info@bormawachs.it**

**11) Βήματα προετοιμασίας μείγματος ** *Mixture preparation steps*:	**% βάρος ** ***weight***	**% όγκος**
FA8064TR00.XX	= 100	= 100,0
CAC8061.XX	= 10	= 10,0
TH0015.XX	= 20-30	= 20-30
------ *Καλή Ανάδευση \ Mix well* ------		

**12) Προετοιμασία Επιφάνειας ** *Substrate preparation*:

Αυτό το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε οποιαδήποτε ξύλινη σανίδα που έχει προηγουμένως τριφτεί με νο. 180-220. *This product can be applied over any wooden board previously sanded with grain 180-220.*

**13) Συσκευασίες ** *Packaging*:	
FA8064TR00.XX	: L.20 / 5 / 1
CAC8061.XX	: L.2 / 0,5 / 0,1

**14) Αποθήκευση ** *Storing*:

Αυτό το προϊόν λήγει μετά από 24 μήνες και ο καταλύτης του μετά από 6-12 μήνες εάν αποθηκευτεί σε δροσερό περιβάλλον στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Μετά τη χρήση, κλείστε τα δοχεία. *This product expires after 24 months and its curing agent after 6-12 months if stored in a cool environment in their original and sealed containers. After the use, close the containers.*

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.com** E.mail: **info@bormawachs.it**