

PROAQUA BASE COAT PRO8550BI

1-2K ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ) ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Interior 1-2K HS waterborne base coat, easy sanding, anti-bleeding, white

**1) Κωδικός ** *Code*:	**2) Περιγραφή ** *Description*:
HF8550BI00.XX	1-2K υπόστρωμα (σουρφασέρ) νερού υψηλών στερεών για έπιπλα εσωτερικού χώρου. *Interior 1-2K high build white base coat for furniture, waterborne.*

**3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος ** *Main characteristics of the product*:

- Υψηλά στερεά \ *Good built*
- Γρήγορο στέγνωμα \ *Fast drying*
- Καλό στρώσιμο \ *Good floating*
- Δέν σκάει \ *Does not crack*
- Υψηλή ελαστικότητα \ *Top flexibility*
- Μη κιτρινίζον \ *Non-yellowing*
- Εύκολο τρίψιμο \ *Easily sandable*
- Έτοιμο προς χρήση \ *Ready to use*

**4) Πεδία Εφαρμογής ** *Range of use*:

Ενδείκνυται ιδιαίτερα ως υπόστρωμα για MDF και αντικείμενα από όλα τα είδη μαλακού και σκληρού ξύλου.
Particularly indicated as a base coat of MDF boards and items in all kinds of soft- and hardwood.

**5) Τρόπος Χρήσης ** *Way of use*:

συμβατικό πιστόλι βαφής
conventional spray

**6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά ** *Physycal-chemical characteristics* (20 °C):	
Εμφάνιση \ *Appearance*	: υγρό \ *liquid*
Χρώμα \ *Color*	: λευκό \ *white*
Στερεά \ *Solid content* (% βάρος \ *weight*, ±2%)	: 66 %
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ *VOC* (g/Lt)	: 24,2 g/Lt
Ειδικό Βάρος \ *Specific gravity* (Kg./dm³, ±2%)	: 1,37 Kg./dm³
Ιξώδες \ *Viscosity* (mPas, R5, 20°C)	: 6190 mPas

**7) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής ** *Application characteristics* (20 °C):	
Με πιστόλι βαφής\ by spray(gr./m²)	: 50-250 gr./m² υγρό προϊόν \ *wet product*
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ *Suggested layers*	: από 1 έως 3 \ *from 1 to 3*

8) Essiccazione \ *Drying* (20 °C, R.U. 45-65%):			
Χρόνος ζωής μίγματος/ Pot-life:	: 12 ώρες \ *hours*	Επαναβαφή \ Overlayer ability	: την επόμενη μέρα\ after overnight
Ελεύθερο σκόνης \ *Dust free*	: 10 min.	Στέγνωμα \ *Drying*	: 24 ώρες \ *hours*
Ελεύθερο αγγίγματος \ *Touch free*	: 1-2 ώρες	Τρίψιμο \ *Sand ability*	: 12 ώρες \ *hours*

**9) Στέγνωμα σε Τούνελ Βαφής ** *Drying in tunnel* (U.R. 45-65.%):	**Θερμοκρασία/Temperat.**	**Χρόνος \ *Time***
Flash off	30 °C	20 min.

**10) Εναλλακτικοί επιταχυντές, καταλύτες και διαλυτικά ** *Alternative accelerators, curing agents & thinners*:

Μπορεί να αραιωθεί με νερό (3-5%) / *Can be diluted with water (3-5%).*

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.it** E.mail: **info@bormawachs.it**

11) Προετοιμασία Επιφάνειας ** *Substrate preparation*:**
Αυτό το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε οποιαδήποτε ξύλινη επιφάνεια που έχει προηγουμένως τριφτεί με γυαλόχαρτο νο.180-220. *This product can be applied over any wooden board previously sanded with grain 180-220.*

12) Συσκευασίες ** *Packaging*:**	
HF8550BI00.1	: KG.1
HF8550BI00.5	: KG.5
HF8550BI00.10	: KG.10
HF8550BI00.20	: KG. 20

14) Αποθήκευση ** *Storing*:**
Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ° C και μέγιστη 35 ° C. Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο. *Store in a cool and well-ventilated place; keep the container closed when not in use. Protect from frost. Possibly at a minimum temperature of 5 ° C and a maximum of 35 ° C. Shelf life 24 months from the date of production.*

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.it** E.mail: **info@bormawachs.it**