



PROAQUA LASUR PRO3702XX

Βαφή εμποτισμού ξύλου νερού υψηλής διείσδυσης και διαβροχής
Exterior deep-wetting waterborne carpentry impregnant

1) Κωδικός \ Code: IA3702XX00.XX	2) Περιγραφή \ Description: Βαφή εμποτισμού ξύλου νερού υψηλής διείσδυσης και διαβροχής, δεν σχηματίζει φιλμ. Ενισχυμένη με φίλτρα UV, προστατεύει από γκριζάρισμα, μούχλα και ξυλοφάγα έντομα. <i>Carpentry deep wetting impregnant, non-film-forming, water-based, penetrates deeply into the wood. Enriched with UV filters, it prevents the formation of graying and stains.</i>
---	---

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:	
- Εξαιρετικός εμποτισμός \ <i>Great penetration</i> - Χαμηλό ιξώδες \ <i>Low viscosity</i> - Έτοιμο προς χρήση / <i>Ready to use</i>	- Χρώματα ανθεκτικά στο φως \ <i>Light resistant colours</i> - Αποτρέπει το σχηματισμό μούχλας και την επίθεση ξυλοφάγων εντόμων \ <i>Prevents the formation of chromophoric molds and the attack of lignivorous insects</i>

4) Πεδία Εφαρμογής \ Fields of use:
Ειδικό για χρήση σε μηχανές εμποτισμού, για εσωτερικές και εξωτερικές χρήσεις. \ <i>Specific for use in impregnating machines, for internal and external uses.</i>

5) Τρόπος Χρήσης \ Way of use:		
Flow coating \ <i>flow coating</i>	πινέλο \ <i>brush</i>	εμποτισμός \ \ <i>dipping</i>

6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ <i>Appearance</i>	: υγρό \ <i>liquid</i>
Χρώμα \ <i>Colour</i>	: σύμφωνα με την ετικέτα \ <i>as in the label</i>
Οσμή \ <i>Odour</i>	: άοσμο \ <i>odorless</i>
Ιξώδες \ <i>Viscosity (FC 4 at 20°C)</i>	: 15" ± 3"
Θερμοκρασία εφαρμογής \ <i>Working temperatures (°C)</i>	: > 10°C, < 35°C
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (βάρος \ <i>weight, +2%</i>)	: 4%
Στερεά \ <i>Solid content (βάρος \ weight, +2%)</i>	: 40-45,5%

7) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής \ Application characteristics (20 °C):	
Απόδοση, ανά στρώση \ <i>Yield, each layer (gr./m²)</i>	: 8-12 m²/Lt ανάλογα την επιφάνεια/ <i>depending on the surface</i>
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ <i>Suggested n. of coats</i>	: 1, 2 αν εφαρμοστεί με πινέλο εξωτερικά \ <i>if applied by brush in the exterior</i>

8) Χρόνοι Στεγνώματος \ Drying (20 °C, R.U. 45-65.%):			
Επαναβαφή \ <i>Overcoatable</i>	: 30 – 60 min.	Πλήρες στέγνωμα \ <i>Drying</i>	: 24 h

BORMAPRO

9) Προετοιμασία Επιφάνειας \ *Substrate preparation* :

Προετοιμάστε την επιφάνεια τρίβοντας με γυαλόχαρτο νο.180
Prepare the substrate through sanding with grain # 180.

10) Συμβουλές & Κόλπα \ *Tips & tricks* :

Τρίψτε ελαφρά πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση. \ *Lightly sand before applying the second coat.*

11) Συσκευασίες \ *Packaging*:

IA3702XX00.20	: Lt.20
IA3702XX00.10	: Lt.10
IA3702XX00.5	: Lt.5

12) Αποθήκευση \ *Storing*:

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ° C και μέγιστη 35 ° C. Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο.

Store in a cool and well-ventilated place, keep the container closed when not in use. Keep away from heat, open flames, sparks and other sources of ignition. Protect from frost. Possibly at a minimum temperature of 5 ° C and a maximum of 35 ° C. Shelf life 12 months from the date of production.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.

BORMAPRO