

2K RESIN WOOD BLOCKER PRO8222TR

Διάφανο προστατευτικό αστάρι δύο συστατικών για ρητινώδη ξύλα

Primer protettivo bicomponente per legni resinosi, trasparente

**1) Κωδικός ** *Code*:	**2) Περιγραφή ** Description:
IS8222TR00.XX	Προστατευτικό αστάρι δύο συστατικών για ρητινώδη ξύλα. Γρήγορο στέγνωμα χάρη στην υψηλή γεμιστική του δύναμη και την εξαιρετική δυνατότητα τριψίματος, επιτρέπει την επίτευξη φινιρισμάτων με κλειστούς / ημι-κλειστούς πόρους. *Resionous wood protective primer. Two-component wood insulating primer, expressly designed for resinous woods. Quick drying thanks to its high filling power.and excellent sandability, it allows to obtain closed /semi-closed pore finishes.*

**3) Κύρια Χαρακτηρτικά Προϊόντος ** *Main characteristics of the product*:	
• Κορυφαία απόδοση \ *High performance* • Αποτελεσματικό κατά μούχλας, των μυκήτων και των εντόμων \ *Efficient against molds, fungi and insects*	• Γρήγορο στέγνωμα \ *Fast drying* • Εξαιρετικό στο τρίψιμο \ *Excellent sandability*

**4) Πεδία Εφαρμογής ** *Range of use*:
Εξωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ή γυαλισμένο ξύλο. Ξύλινες βεράντες, κουφώματα παραθύρων, στηθαία μπαλκονιών. Έπιπλα κήπου, εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες γενικά. *Outdoor surfaces in untreated or polished wood. Wooden terraces, window frames, balcony parapets; garden furniture, outdoor wooden surfaces in general.*

**5) Τρόπος Χρήσης ** *Way of use*:			
πιστόλι airless *airless spray gun*	πινέλο *brush*	ρολό *roller*	

**6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά ** *Physycal-chemical characteristics* (20 °C):	
Εμφάνιση \ *Appearance*	: υγρό χαμηλού ιξώδους \ low *viscosity liquid*
Χρώμα \ *Colour*	: διάφανο \ *clear*
Στερεά \ *Solid content* (peso \ *weight*, ±2%)	: 18 ± 2%
Ειδικό βάρος \ *Specific gravity* (g/cm³, ±2%)	: 0,97 ± 0,02 g/cm³
Ιξώδες στο δοχείο \ *Viscosity in can* (FORD#4, sec., ±5)	: 15 ± 2sec.
Χρόνος ζωής μίγματος \ *Pot life*	: 45 min.

**7) Συστατικό Β και Αναλογία ** *Hardener ratio*:	**% βάρος \ *weight***	**% όγκος / volume**
CIS8226.XX	100	100

**8) Χαρακτηριστικά Εφαρμογης ** *Application characteristics* (20 °C):	
Απόδοση, ανά στρώση\ *Yield, each layer* (m²/Lt)	: 10-12 m²/lt, ανάλογα την απορροφητικότητα του ξύλου \ *depending on wood absorption rate*
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ *Suggested n. of coats*	: 1
Καθαρισμός και αραίωση \ *Cleaning and dilution*	: 10-20% TH0013 *PU Thinner*

**9) Χρόνοι Στεγνώματος ** *Drying* (20 °C, R.U. 45-65.%):			
Ελεύθερο σκόνης \ *Dust free*	: 40-50 min.	Carteggiabile \ *Sandable*	: 3-4 ώρες \ *hours*
Ελεύθερο αγγίγματος \ *Touch free*	: 90-120 min.	Sovrap. con finitura \ *Overlayer ability*	: 24 ώρες \ *hours*
Πλήρες στέγνωμα \ *Drying*	: 24 ώρες \ *hours*		

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.com** E.mail: **info@bormawachs.it**

10) Προετοιμασία Επιφάνειας ** *Substrate preparation* **:
Εάν το ξύλο δεν είναι καινούργιο, προετοιμάστε την επιφάνεια τρίβοντάς το με κόκκο νο.180. *If the wood is not new, prepare the substrate through sanding with grain # 180.*

11) Συμβουλές & Κόλπα ** *Tips & tricks* **:
Επαναβάφεται με ένα από τα φινιρίσματα μας βάσεως διαλύτη, με τα φινιρίσματα δύο συστατικών με βάση το νερό και τα φινιρίσματα λαδιού. *Overcoatable with one of our solvent-based finishes, with our two-component water-based finishes and oil-based finishes.*

12) Συσκευασίες ** *Packaging*:**	
**Parte A ** *Part A*	
IS8222TR00.1	: Lt.1
IS8222TR00.5	: Lt.5
IS8222TR00.20	: Lt.20
Parte B ** ***Part B*	
CIS8226.1	: Lt.1
CIS8226.5	: Lt.5
CIS8226.20	: Lt.20

13) Αποθήκευση ** *Storing*:**
Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ° C και μέγιστη 35 ° C. Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο. *Storage temperature should be between 5 ° C and 35 ° C. Store in a cool and well-ventilated place; keep container closed when not in use. Keep away from heat, flames, sparks and other sources of ignition. The product has a shelf life of 12 months from the date of production, in the original container.*

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.com** E.mail: **info@bormawachs.it**