



HARDWAX HYBRIDOIL PRO4046NE

Λάδι εσωτερικής χρήσης με μαύρο βαθύ ματ αποτέλεσμα, ψεκάσιμο και ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα

Interior HS fingerprint-resistant fast sprayable deep matt oil, deep black

1) Κωδικός \ Code: OL4046NE05.XX	2) Περιγραφή \ Description: Ψεκάσιμο ταχυστέγνωτο λάδι με βαθύ μαύρο ματ αποτέλεσμα. Με μοντέρνο σχεδιασμό, το PRO Oil 4046 δημιουργεί αποτελεσματικές αντιανακλαστικές επιφάνειες, αντιχαρακτικές και χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα. HS deep black deep matt 05G sprayable fast-drying oil. Modern design, PRO Oil 4046 efficiently creates anti-reflective surfaces, anti-scratch and fingerprint-free.
--	--

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:	
- Εύκολο στη χρήση \ Easy to apply - Κατάλληλο για σκληρά και μαλακά ξύλα \ Suitable for hard and soft woods - Με αντοχή στους λεκέδες, υδροαπωθητικό, ανθεκτικό στην τριβή \ Anti-stain, water-repellent, resistant to abrasion	Ανθεκτικό σε κρασί, μπίρα, κόκα κόλα, καφέ, τσάι, χυμούς φρούτων, γάλα και νερό σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN 68861-1 \ Resistant to wine, beer, coke, coffee, tea, fruit juice, milk and water according to the German standard DIN 68861-1

4) Πεδία Εφαρμογής \ Range of use: Φινίρισμα πολύτιμων ξύλινων αντικειμένων εσωτερικού χώρου. Finishing of precious interior wooden objects.
--

5) Τρόπος Χρήσης \ Way of use:
Πινέλο \ Brush Πιστόλι βαφής \ spray Ρολό \ roller

6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ Appearance	: υγρό \ liquid
Χρώμα \ Colour	: μαύρο \ black
Οσμή \ Odour	: χαρακτηριστική \ characteristic
Στερεά \ Solid content (βάρος \ weight, +2%)	: 52 ± 2%
Ειδικό βάρος \ Specific gravity (Kg./dm ³ , +2%)	: 1,06 g/cm ³
Ιξώδες \ Viscosity (Ford 4)	: 31 sec.
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (βάρος \ weight, +2%)	: 48%
Γυαλάδα \ Sheen level	: 05 gloss

7) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής \ Application characteristics (20 °C):	
Προτεινόμενη ποσότητα υλικού \ Quantity of material (m ² /Lt)	: 30-40 gr/m ² , ανάλογα την απορροφητικότητα του ξύλου \ depending on wood absorption rate
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ Suggested n. of coats	: 2
Καθαρισμός και αραιώση \ Cleaning and dilution	: TH4932

8) Χρόνοι Στεγνώματος \ Drying (20 °C, R.U. 45-65.%):		
Πλήρες στέγνωμα \ Complete drying	: 24 ώρες \ hours	Ελεύθερο σκόνης \ Dust free
		: 6 – 8 ώρες / hours

9) Προετοιμασία Επιφάνειας \ Substrate preparation :	
Προετοιμάστε την επιφάνεια τρίβοντας με γυαλόχαρτο νο.150 - 180. Prepare the substrate through sanding with grain # 150 - 180.	

10) Συμβουλές & Κόλπα \ Tips & tricks :

Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση με γυαλόχαρτο νο. 220-240. *If necessary, sand before applying the second coat with 220-240 grit sandpaper.*

11) Συσκευασίες \ Packaging:

OL4046NE05.5	: Lt.5
OL4046NE05.10	: Lt.10
OL4046NE05.20	: Lt.20

12) Αποθήκευση \ Storing:

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο.

Store in a cool and well-ventilated place; keep container closed when not in use. Keep away from heat, flames, sparks and other sources of ignition. The product has a shelf life of 24 months from the date of production, in the original container.

13) Προειδοποίηση \ Warning:

Πριονίδι ξύλου, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί και παρόμοια προϊόντα που έχουν εμποτιστεί σε υγρό προϊόν και έχουν αφεθεί σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα αυτοανάφλεξης. Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών για καθαρισμό ή οτιδήποτε άλλο, φροντίστε να προτιμάτε τον καλό αερισμό για να επιτρέψετε την ταχεία ξήρανση του προϊόντος ή να τα βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους. Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Wood sawdust, cotton cloths, paper and similar products soaked in liquid product, and left in such conditions, can cause self-combustion phenomena. Therefore, in the case of such materials for cleaning or anything else, be careful to favor good ventilation to allow rapid drying of the product or to wet them with water before disposal. Product for professional use.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.