



2K ACR TOP COAT PRO8060

ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ MAT 0%, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ, ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΟΝ
Interior non-yellowing matt 00gl ACR top coat, clear

1) Κωδικός \ Code: TA8060TR00.XX	2) Περιγραφή \ Description: 2K βερνίκι ακρυλικό διάφανο ματ 0%, εσωτερικής, μη κιτρινίζον. 2K acrylic top finishing's, non-yellowing kind, clear
-------------------------------------	---

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:	
- Μη κιτρινίζον \ Non yellowing - Υψηλή διαφάνεια \ High transparency - Εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής \ Excellent wetting properties	- Καλό στρώσιμο \ Good floating - Πολύ γρήγορο στέγνωμα \ Very fast drying - Υψηλά στερεά \ Good built

4) Πεδία Εφαρμογής \ Range of use:	
Συνιστάται για ξύλινες επιφάνειες υψηλής ποιότητας, τόσο για ανοιχτού όσο και κλειστού πόρου εφαρμογές. Κατάλληλο για εφαρμογές όπου το κιτρίνισμα δεν είναι ανεκτό: ανοιχτόχρωμα ξύλα, ανοιχτόχρωμες βαφές, ως προστασία για πατίνες. Suggested for high quality wooden boards, both for open pore or closed pore wood layering. Suitable for applications, where yellowing is not tolerated: light woods, as a fixative for patinas...	

5) Τρόπος Χρήσης \ Way of use:			
Συμβατικό σύστημα βαφής conventional spray system			

6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ Appearance	: υγρό \ liquid
Χρώμα \ Color	: διάφανο \ clear
Στερεά \ Solid content (peso \ weight, $\pm 2\%$)	: 20 $\pm$ 2%
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (peso \ weight, $\pm 2\%$)	: 80%
Ειδικό Βάρος \ Specific gravity (Kg./dm ³ , $\pm 2\%$)	: 0,910 Kg./dm ³
Ιξώδες στο δοχείο \ Vx in can (F4, $\pm 5''$)	: 30 $\pm$ 5 sec.

7) Συστατικό Β και Αναλογία \ Curing agent and ratio:	% βάρος \ weight	% όγκος / volume
CAC8061.XX	10	10

8) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής \ Application characteristics (20 °C):	
Απόδοση, κάθε στρώση \ Yield, each layer (gr./m ²)	: 80 gr./m ² , υγρό φιλμ, 1 ^η στρώση \ wet film, first coat Max. 100 gr./m ² , υγρό φιλμ, 2 ^η στρώση \ wet film, second coat
Σημειώσεις \ Notes	: Μεγαλύτερο πάχος στρώσης δεν επηρεάζει την ποιότητα, αλλά αυξάνει το επίπεδο γυαλάδας. \ Greater coat thicknesses does not compromise quality, but increases sheen level.
Σκληρότητα στις γρατζουνιές \ Scratch hardness (UNI 10782)	: 2H
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ Suggested layers	: 2 με ενδιάμεσο τρίψιμο \ with a light intermediate sanding
Γυαλάδα \ Available sheen (μέτρηση meas. 60°)	: 00-05 %

9) Χρόνοι Στεγνώματος \ Drying (20 °C, R.U. 45-65%):

Χρόνος ζωής στο δοχείο / Pot-life:	: > 12 ώρες \ hours	Στέγνωμα \ Drying	: 12 ώρες \ hours
Ελεύθερο σκόνης \ Dust free	: 10 min.	Στοιβαξιμότητα \ Stack ability	: 12 ώρες \ hours
Ελεύθερο αγγίγματος \ Touch free	: 20 min.	Συσκευασιμότητα \ Pack ability	: 24 ώρες \ hours

10) Στέγνωμα σε Τούνελ Βαφής \ Drying in tunnel (U.R. 45-65.%):	Θερμοκρασία / Temperat.	Χρόνος \ Time
Flash off	30 °C	20 min.
Στρωτός αέρας \ Laminar air		
Ψύξη \ Cooling		

11) Βήματα Προετοιμασίας Μείγματος \ Mixture preparation steps:	% βάρους \ weight	% όγκος / volume
TA8060TR00.XX	= 100	= 100,0
CAC8061.XX	= 5-10	= 5-10,0
TH0015.XX	= 20-30	= 20-30
----- Καλή ανάδευση \ Mix well -----		

Εάν καταλυθεί σε ποσοστό 5%: ελάχιστο επίπεδο γυαλάδας, ελαφρώς μειωμένη χημική αντοχή. \ *If catalyzed at 5%: minimum sheen level, slightly reduced chemical resistance.*

Εάν καταλυθεί με 10%: αυξημένο επίπεδο γυαλάδας κατά 2-3%, μέγιστη χημική αντοχή. \ *If catalyzed at 10%: increased sheen level by 2-3 gloss, maximum chemical resistance.*

12) Προετοιμασία Επιφάνειας \ Substrate preparation:

Αυτό το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από οποιοδήποτε ακρυλικό υπόστρωμα 2k που έχει προηγουμένως τριφτεί με γυαλόχαρτο νο. 320. *This product can be applied over any 2k acrylic sealer previously sanded with 320 abrasive paper.*

Also fit as clear finishing's on top of enamels.

13) Συσκευασίες \ Packaging:

TA8060TR00.XX	: L.20 / 5 / 1
CAC8061.XX	: L.2 / 0,5 / 0,1

14) Αποθήκευση \ Storing:

Αυτό το προϊόν λήγει μετά από 24 μήνες και ο καταλύτης του μετά από 6-12 μήνες εάν αποθηκευτεί σε δροσερό περιβάλλον στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Μετά τη χρήση, κλείστε τα δοχεία. *This product expires after 24 months and its curing agent after 6-12 months if stored in a cool environment in their original and sealed containers. After the use, close the containers.*

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.