



2K PU TOP COAT PRO8057

ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ *Interior high quality matt PU top coat, clear*

1) Κωδικός \ Code: TP8057TRXX.XX	2) Περιγραφή \ Description: 2K διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι, υψηλής ποιότητας, εσωτερικής. 2K PU matt clear high quality finishing lacquer.
--	---

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:	
- Υψηλά στερεά \ High built - Εξαιρετική διαφάνεια \ Excellent transparency - Καλή ελαστικότητα φιλμ \ Good film flexibility	- Καλό στρώσιμο \ Good film floating - Καλή αίσθηση αφής \ Good touch feel - Γρήγορο στέγνωμα \ Fast drying

4) Πεδία Εφαρμογής \ Range of use:	
Κατάλληλο για υψηλής ποιότητας ξύλινα έπιπλα, οριζόντια & κάθετα, συναρμολογημένα και μη. <i>It is a product suitable for good finishing's quality wooden article, flat & vertical, unassembled, or already assembled</i>	

5) Τρόπος Χρήσης \ Way of use:			
Πιστόλι βαφής <i>spray</i>	Πιστόλι βαφής άνω δοχείο <i>gravity cup gun</i>	airmix	airless

6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ Appearance	: υγρό μέτριου ιξώδους \ medium viscosity liquid
Χρώμα \ Color	: κεχριμπάρειο \ amber
Στερεά \ Solid content (peso \ weight, +1%)	: 43,8%
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (peso \ weight, +1%)	: 56,2%
Ειδικό βάρος \ Specific gravity (Kg./dm³, +1%)	: 1,00 Kg./dm³
Ιξώδες στο δοχείο \ Vx in can (Ford 4, sec., +5)	: 110-120 sec.
Ιξώδες κατά τη χρήση \ Vx at the use (Ford 4, sec., +3)	: 14 sec.

7) Συστατικό B και Αναλογία \ Curing agent and ratio:	% peso \ weight	% volume
CPU8050.XX	50	50

8) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής \ Application characteristics (20 °C):	
Πάχος στρώσης \ Thickness per layer (gr./m²)	: 120-160 gr./m², υγρό φιλμ / wet film
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ Suggested layers	: 1
Διαθέσιμες γυαλάδες \ Available sheen (angolo mis. \ meas. angle 60°)	: 10, 20, 30, 50 gloss

9) Χρόνοι Στεγνώματος \ Drying (20 °C, R.U. 45-65.%):			
Χρόνος ζωής στο δοχείο / Pot-life:	: 3 ώρες \ hours	Επαναβαφή με φινίρισμα \ Overcoatability	: Όχι / No
Ελεύθερο σκόνης \ Dust free	: 10 min.	Στοιβαξιμότητα \ Stackability	: 6 ώρες \ hours
Ελεύθερο αγγίγματος \ Touch free	: 30 min.	Συσκευασιμότητα \ Packability	: 48 ώρες \ hours
Στέγνωμα \ Drying	: 24 ώρες \ hours		

10) Στέγνωμα σε Τούνελ Βαφής \ <i>Drying in tunnel</i> (U.R. 45-65.%):	Θερμοκρασία / <i>Temperat.</i>	Χρόνος \ <i>Time</i>
Flash off	20 °C	15 min.
Στρωτός αέρας \ <i>Laminar air</i>	30 °C	30 min.
Ψύξη \ <i>Cooling</i>		
11) Βήματα Προετοιμασίας Μείγματος \ <i>Mixture steps:</i>	% βάρος \ <i>weight</i>	% όγκος / <i>volume</i>
TP8057TRXX.XX	= 100	= 100,0
CPU8050.XX	= 50	= 50,0
TH0011.XX	= 20-30	= 20,0-30,0
----- Καλή ανάδευση \ <i>Mix well</i> -----		
12) Εναλλακτικοί καταλύτες, επιταχυντές και διαλυτικά \ <i>Alternative curing agents, accelerators, & thinners:</i>		
CPU8013.XX : ίδιες επιδόσεις με το CPU8051.XX / <i>same performances of CPU8051.XX</i>		

13) Προετοιμασία Επιφάνειας \ <i>Substrate preparation:</i>
Μπορεί να εφαρμοστεί επάνω σε πολυουρεθανικά, πολυεστερικά ή UV υποστρώματα, αρκεί προηγουμένως να έχουν τριφτεί με γυαλόχαρτο νο.320. <i>This product can be applied over polyurethane, polyester or UV sealer previously sanded with 320 abrasive paper.</i>

14) Συσκευασίες \ <i>Packaging:</i>
TP8057TRXX.XX : L.20 / 5 / 1
CPU8050.XX : L.10 / 2,5 / 0,5

16) Αποθήκευση \ <i>Storing:</i>
Αυτό το προϊόν λήγει μετά από 24 μήνες και ο καταλύτης του μετά από 6-12 μήνες εάν αποθηκευτεί σε δροσερό περιβάλλον στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Μετά τη χρήση, κλείστε τα δοχεία. <i>This product expires after 24 months and its curing agent after 6-12 months if stored in a cool environment in their original and sealed containers. After the use, close the containers.</i>

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.