



PROAQUA SELF-SEALER PRO7101TR

1-2K Βερνίκι Νερού Υπόστρωμα-Τελείωμα Φυσικού Αποτελέσματος, Εσωτερικής
Interior 1-2K waterborne natural effect self-sealer, clear

1) Κωδικός \ Code: VM7101TR05.XX	2) Περιγραφή \ Description: 1-2K βερνίκι νερού με κερί, υπόστρωμα-τελείωμα, φυσικού αποτελέσματος για ξύλινα έπιπλα και πατώματα. Ισχυρή αντοχή στην τριβή, διάφανο. Waxy 1-2K waterborne natural effect self-sealer for wooden furniture and parquet. Strong abrasion resistance, clear.
--	--

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:	
- Εφέ ακατέργαστου ξύλου \ Untreated wood effect - Αντοχή στην τριβή \ Abrasion resistance - Γρήγορο στέγνωμα \ Fast drying	- Εξαιρετικό άπλωμα \ Excellent floating - Αντοχή στο κιτρίνισμα \ Resistance to yellowing - Υψηλή διαφάνεια \ High transparency

4) Πεδία Εφαρμογής \ Fields of use:
Ιδιαίτερα κατάλληλο για το φινιρίσμα ξύλινων επίπλων και δαπέδων, καθώς και για εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες γενικότερα. Particularly suitable for finishing wooden furniture and flooring, interior wooden surfaces in general.

5) Τρόπος Χρήσης \ Way of use:		
Ψεκασμός \ Spray	Ρολό \ Roller	Πινέλο \ Brush

6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ Appearance	: γαλακτώδες υγρό \ milky liquid
Χρώμα \ Colour	: διάφανο, λευκό \ colorless, white
Στερεά \ Solid content (βάρος \ weight, $\pm 2\%$)	: $30 \pm 3\%$
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (βάρος \ weight, $\pm 2\%$)	: 3,64%
Ειδικό Βάρος \ Specific gravity (g/cm ³ , $\pm 2\%$)	: $1,05 \pm 0,02$ g/cm ³
Ιξώδες \ Viscosity (F4, $\pm 5''$)	: 35 ± 5 sec.
Γυαλάδα \ Sheen level	: 05

7) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής \ Application characteristics (20 °C):	
Συνιστώμενο πάχος στρώσης \ Coat thickness (gr/m ²)	: 80 - 120 ml/m ²
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ Suggested n.of coats	: 2 - 3
Χρόνος ανάμεσα στις στρώσεις \ Time between the coats	: 6 - 12 ώρες / hours
Ενδιάμεσο τρίψιμο \ Intermediate sanding	: 6-12 ώρες μετά την εφαρμογή με γυαλόχαρτο νο. 320 \ 6 - 12 hours after application with 320 grit sandpaper

8) Χρόνοι Στεγνώματος \ Drying (20 °C, R.U. 45-65.%):			
Ελεύθερο σκόνης \ Dust free	: 30 min.	Στέγνωμα \ Drying	: 24 $\pm$ 6 ώρες \ hours
Επαναβαφή. \ Overcoatability	: 6 h	Μέγιστη σκληρότητα. \ Max. hardness	: 36-48 ώρες \ hours

9) Προετοιμασία Επιφάνειας \ Substrate preparation :	
Τρίψτε το προϊόν για να αποκτήσετε μια λεία, καθαρή επιφάνεια απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, κεριά, σιλκόνες και παλιά χρώματα, σκουπίστε προσεκτικά με ηλεκτρική σκούπα τη σκόνη και αφαιρέστε	

BORMAPRO

τυχόν υπολείμματα με ένα αντιστατικό πανί. \ Sand the product to obtain a smooth, clean surface free from oils, greases, waxes, silicones and old paints, carefully vacuum the sanding scraps and remove any residues with an antistatic cloth..

10) Συμβουλές & Κόλπα \ Tips & tricks :

Για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης, προσθέστε τον καταλύτη CAH8506.XX, σκληρυντής για βερνίκια νερού, σε αναλογία 10:1 και ανακατέψτε καλά. Χρόνος ζωής μίγματος 2-3 ώρες. \ To further improve performance, add CAH8506.XX, hardener for water-based lacquers in a proportion of 10: 1, mix well. Pot life 2 – 3 hours.

11) Συσκευασίες \ Packaging:

VM7101TR05.20	: Lt.20
VM7101TR05.10	: Lt.10
VM7101TR05.5	: Lt.5

12) Αποθήκευση \ Storing:

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ° C και μέγιστη 35 ° C. Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο.

Store in a cool and well-ventilated place; keep the container closed when not in use. Keep away from heat, open flames, sparks and other sources of ignition. Protect from frost. Possibly at a minimum temperature of 5 ° C and a maximum of 35 ° C. Shelf life 12 months from the date of production.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.