



PROAQUA TOPCOAT PRO8524

Ακρυλικό φινίρισμα νερού εσωτερικής για έπιπλα, διάφανο/λευκό (λάκα)

Interior waterborne acrylic top coat for furniture, clear / white

1) Κωδικός \ Code: VM8524XXXX.XX	2) Περιγραφή \ Description: Ακρυλικό φινίρισμα επίπλων διάφανο/λευκό με καλή αντοχή στις επιφανειακές καταπονήσεις. Παρουσιάζει εξαιρετική σκληρότητα και απαλότητα στην αφή. Το VM8524 προστατεύει την επιφάνεια από φαινόμενα κιτρινίσματος. Στεγνώνει γρήγορα και είναι ιδανικό για τυπικούς κύκλους βαφής πορτών. <i>Acrylic topcoat for furniture clear / white with good resistance to surface stress. The excellent uniformity of the opacifier favors the high hardness of the surface and softness to the touch. VM8524 protects the substrate from yellowing phenomena. Quick drying, it is ideal for typical cycles for painting doors.</i>
--	--

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Αντοχή στο κιτρίνισμα \ <i>Resistant to yellowing</i>• Χαμηλό ιξώδες \ <i>Low viscosity</i>• Έτοιμο προς χρήση \ <i>Ready to use</i>• Εύκολο στη χρήση \ <i>Very easy to apply.</i> | <ul style="list-style-type: none">• Καλό κάθετο κράτημα \ <i>Good vertical hold</i>• Απαλό στην αφή \ <i>High softness to the touch</i>• Επαναβάφεται \ <i>Re-coatable</i> |
|--|--|

4) Πεδία Εφαρμογής \ Fields of use:

Είναι ένα προϊόν γενικής χρήσης για την βαφή επίπλων και ξύλινων αντικειμένων, οριζόντιων αλλά και κάθετων επιφανειών, συναρμολογημένων αλλά και αποσυναρμολογημένων. Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το κατάλληλο υπόστρωμα. \ *It is a general use product for the treatment of furniture and accessories, of horizontal as well as vertical surfaces, of assembled ones, as well as disassembled. To be used exclusively with a proper base coat.*

5) Τρόπος Χρήσης \ Way of use:

Πιστόλι βαφής \ <i>spray gun</i>	Πινέλο \ <i>brush</i>	Ρολό \ <i>Roller</i>
-------------------------------------	-----------------------	----------------------

6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):

Εμφάνιση \ <i>Appearance</i>	: Υγρό χαμηλού ιξώδους \ <i>Low viscosity liquid</i>
Χρώμα \ <i>Colour</i>	: σύμφωνα με την ετικέτα \ <i>as per labeling</i>
Οσμή \ <i>Odour</i>	: άοσμο \ <i>odorless</i>
Ιξώδες \ <i>Viscosity</i> (FC 4 at 20°C)	: 130-140"
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (βάρος \ weight, +2%)	: 40,14 g/Lt
Στερεά \ <i>Solid content</i> (βάρος \ weight, +2%)	: 30% διάφανο \ <i>clear</i> , 41% λευκό \ <i>white</i>
Ειδικό βάρος \ <i>Specific weight</i>	: trasp.1,03 kg/Lt, bianco \ <i>white</i> 1,169 kg/Lt.
Γυαλάδα \ <i>Sheen level</i>	: 05, 10, 20, 30, 60 gloss

7) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής \ Application characteristics (20 °C):

Πάχος στρώσης \ Coat thickness (gr./m ²)	: 100-120 g/m ² ανάλογα την επιφάνεια / depending on the surface
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ Suggested layers	: 1, 2 αν εφαρμοστεί με πιστόλι βαφής \ if applied by spray gun

8) Χρόνοι Στεγνώματος \ Drying (20 °C, R.U. 45-65.%):

Επαναβαφή \ Overcoatable	: 2 – 4 h	Πλήρες στέγνωμα \ Drying : 24 h
--------------------------	-----------	---------------------------------

9) Περιβαλλοντικές συνθήκες εφαρμογής / Environmental conditions for the application:

Η εφαρμογή του προϊόντος σε ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζει αρνητικά τους χρόνους στεγνώματος, θέτοντας σε κίνδυνο τη βέλτιστη επίτευξη των αισθητικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών.

The application of the product performed in unsuitable environmental conditions negatively affects the drying times, compromising the optimal achievement of the aesthetic and performance characteristics.

10) Προετοιμασία Επιφάνειας \ Substrate preparation :

Προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμόζοντας το υπόστρωμα HF8523. Prepare the substrate through applying the HF8523 base coat.

11) Συμβουλές & Κόλπα \ Tips & tricks :

Για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης, προσθέστε CAH8506.XX, καταλύτη για βερνίκια νερού, σε αναλογία 10:1, και ανακατέψτε καλά. To further improve performance, add CAH8506.XX, hardener for water-based lacquers in a proportion of 10: 1, mix well

12) Συσκευασίες \ Packaging:

VM8524XXXX.20	: Lt.20
VM8524XXXX.10	: Lt.10
VM8524XXXX.5	: Lt.5
VM8524XXXX.1	: Lt.1

13) Αποθήκευση \ Storing:

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ° C και μέγιστη 35 ° C. Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο.

Store in a cool and well-ventilated place; keep the container closed when not in use. Keep away from heat, open flames, sparks and other sources of ignition. Protect from frost. Possibly at a minimum temperature of 5 ° C and a maximum of 35 ° C. Shelf life 24 months from the date of production.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.

BORMAPRO