Τεχνικό Φυλλάδιο

ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Άοσμο

Κωδ. 6920



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό χρώμα νερού για καλοριφέρ, οικολογικό και άοσμο. Κατάλληλο για την γρήγορη και εύκολη ανανέωση της επιφάνειας των καλοριφέρ τόσο από χυτοσίδηρο όσο και από αλουμίνιο. Δουλεύεται εύκολα χωρίς να στάζει, απλώνει θαυμάσια, στεγνώνει γρήγορα και δεν μυρίζει. Διατηρεί την γυαλάδα του και τη λευκότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα παρουσιάζοντας μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία.Εγγυάται εξαιρετική προστασία και αποτρέπει τον σχηματισμό σκουριάς. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και καλυπτικότητα και είναι κατάλληλο για την επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωμάτων διαλύτου. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα και αντέχει στα χτυπήματα.

Εφαρμογή με πινέλο ή πιστόλι βαφής. Δεν απαιτείται ειδικό αστάρι.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμαντικά σώματα από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο που έχουν βαφτεί προηγουμένως. Μεταλλικά στοιχεία γενικά.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12 m^2/Lt ανάλογα την επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm^3	1,15 ± 0,02
Ιξώδες Rotoviscosimeter R5, 20 rpm, 20°C	mPas	15.000 ± 400
Στερεά	%	44 ± 2
Χρόνος στεγνώματος, μία στρώση-ελεύθερο σκόνης (20°C)	ώρες	1
Επαναβαφή (20°C)	ώρες	6

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαρίστε την επιφάνεια από γράσα, σιλικόνες, παλιά χρώματα ή ίχνη βρωμιάς. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε αμμοβολή ή βούρτσα για να αφαιρέσετε διάφορες εναποθέσεις. Αν χρειαστεί, απολιπάνετε με σαπούνι και νερό ή οινόπνευμα.



Έτοιμο προς χρήση προϊόν. Εάν είναι απαραίτητο, αραιώστε 10% με νερό.



Εφαρμογή με πινέλο ή λείο ρολό.



Μπορεί να εφαρμοστεί με πιστόλι βαφής μετά από κατάλληλη αραίωση (20-30% με νερό).



Αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 6 ώρες.



Εάν είναι απαραίτητο, πριν την εφαρμογή δεύτερης στρώσης, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο 180-220.



Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση.



Πλήρες στέγνωμα σε 24 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.

Για να επιτύχετε ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο και όχι υπερβολικό πάχος. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία βροχής ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10-30 °C. Πάντα να κάνετε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια περιοχή για να ελέγξετε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό.

Να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος και, ως εκ τούτου, να επιτρέψετε τη σωστή σκλήρυνση της εφαρμοζόμενης στρώσης του προϊόντος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:

Λευκό

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ακόλουθο προϊόν μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα:

1. Αγκυρωτικό αστάρι δύσκολων επιφανειών **κωδ.6970**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ: NAT6920XXXX-90	125 ml
Κωδ: NAT6921XXXX-90	375 ml
Κωδ: NAT6922XXXX-90	750 ml
Κωδ: NAT6923XXXX-90	2,5 lt
Κωδ: NAT6924XXXX-90	5 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Κρατάτε μακριά από παγετό.

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. **Προϊόν για επαγγελματική χρήση.**

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα,

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδ: **NAT6920**
Αναθεώρηση: **00 of 11.02.2020**

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it