

TECHNICAL DATA SHEET

REV 00 of 12.07.2018

**FIRESTOP PQ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Βραδύκαυστο διάφανο βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών, για χρήση ως προεργασία-τελείωμα σε ξύλινα πατώματα, έπιπλα και κάθε είδους ξύλο. Πιστοποιημένο με EUROCLASS Bfl-s1 σύμφωνα με το πρότυπο EN13501-1:2009 από το ISTITUTO GIORDANO SpA. Για εσωτερική χρήση.

ΧΗΜΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**Εμφάνιση:****Ιξώδες A+B (20°C):****Σχετική πυκνότητα:****Taber Test (αντοχή στη φθορά):**

διάφανο υγρό

≈ 35" (Ford Cup 4)

1,02 +/- 0,1 Kg/L

≤ 40 mg (ASTM D4060, 1000 r, 1000 Kg, CS10 abr.)

Αναλογία κατάλυσης:**Χρόνος ζωής μίγματος (20°C):****Διαθέσιμες γυαλάδες:****Χρόνοι στεγνώματος (20°C, 50% R.H.):**

1:1

1 hrs

20, 40 +/- 5 g.u.

ελεύθερο σκόνης ≈ 3 ώρες**τρίψιμο:** ≈ 8 ώρες**επαναβαφή (με το ίδιο):** 12 ώρες**Κατανάλωση:**≈ 100 gr/m²/στρώση. Απαιτούνται 3 στρώσεις, σύνολο 300 gr/m² για συμφωνία με την πιστοποίηση EN13501.**Αραίωση:****Εφαρμογή:**

Διαλυτικό πολυουρεθάνης για Firestop PQ.

Πιστόλι βαφής, ρολό, πινέλο

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**Συνθήκες εφαρμογής:**

Συνιστώμενη θερμοκρασία επιφάνειας και περιβάλλοντος: 15-30°C

Υγρασία περιβάλλοντος: 50-60%. Υγρασία ξύλου: < 12%

Το καταλυόμενο προϊόν μπορεί να αραιωθεί από 10 έως 15% κατά βάρος με διαλυτικό PU για **FIRESTOP PQ**. Εφαρμόστε τη συνιστώμενη ποσότητα των 300 gr/t.μ. σε τρεις στρώσεις των 100 gr/t.μ. η κάθε μία, με πιστόλι βαφής, πινέλο ή ρολό.

BORMAPRO

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Σε ελάχιστη θερμοκρασία 10° C και μέγιστη 25 ° C. Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Διατηρείτε τον καταλύτη σφραγισμένο, ιδιαίτερα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, για να αποφύγετε να ξεραθεί-στεγνώσει με την υγρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1lt+1lt, 5lt+5lt, 10lt+10lt, 25lt+25lt

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊόν για επαγγελματική χρήση

Τα τεχνικά μας δελτία συντάσσονται με βάση τη μέση απόδοση των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συμβουλές δίνονται ως ένδειξη καλής πίστεως αλλά χωρίς καμία εγγύηση. Στην πραγματικότητα διαφορετικά δεδομένα, συνθήκες εφαρμογών, βιομηχανικής κλίμακας χρήση, διαφορετικές αραιώσεις είναι κάποια από αυτά που παίζουν καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε επακριβώς όλες αυτές τις μεταβλητές. Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει το προϊόν για να δει αν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Διασφαλίζουμε την συνοχή των χημικών-φυσικών χαρακτηριστικών.