



PROAQUA STAIN BINDER PRO1020

Γαλάκτωμα νερού κατάλληλο για δημιουργία βαφών ξύλου
Waterborne vehicle for neutral concentrated stains

1) Κωδικός \ Code: TP1020.XX	2) Περιγραφή \ Description: Υδατοδιάλυτο γαλάκτωμα για συμπυκνωμένες νεροβαφές ξύλου. Χρωματίζεται με τα χρωστικά της σειράς CW σε οποιαδήποτε απόχρωση. Waterborne binder for concentrated neutral stains. Water-based binder to be colored with the mordant concentrates of the CW series for the preparation of positive stains.
--	---

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:
• Τονίζει τα νερά του ξύλου \ Strong grain highlighting • Φυσικό vintage αποτέλεσμα \ Natural vintage effect • Εύκολο στην χρήση \ Easy to handle

4) Πεδία Εφαρμογής \ Fields of use:
Προετοιμασία νεροβαφών ξύλου. Preparation of neutral stains.

5) Τρόπος Χρήσης \ <i>Way of use:</i>			
Πιστόλι βαφής \ <i>Spray</i>		Ρολό \ <i>Roller</i>	Πινέλο \ <i>Brush</i>

6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ Appearance	: υγρό \ liquid
Χρώμα \ Colour	: γαλακτώδες \ milky
Οσμή \ Odour	: χαρακτηριστική \ characteristic
Στερεά \ Solid content (βάρος \ weight, $\pm 2\%$)	: 40 $\pm$ 5%
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (βάρος \ weight, $\pm 2\%$)	: 0,14%
Πυκνότητα \ Relative density (Kg./Lt, $\pm 2\%$)	: 1,08 $\pm$ 0,02 kg/Lt
Ιξώδες \ Viscosity (F4, + 5")	: 74 $\pm$ 2 sec.(20°C)

7) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής \ Application characteristics (20 °C):	
Πάχος στρώσης\ Coat thickness (gr/m ²)	: 40 – 50 g/m ²
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ Suggested n.of coats	: 1
Χρόνος ανάμεσα στις στρώσεις \ Time between the coats	: 1 - 2 ώρες / hours
Ενδιάμεσο τρίψιμο \ Intermediate sanding	: 30 λεπτά μετά την εφαρμογή με γυαλόχαρτο no. 220 \ 30 minutes after application with 220 grit sandpaper

8) Στέγνωμα \ Drying (20 °C, R.U. 45-65.%):			
Ελεύθερο σκόνης \ Dust free	: 30 min	Στέγνωμα \ Drying	: 6-8 ore \ hours
Επαναβαφή \ Overcoatability	: 1 – 2 h		

9) Προετοιμασία Υποστρώματος \ Substrate preparation :
Τρίψτε την επιφάνεια και σιγουρευτείτε ότι είναι λεία, καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Σκουπίστε προσεκτικά με ηλεκτρική σκούπα τη σκόνη από το τρίψιμο και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με ένα αντιστατικό πανί.. \ Sand the product to obtain a smooth, clean surface free from oils, greases, waxes, silicones and old paints, carefully vacuum the sanding scraps and remove any residues with an antistatic cloth.

BORMAPRO

10) Συμβουλές & Κόλπα \ Tips & tricks :

Για εφαρμογή με πιστόλι βαφής αραιώστε με νερό 30-50%. \ To apply by spray dilute 30-50% with water.

11) Συσκευασίες \ Packaging:

TP1020.25	: Lt.25
TP1020.5	: Lt.5
TP1020.1	: Lt.1

12) Αποθήκευση \ Storing:

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ° C και μέγιστη 35 ° C. Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο.

Store in a cool and well-ventilated place; keep the container closed when not in use. Keep away from heat, open flames, sparks and other sources of ignition. Protect from frost. Possibly at a minimum temperature of 5 ° C and a maximum of 35 ° C. Shelf life 12 months from the date of production.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.