



PROAQUA TOP COAT PRO8521TR

1-2K ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Exterior 1-2K high vertical build waterborne top coat, clear

1) Κωδικός \ Code: VM8521TRXX.XX	2) Περιγραφή \ Description: 1-2K Διάφανο βερνίκι νερού εξωτερικής, με εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες. Exterior high vertical covering 1-2K waterborne transparent top coat for exterior.
--	--

3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product:	
- Υψηλά στερεά \ High built - Μεγάλη ελαστικότητα \ Top flexibility - Γρήγορο στέγνωμα \ Fast drying - Υψηλή προστασία από το νερό και τη UV ακτινοβολία \ Strong protection vs water and UV - Μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις έως 300 micron \ Can be applied in thick layers up to 300 micron	- Καλό στρώσιμο \ Good floating - Μη κιτρινίζον \ Non yellowing - Υψηλή διαφάνεια \ High transparency - Υψηλή θixotropic \ High thixotropic - Διαπνοή \ Breathing

4) Πεδία Εφαρμογής \ Fields of use:	
Προτείνεται ως βερνίκι εξωτερικής για ξύλινες πόρτες, παράθυρα, σταθερές ή μη κατασκευές. Suggested as a top coat for exterior wooden doors, windows, fixed or non-fixed structures	

5) Τρόπος Χρήσης \ Way of use:	
Airless ή airmix πιστόλι βαφής \ airless or airmix spray gun	Για εφαρμογή με πιστόλι βαφής αραιώστε 3-5% με νερό \ For gravity spray gun dilute with 3-5% of water

6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Εμφάνιση \ Appearance	: παχύρευστο υγρό \ thick liquid
Χρώμα \ Colour	: γαλακτώδες \ milky
Στερεά \ Solid content (peso \ weight, $\pm 2\%$)	: 40%
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (g/Lt)	: 27,17 g/Lt
Ειδικό βάρος \ Specific gravity (Kg./dm ³ , $\pm 2\%$)	: 1,15 Kg./dm ³
Ιξώδες \ Viscosity (Brookfield, $\pm 5''$)	: 180.000 – 210.000 mPas
Γuaλάδα \ Sheen level	: 00-05, 10-20, 30-40, 50-60

7) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής \ Application characteristics (20 °C):	
Πάχος στρώσης \ Coat thickness (gr/m ²)	: 200-300 gr/m ² υγρό προϊόν \ wet product
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ Suggested n.of coats	: 1 - 2
Χρόνος ανάμεσα στις στρώσεις \ Time between the coats	: 4 -6 ώρες / hours

8) Στέγνωμα \ Drying (20 °C, R.U. 45-65.%):			
		Επαναβαφή \ Overcoatability	: την επόμενη μέρα \ after overnight
Ελεύθερο σκόνης \ Dust free	: 30 min.	Πλήρες στέγνωμα \ Drying	: 24 ώρες \ hours
Ελεύθερο αφής \ Touch free	: 60-90 min.	Τρίψιμο \ Sand ability	: 12 ώρες \ hours

BORMAPRO

9) Προετοιμασία Επιφάνειας \ Substrate preparation :

Εφαρμόστε επάνω στο υπόστρωμα αφού πρώτα τρίψετε με γυαλόχαρτο νο.280-320.
Apply on basecoat previously sanded with paper grit 280-320.

10) Συμβουλές & Κόλπα \ Tips & tricks :

Για καλύτερη απόδοση, προσθέστε το προϊόν CAH8506.XX, καταλύτη για βερνίκια νερού, σε αναλογία 10:1 και ανακατέψτε καλά. \ *To further improve performance, add CAH8506.XX, hardener for water-based lacquers in a proportion of 10: 1, mix well.*

11) Συσκευασίες \ Packaging:

VM8521TRXX.20	: Lt.20
VM8521TRXX.10	: Lt.10
VM8521TRXX.5	: Lt.5

12) Αποθήκευση \ Storing:

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ° C και μέγιστη 35 ° C. Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο.

Store in a cool and well-ventilated place; keep the container closed when not in use. Keep away from heat, open flames, sparks and other sources of ignition. Protect from frost. Possibly at a minimum temperature of 5 ° C and a maximum of 35 ° C. Shelf life 12 months from the date of production.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.