



PROAQUA TOP COAT PRO8529BI

1-2K Λάκα νερού εξωτερικής χρήσης
Exterior 1-2K high vertical build waterborne top coat, white

1) Κωδικός \ Code: VM8529BIXX.XX	2) Περιγραφή \ Description: Λευκή λάκα νερού εξωτερικής υψηλών στερεών. White exterior high build waterborne white top coat.												
3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος \ Main characteristics of the product: - Υψηλά στερεά \ High built - Μεγάλη ελαστικότητα \ Top flexibility - Γρήγορο στέγνωμα \ Fast drying													
- Καλό στρώσιμο \ Good floating - Μη κιτρινίζον \ Non yellowing - Λευκό \ Candid white - Υψηλή θιξοτροπία \ High thixotropic													
4) Πεδία Εφαρμογής \ Fields of use: Προτείνεται ως τελική επίστρωση για εξωτερικές ξύλινες πόρτες, παράθυρα, ξύλινες κατασκευές, κιγκλιδώματα, φράχτες. \ Suggested as a top coat for exterior wooden doors, windows, structures, railing, fences.													
5) Τρόπος Χρήσης \ Way of use: Airless ή airmix πιστόλι βαφής \ airless or airmix spray gun	Για εφαρμογή με πιστόλι βαφής αραιώστε 3-5% με νερό \ For gravity spray gun dilute with 3-5% of water												
6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά \ Physycal-chemical characteristics (20 °C): <table> <tr> <td>Εμφάνιση \ Appearance</td><td>: παχύρευστο υγρό \ thick liquid</td></tr> <tr> <td>Χρώμα \ Colour</td><td>: λευκό \ white</td></tr> <tr> <td>Στερεά \ Solid content (peso \ weight, +2%)</td><td>: 44,5%</td></tr> <tr> <td>Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (g/Lt)</td><td>: 23,66 g/Lt.</td></tr> <tr> <td>Ειδικό βάρος \ Specific gravity (Kg./dm³, +2%)</td><td>: 1,19 Kg./dm³</td></tr> <tr> <td>Ιξώδες \ Viscosity (Brookfield R7 10 rpm ±5%)</td><td>: 180.000-190.000 mPa.s</td></tr> </table>		Εμφάνιση \ Appearance	: παχύρευστο υγρό \ thick liquid	Χρώμα \ Colour	: λευκό \ white	Στερεά \ Solid content (peso \ weight, +2%)	: 44,5%	Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (g/Lt)	: 23,66 g/Lt.	Ειδικό βάρος \ Specific gravity (Kg./dm ³ , +2%)	: 1,19 Kg./dm ³	Ιξώδες \ Viscosity (Brookfield R7 10 rpm ±5%)	: 180.000-190.000 mPa.s
Εμφάνιση \ Appearance	: παχύρευστο υγρό \ thick liquid												
Χρώμα \ Colour	: λευκό \ white												
Στερεά \ Solid content (peso \ weight, +2%)	: 44,5%												
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ VOC (g/Lt)	: 23,66 g/Lt.												
Ειδικό βάρος \ Specific gravity (Kg./dm ³ , +2%)	: 1,19 Kg./dm ³												
Ιξώδες \ Viscosity (Brookfield R7 10 rpm ±5%)	: 180.000-190.000 mPa.s												
7) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής \ Application characteristics (20 °C): <table> <tr> <td>Πάχος στρώσης \ Coat thickness (gr./m²)</td><td>: 200-300 gr/m² υγρό προϊόν \ wet product</td></tr> <tr> <td>Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ Suggested n. of coats</td><td>: 1 - 2</td></tr> <tr> <td>Χρόνος ανάμεσα στις στρώσεις \ Time between the coats</td><td>: 4 - 6 ώρες / hours</td></tr> <tr> <td>Σκληρυντής \ Hardener CAH8506.XX</td><td>Σε αναλογία \ ratio: 10%</td></tr> </table>		Πάχος στρώσης \ Coat thickness (gr./m ²)	: 200-300 gr/m ² υγρό προϊόν \ wet product	Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ Suggested n. of coats	: 1 - 2	Χρόνος ανάμεσα στις στρώσεις \ Time between the coats	: 4 - 6 ώρες / hours	Σκληρυντής \ Hardener CAH8506.XX	Σε αναλογία \ ratio: 10%				
Πάχος στρώσης \ Coat thickness (gr./m ²)	: 200-300 gr/m ² υγρό προϊόν \ wet product												
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ Suggested n. of coats	: 1 - 2												
Χρόνος ανάμεσα στις στρώσεις \ Time between the coats	: 4 - 6 ώρες / hours												
Σκληρυντής \ Hardener CAH8506.XX	Σε αναλογία \ ratio: 10%												
8) Χρόνοι Στεγνώματος \ Drying (20 °C, R.U. 45-65.%): <table> <tr> <td>Επανάβαφή \ Overcoatability</td><td>: την επόμενη μέρα \ after overnight</td></tr> <tr> <td>Ελεύθερο σκόνης \ Dust free</td><td>: 30 min.</td></tr> <tr> <td>Ελεύθερο αφής \ Tack free</td><td>: 60-90 min.</td></tr> <tr> <td>Στέγνωμα \ Drying</td><td>: 24 ώρες \ hours</td></tr> <tr> <td>Τρίψιμο \ Sand ability</td><td>: 12 ώρες \ hours</td></tr> </table>		Επανάβαφή \ Overcoatability	: την επόμενη μέρα \ after overnight	Ελεύθερο σκόνης \ Dust free	: 30 min.	Ελεύθερο αφής \ Tack free	: 60-90 min.	Στέγνωμα \ Drying	: 24 ώρες \ hours	Τρίψιμο \ Sand ability	: 12 ώρες \ hours		
Επανάβαφή \ Overcoatability	: την επόμενη μέρα \ after overnight												
Ελεύθερο σκόνης \ Dust free	: 30 min.												
Ελεύθερο αφής \ Tack free	: 60-90 min.												
Στέγνωμα \ Drying	: 24 ώρες \ hours												
Τρίψιμο \ Sand ability	: 12 ώρες \ hours												
9) Προετοιμασία Επιφάνειας \ Substrate preparation : Εφαρμόστε επάνω στο υπόστρωμα αφού πρώτα τρίψετε με γυαλόχαρτο νο.280-320. Apply on basecoat previously sanded with paper grit 280-320.													

10) Συμβουλές & Κόλπα \ Tips & tricks :

Όταν εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, το ενδιάμεσο τρίψιμο δεν είναι απαραίτητο και μπορεί να αντικατασταθεί με ένα ελαφρύ πέρασμα με λειαντικό πανί. \ *When applied in two coats, the intermediate sanding is not necessary and can be substituted with light brushing.*

11) Συσκευασίες \ Packaging:

VM8529BIXX.20	: Kg.20
VM8529BIXX.10	: Kg.10
VM8529BIXX.5	: Kg.5

12) Αποθήκευση \ Storing:

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ° C και μέγιστη 35 ° C. Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο.

Store in a cool and well-ventilated place; keep the container closed when not in use. Keep away from heat, open flames, sparks and other sources of ignition. Protect from frost. Possibly at a minimum temperature of 5 ° C and a maximum of 35 ° C. Shelf life 12 months from the date of production.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.