ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ- TECHNICAL DATA SHEET
REV 2 of 24/11/2022



PROAQUA BASE COAT PRO8531BI

1-2K ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΝΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Exterior 1-2K high build anti-bleeding waterborne base coat

**1) Κωδικός ** *Code*:	**2) Περιγραφή ** *Description*:
VM8531BI00.XX	Λευκό υπόστρωμα νερού υψηλών στερεών εξωτερικής χρήσης. *White exterior high build waterborne base coat.*

**3) Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος ** *Main characteristics of the product*:

- Υψηλά στερεά \ *High built*
- Μεγάλη ελαστικότητα \ *Top flexibility*
- Γρήγορο στέγνωμα \ *Fast drying*
- Δεν χρειάζεται αντιτανινικό αστάρι \ *Does not need ant- tannin primer*
- Καλό στρώσιμο \ *Good floating*
- Μη κιτρινίζον \ *Non yellowing*
- Λευκό \ *Candid white*
- Υψηλή θιξοτροπία \ *High thixotropic*

**4) Πεδία Εφαρμογής ** *Fields of use*:

Προτείνεται ως υπόστρωμα για κωνοφόρα η πλατύφυλλα ξύλα εξωτερικής. Δεν χρειάζεται αντιτανινικό αστάρι. *Suggested as a base coat for exterior articles in conifer as well as broadleaf woods. Does not need an anti-tannin primer.*

**5) Τρόπος Χρήσης ** *Way of use*:

Airless ή airmix πιστόλι βαφής \ *airless or airmix spray gun*	Για εφαρμογή με πιστόλι βαφής αραιώστε 3-5% με νερό \ *For gravity spray gun dilute with 3-5% of water*

**6) Φυσικά-Χημικά Χαρακτηριστικά ** *Physycal-chemical characteristics* (20 °C):

Εμφάνιση \ *Appearance*	: υγρό \ *liquid*
Χρώμα \ *Colour*	: λευκό \ *white*
Στερεά \ *Solid content* (peso \ *weight*, ±2%)	: 48 ± 2%
Π.Ο.Ε (Comp. Org. Volat.) \ *VOC* (g/Lt)	: 22,62 g/Lt
Ειδικό βάρος \ *Specific gravity* (Kg./dm³, ±2%)	: 1,20 Kg./dm³
Ιξώδες \ *Viscosity* (Brookfield)	: 8000-10000 mPas

**7) Χαρακτηριστικά Εφαρμογής ** *Application characteristics* (20 °C):

Πάχος στρώσης \ *Coat thickness* (gr/m²)	: 120-160 gr./m² υγρό προϊόν \ *wet product*
Προτεινόμενος αριθμός στρώσεων \ *Suggested n. of coats*	: 1

**8) Στέγνωμα ** *Drying* (20 °C, R.U. 45-65.%):

		Επαναβαφή \ *Overcoatability*	: την επόμενη μέρα \ *after overnight*
Ελεύθερο σκόνης \ *Dust free*	: 30 min.	Στέγνωμα \ *Drying*	: 24 ώρες \ *hours*
Ελεύθερο αφής \ *Touch free*	: 60-90 min.	Τρίψιμο \ *Sand ability*	: 12 ώρες \ *hours*

**9) Προετοιμασία Επιφάνειας ** *Substrate preparation* :

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.it** E.mail: **info@bormawachs.it**

Προετοιμάστε την επιφάνεια τρίβοντας με γυαλόχαρτο νο.180. *Prepare the substrate through sanding with grain # 180.*
10) Συμβουλές & Κόλπα ** *Tips & tricks* **:
Για καλύτερη απόδοση, προσθέστε το προϊόν CAH8506.XX, καταλύτη για βερνίκια νερού, σε αναλογία 10:1 και ανακατέψτε καλά. \ *To further improve performance, add CAH8506.XX, hardener for water-based lacquers in a proportion of 10: 1, mix well*

11) Συσκευασίες ** *Packaging*:**	
VM8531BI00.20	: Kg.20
VM8531BI00.10	: Kg.10
VM8531BI00.5	: Kg.5

12) Αποθήκευση ** *Storing*:**
Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε από τον παγετό. Σε ελάχιστη θερμοκρασία 5 ° C και μέγιστη 35 ° C. Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον παραμένει στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο. *Store in a cool and well-ventilated place; keep the container closed when not in use. Keep away from heat, open flames, sparks and other sources of ignition. Protect from frost. Possibly at a minimum temperature of 5 ° C and a maximum of 35 ° C. Shelf life 12 months from the date of production.*

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ανάληψη ευθυνών. Για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων, καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Όλοι οι προαναφερθέντες κύκλοι βαφής προορίζονται για επιφάνειες σταθερών διαστάσεων, χρησιμοποιώντας ξύλα προετοιμασμένα στις βέλτιστες συνθήκες (καιρικές συνθήκες, υγρασία κ.λπ.). Αυτό το φυλλάδιο αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.

B.P.S. s.r.l. - industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 **www.bormawachs.it** E.mail: **info@bormawachs.it**