SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Continuo Level Zero

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ελεγχόμενης συρρίκνωσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ
1230010

CONTINUO LEVEL ZERO - V.2025-02-07

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το LEVEL ZERO είναι ένα εξαιρετικά ρευστό, μονοσυστατικό, προαναμεμιγμένο υλικό εξομάλυνσης με υψηλό βαθμό ροής κατά την εφαρμογή. Κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες πολιτικής και εμπορικής χρήσης. Διαθέτει κατάλληλο χρόνο αυτοεξομάλυνσης για εργασίες σε μεγάλες επιφάνειες. Στεγνώνει και σκληραίνει γρήγορα, με εξαιρετική διαστατική σταθερότητα.
Κατάλληλο για εξομάλυνση και λείανση σε λεπτά στρώματα, με πάχος μεταξύ 3 mm και 10 mm, είναι ιδανικό για τη δημιουργία ομοιόμορφων και επίπεδων επιφανειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τα διακοσμητικά δάπεδα CONTINUO και ALLOVER.
Μετά τη σκλήρυνση, η επιφάνεια του LEVEL ZERO είναι ανοιχτό γκρι.
Εάν είναι απαραίτητο να γεμιστούν ανωμαλίες πριν από την ισοπέδωση της επιφάνειας, το LEVEL ZERO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια αρχική τοπική πλήρωση, τηρώντας πάντα το μέγιστο πάχος των 10 mm.
Το LEVEL ZERO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση τσιμεντοκονιών συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Το LEVEL ZERO έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία A+ σύμφωνα με τη γαλλική υπουργική απόφαση για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το LEVEL ZERO είναι ένα προϊόν εσωτερικής χρήσης που χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση πλακών σκυροδέματος και τσιμεντένιων τσιμεντοκονιών γενικά, καθώς και για την κάλυψη τεχνικών σημάνσεων σε υπάρχοντα δάπεδα.
Οι υπάρχουσες τσιμεντοκονίες οποιουδήποτε είδους πρέπει πάντα να προετοιμάζονται κατάλληλα. Για ορυκτές τσιμεντοκονίες, χρησιμοποιήστε το ATOMO, ένα υδατοδιαλυτό, μονωτικό σταθεροποιητικό υψηλής διείσδυσης, αραιωμένο σε αναλογία 100 προς 50 με νερό. Σε περίπτωση ιδιαίτερα ασβεστοειδών επιφανειών, πρέπει να εφαρμοστεί μια δεύτερη στρώση ATOMO «υγρό πάνω σε υγρό», πάντα αραιωμένη σε αναλογία 100 προς 50 με νερό. Το LEVEL ZERO μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε μη απορροφητικά κεραμικά και φυσική πέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με PRO-LINK. Εάν είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια δεύτερη στρώση LEVEL ZERO πριν από την εφαρμογή των επόμενων στρώσεων, πρέπει πρώτα να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια με CONTINUO LINK αραιωμένο κατά 200%.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Φύση του συνδετικού υλικού: τσιμέντο με πολυμερή τροποποίηση
- Εμφάνιση: γκρι σκόνη
- Αναλογία ανάμειξης: 20-22% νερό (περίπου 5-5,5 l ανά σάκο των 25 kg)
- Πάχος εφαρμογής ανά στρώση: από 3 έως 10 mm
- Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: <0,6 mm
- Ειδικό βάρος του μίγματος: 2,0 kg/l
- Χρόνος εργασίας: 20 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα και της επιφάνειας).
- Αντοχή σε θλίψη μετά από 30 ημέρες: >35 N/mm²
- Αντοχή σε κάμψη μετά από 28 ημέρες: >6 N/mm²
- Η ξήρανση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις θερμοκρασίες και την υγρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος. Η επιφάνεια είναι βατή μετά από 6 ώρες, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το προϊόν δεν μπορεί να επικαλυφθεί εκ νέου πριν από 24 ώρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
- να είναι στεγνή, συμπαγής, χωρίς σκόνη και χωρίς ασταθή τμήματα.
- Οι επιφάνειες με βάση το σκυρόδεμα που δεν έχουν επαρκή πρόσφυση ή είναι υπερβολικά απορροφητικές, πρέπει να σταθεροποιηθούν με ATOMO.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +5 °C - Μέγ. +35 °C
Θερμοκρασία υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C - Μέγ. +35 °C.
- Μην αναμιγνύετε με το χέρι. Η ανάμιξη μόνο με το χέρι δεν επιτυγχάνει τις χαρακτηριστικές επιδόσεις του LEVEL ZERO.
- Ανακατέψτε μηχανικά για περίπου 3 λεπτά έως ότου το μείγμα γίνει ομοιογενές και χωρίς σβώλους.
- Ρίξτε 5,0 - 5,5 l καθαρού νερού σε ένα δοχείο. Ρίξτε, ανακινώντας, έναν σάκο LEVEL ZERO των 25 kg και ανακατέψτε με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να αποκτήσετε ένα ομοιόμορφο μείγμα χωρίς σβώλους.
- Μην το εφαρμόζετε σε παγωμένες επιφάνειες ή κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
- Προστατέψτε το από το ηλιακό φως και τα ρεύματα αέρα για να αποφύγετε την υπερβολικά γρήγορη ξήρανση.
- Εξοπλισμός: σπάτουλα, οδοντωτή σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα. Για να διευκολυνθεί η εξάλειψη πιθανών προβλημάτων στην επιφάνεια, μπορείτε να περάσετε τον κυλινδρικό τροχό πάνω από το μόλις εφαρμοσμένο προϊόν.
- Σε περίπτωση πολύ μεγάλων επιφανειών, μην καλύπτετε τους αρμούς διαστολής της επιφάνειας.
- Κατά τη διάρκεια της εργασίας, μην προσθέτετε επιπλέον νερό για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, ούτε αδρανή υλικά για να αλλάξετε το ιξώδες του.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση:
4-6 kg/m² ανά 3 mm πάχος, περίπου 4,5 m² ανά σάκο ανά 3 mm πάχος. Η απόδοση είναι ενδεικτική και αναφέρεται σε επίπεδες επιφάνειες. Πριν προχωρήσετε, συνιστούμε να ελέγξετε απευθείας επί τόπου.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

- - - - -

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης + 35 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: + 5 °C
Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από την υγρασία.
Συνιστάται η χρήση του προϊόντος εντός 1 έτους από την ημερομηνία παραγωγής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 161/2006 (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στο δέρμα. Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. Μπορεί να ερεθίσει τις αναπνευστικές οδούς.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τα δοχεία στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν καλά και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην τα αδειάζετε σε αποχετεύσεις, υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Η SAN MARCO GROUP εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της και με βάση την εμπειρία της· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.