SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Continuo Top Art

Διάφανο βερνίκι ακρυλικής ουρεθάνης δύο συστατικών.



ΣΕΙΡΑ
121/126/127

CONTINUO TOP ART - V.23/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προϊόντα CONTINUO TOP ART είναι διαφανή, διμερή, υδατοδιαλυτά, αλειφατικά, ακρυλουρεθανικά φινιρίσματα που δεν κιτρινίζουν, ιδανικά για εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό, με σατινέ και ματ φινίρισμα, όπου απαιτείται καλή αντοχή στο νερό και στα υγρά γενικά.
Το CONTINUO TOP ART εγγυάται υψηλή χημική αντοχή σε κρύα και ζεστά υγρά, καθώς και σε πολλές ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως στον οικιακό και τον τομέα της εστίασης.
Το φινίρισμα CONTINUO TOP ART συστατικό A αναμιγνύεται με το CONTINUO TOP συστατικό B.
B. Αρκεί η χειροκίνητη ανάμιξη πριν από τη χρήση.
Το CONTINUO TOP συστατικό B είναι ένας σκληρυντής νέας γενιάς, με βάση ένα αλειφατικό πολυισοκυανικό, με περιεκτικότητα σε μονομερές HDI <0,1% κατά βάρος.
Τα φινιρίσματα CONTINUO TOP ART διατίθενται σε σατινέ και εξαιρετικά ματ εκδόσεις.
Το σύστημα CONTINUO έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία A+ σύμφωνα με τη γαλλική υπουργική απόφαση για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
-Επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με CONTINUO DECO, μετά από ασταρώση με CONTINUO LINK ή CONTINUO LINK ART.
-Κάθετες επιφάνειες επικαλυμμένες με σμάλτα ή χρώματα.
- Ξύλινα προϊόντα εσωτερικού χώρου, τόσο καινούργια όσο και ήδη βαμμένα, όπως: παρκέ, σοβατεπί, πάνελ, διάφορα αντικείμενα όπου απαιτείται υψηλή σκληρότητα επιφάνειας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CONTINUO TOP ART comp. A

-Φύση του συνδετικού: διασπορά τροποποιημένου αλειφατικού πολυουρεθανίου.
-Διαλύτης: νερό
-Πυκνότητα UNI EN ISO 2811-1: συστατικό A: TOP
ART: SATIN: 1,05 ± 0,05 g/ml
TOP ART: MAT: 1,20 ± 0,05 g/ml

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

CONTINUO TOP συστατικό B
-Φύση του συνδετικού: αλειφατικό πολυισοκυανικό με περιεκτικότητα σε μονομερές HDI < 0,1 % κατά βάρος.

Προετοιμασία του μείγματος CONTINUO TOP ART SATIN
-Αναλογία ανάμειξης κατά βάρος: 10 μέρη συστατικού A + 3 μέρη συστατικού B.
2,5 l συστατικού A (1 δοχείο) + 0,75 l συστατικού B (1 δοχείο)
-Πυκνότητα του μείγματος (A+B) σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 0,03 kg/l
-Το μείγμα που προκύπτει πρέπει να αραιωθεί κατά βάρος/όγκο με νερό 0-10%.

Προετοιμασία του μείγματος CONTINUO TOP ART MAT
-Αναλογία ανάμειξης κατά βάρος: 12 μέρη συστατικού A + 3 μέρη συστατικού B.
2,5 l συστατικού A (1 δοχείο) + 0,75 l συστατικού B (1 δοχείο)
-Πυκνότητα του μείγματος (A+B) σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,03 kg/l
-Το μείγμα που προκύπτει πρέπει να αραιωθεί κατά βάρος/όγκο με νερό σε αναλογία 0-10%.

-Χρόνος ζωής του μείγματος (A+B): περίπου 60 λεπτά στους 20 °C
Το μείγμα (A+B) δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μετά το πέρας αυτού του χρόνου, ακόμη και αν παραμένει ρευστό.
Για να βελτιώσετε τη διατήρηση του CONTINUO TOP συστατικό B μετά το άνοιγμα, καθαρίστε τα χείλη και κλείστε καλά το καπάκι για να το προστατέψετε από την υγρασία και τα ξένα σώματα.
-Ξήρανση (στους 25 °C και 65% σχετική υγρασία): στην αφή, σε 30 λεπτά· μπορεί να βαφτεί ξανά μετά από 3 ώρες. Δυνατότητα λείανσης: μετά από 6 ώρες.
Η επιφάνεια μπορεί να υποβληθεί σε ελαφριά κυκλοφορία μετά από 12 ώρες και σε πλήρη κυκλοφορία μετά από 24 ώρες· οι πλήρεις τεχνικές ιδιότητες επιτυγχάνονται μετά από 5 ημέρες.

-Αντοχή στην τριβή κατά Taber: 7 ημέρες, τροχός λείανσης CS 17, 1000 g, 500 rpm (απώλεια βάρους)
CONTINUO TOP ART SATIN: <25 mg CONTINUO
TOP ART MAT: <35 mg
-Βαθμός γυαλάδας UNI EN ISO 2813:
CONTINUO TOP ART SATIN: 20 ± 2, γωνία μέτρησης 60° CONTINUO TOP ART MAT: 1 ± 1, γωνία μέτρησης 85°
Η λαμπρότητα των χρωμάτων, όπως μετράται σε πραγματικές συνθήκες εφαρμογής στο χώρο, ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από εκείνη που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2813.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Διακοσμητικό σύστημα CONTINUOανατρέξτε στις συστάσεις του Τεχνικού Παραρτήματος.

Νέες ή ανακαινισμένες ξύλινες επιφάνειες:
- Τρίψτε ελαφρώς για να αφαιρέσετε τις ανυψωμένες ίνες ξύλου.
- Απομακρύνετε τυχόν ρητίνες χρησιμοποιώντας κατάλληλο διαλυτικό.
- Γεμίστε τις ατέλειες με συνθετικό στόκο. Τρίψτε τον στόκο και απομακρύνετε τη σκόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο δεν είναι πολύ υγρό.
- Τρίψτε τις επιφάνειες και στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις CONTINUO TOP ART, τρίβοντας ενδεχομένως μεταξύ της μιας και της άλλης στρώσης για να αφαιρέσετε τυχόν ανυψωμένες ίνες.
- Σε ξύλο πλούσιο σε τανίνη, για να μειώσετε τον σχηματισμό σκούρων λεκέδων, εφαρμόστε το μονωτικό αστάρι UNIMARC PRIMER ANTITANNINO, άχρωμο ή λευκό της σειράς 308, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Ελάχ. +8 °C - Μέγ. +45 °C
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <85%
Θερμοκρασία υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C - Μέγ. +45 °C

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Υγρασία υποστρώματος: <10%
-Εξοπλισμός: πινέλο, ρολό μεσαίου πάχους, συμβατικό ή αερογράφο.
-Αραίωση: αραιώστε το μείγμα που προκύπτει (2,5 l συστατικού A + 0,75 l συστατικού B) προσθέτοντας 0,300-0,400 l νερού, έως 13% κατά βάρος.
-Μην προσθέτετε περισσότερο νερό για να παρατείνετε το χρόνο ζωής του μείγματος.
-Ανακατέψτε (καταλύστε) και χρησιμοποιήστε ένα δοχείο κάθε φορά (συστατικό A + συστατικό B).
-Αριθμός στρώσεων: 2.
-Για να αποφύγετε τη δημιουργία διαφοράς χρώματος, εφαρμόστε το προϊόν συνεχώς, αποφεύγοντας να περάσετε πάνω από τα ήδη στεγνωμένα τμήματα.
-Καθαρίστε τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
-Ενδεικτική απόδοση: επηρεάζεται σημαντικά από τη φύση και την κατάσταση της επιφάνειας· περίπου 7-8 m²/l για τις δύο στρώσεις, περίπου 25 m² για ολόκληρη τη συσκευασία A+B, κατάλληλα αραιωμένη σε 2 στρώσεις.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το προϊόν διατίθεται άχρωμο και δεν μπορεί να χρωματιστεί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότηταποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2ετών από την ημερομηνία παραγωγής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατηγορία A/j: Διμερή αντιδραστικά επιχρίσματα υψηλής απόδοσης (με βάση το νερό): 140 g/l (2010)
Το προϊόν περιέχει το πολύ: 140 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην απορρίπτετε τις συσκευασίες στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν πλήρως και, στη συνέχεια, αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα στους υπονόμους, στα υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.