SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Grana Finissima

0,6 mm Ακρυλικός-σιλοξανικός σοβάς με αντοχή στην μούχλα και την άλγη.



ΣΕΙΡΑ 463

ACRISYL GRANA FINISSIMA - V.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ACRISYL GRANA FINISSIMA είναι ένα υλικό επικάλυψης τοίχων εξωτερικού χώρου, με βάση ακρυλικό-σιλοξανικό συνδετικό, εξαιρετικά υδροαπωθητικό, με φινίρισμα που μοιάζει με σοβά.
Χάρη στους καμπυλωτούς κόκκους του, προσφέρει ικανότητα πλήρωσης και κάλυψης που του επιτρέπουν να εξομαλύνει μια ανώμαλη επιφάνεια υποστρώματος. Παράγει φινίρισμα πολύ παρόμοιο με αυτό των ορυκτών σοβάδων και μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε η επιφάνεια υποστρώματος παρουσιάζει αισθητικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες απορρόφησης.
Το ACRISYL GRANA FINISSIMA είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για έργα αποκατάστασης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: ακρυλικό συμπολυμερές τροποποιημένο με σιλοξάνη σε υδατική διασπορά
- Χρωστικές και πληρωτικά: σκόνη χαλαζία και κόκκοι μαρμάρου
- Διαλύτης: νερό
- Ιξώδες: πάστα
- Μέγεθος κόκκου: 0,6 mm
- Αντοχή στα αλκάλια UNI 10795: ανθεκτικό στα αλκάλια
- Σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναγραφόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
- Διαπερατότητα νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3: χαμηλή, w<0,1 kg/m²h^{0,5}
- Διαπερατότητα υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2: υψηλή, Sd<0,14 m
- Προστατευτικό τοιχοποιίας σύμφωνα με τη θεωρία του Kuenzle κατά DIN 18550: W<0,5 kg/m²h^{0,5} και Sd<2 μέτρα
- Ανθεκτικό στη μούχλα και τα φύκια σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 15457 και UNI EN 15458
- Ξήρανση (στους 25°C και 65% σ.υ.): από 1 ώρα και 30' έως 3 ώρες, ανάλογα με το πάχος εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες σκυροδέματος.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».

Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- Ελέγξτε την κατάσταση διατήρησης. Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία. Εάν δεν είναι, ανανεώστε την επιφάνεια ή σταθεροποιήστε την χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε πρώτα την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 480222 και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 4810333.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και εφαρμόστε:
- Απομακρύνετε τυχόν εξανθήματα με βούρτσισμα ή πλύσιμο.
- Εάν υπάρχει παλιά βαφή, αφαιρέστε τυχόν ξεφλουδισμένα τμήματα που δεν έχουν προσκολληθεί πλήρως, ενώ τα ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως διαβρέχοντας καλά την επιφάνεια και ξύνοντας ή χρησιμοποιώντας μηχανή υδροβολής υψηλής πίεσης.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.

Επιφάνειες σοβά:

- Οι ρωγμές πρέπει να διευρυνθούν επαρκώς και να γεμιστούν με στόκο ή παρόμοια προϊόντα.
- Εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια. Επεξεργαστείτε τυχόν τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με RASAMIX FIT 9670160, BETOMARC FIT 9740150 ή MARCOPRO 975, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς στεγνό και εφαρμόστε μία στρώση ακρυλικού σταθεροποιητικού τοίχου με βάση το νερό IDROFIS 4700006, ή σταθεροποιητικού τοίχου με βάση διαλύτη ISOMARC 4410111, ή μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001. Σε συμπαγείς επιφάνειες που δεν ξεφλουδίζουν, εφαρμόστε το υδατοδιαλυτό στερεωτικό κάλυψης MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Σε ανώμαλες επιφάνειες, μπορείτε να εφαρμόσετε μία στρώση της βάσης εξομάλυνσης ACRISYL GRIP κωδ. 9320019.
- Εφαρμόστε το ACRISYL GRANA FINISSIMA σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

Επιφάνειες από σκυρόδεμα:

- Απομακρύνετε τυχόν θρυμματισμένο δομικό τσιμέντο.
- Οι μεταλλικοί δίσκοι οπλισμού που είναι ορατοί στην επιφάνεια πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά με βούρτσα και να υποβληθούν σε επεξεργασία με το παθητικοποιητικό BETOXAN PRIMER 9490125.
- Αποκαταστήστε τα ελλείποντα τμήματα με τις στρώσεις εξομάλυνσης BETOXAN 400 ή BETOXAN 300, μη συρρικνούμενο θιξοτροπικό κονίαμα ενισχυμένο με ίνες 9490140/130· πραγματοποιήστε την τελική εξομάλυνση με το BETOXAN 200, μη συρρικνούμενη στρώση εξομάλυνσης κατά της ανθρακώσεως 9490120.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς στεγνό και εφαρμόστε μία στρώση του ISOMARC 4410111, σταθεροποιητικού τοίχου με βάση διαλύτη, ή του μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτη ATOMO 8840001. Σε συμπαγείς επιφάνειες που δεν παρουσιάζουν κιμωλίωση, εφαρμόστε το υδατοδιαλυτό σταθεροποιητικό κάλυψης MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Σε ανώμαλες επιφάνειες, είναι δυνατή η εφαρμογή μιας στρώσης της βάσης εξομάλυνσης ACRISYL GRIP κωδ. 9320019.
- Εφαρμόστε το ACRISYL GRANA FINISSIMA σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

(Η αραίωση του σφραγιστικού και η ποσότητα που πρέπει να εφαρμοστεί εξαρτώνται από το βαθμό απορρόφησης της επιφάνειας και πρέπει να καθοριστούν με την πραγματοποίηση προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια).

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες ατμόσφαιρας και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%
Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C
Επίπεδο υγρασίας επιφάνειας υποστρώματος: <10%
- Αποφύγετε την εφαρμογή όταν υπάρχει επιφανειακή συμπύκνωση ή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Για να μην επηρεαστεί η βέλτιστη εμφάνιση και απόδοση του προϊόντος, συνιστούμε να εφαρμόζεται μόνο στις προαναφερθείσες κλιματολογικές συνθήκες και οι επιφάνειες να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία για περίπου 48 ώρες. Αυτό θα επιτρέψει στο προϊόν να στεγνώσει πλήρως και θα εξασφαλίσει ομοιόμορφο πολυμερισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται σε περίπου 10 ημέρες.
- Οι επιφάνειες που θα βραχούν από βροχή κατά τη διάρκεια των περίπου 10 ημερών ενδέχεται να παρουσιάσουν ημιδιαφανείς κάθετες γραμμές. Το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος και μπορεί να εξαλειφθεί με πλύσιμο με νερό υπό υψηλή πίεση ή μετά από επόμενες βροχοπτώσεις.
- Η εφαρμογή σε επιφάνειες με αλατώδη εξανθήματα ή που υπόκεινται σε ανερχόμενη υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσφυση του προϊόντος στο υπόστρωμα. Επομένως, είναι απαραίτητο να ανακατασκευαστεί πρώτα η τοιχοποιία χρησιμοποιώντας αφυγραντικά επιχρίσματα και, στη συνέχεια, να βαφτεί με το σιλοξανικό σύστημα NEPTUNUS/SCUDOSIL.
- Η προστασία των φινιρισμάτων κατά της μούχλας και των φυκιών είναι θυσιαστικού χαρακτήρα: η αποτελεσματικότητα και η αντοχή επηρεάζονται σημαντικά από τη σοβαρότητα της περιβαλλοντικής και κλιματικής έκθεσης, την κατηγορία του κτιρίου και το επιλεγμένο σύστημα εφαρμογής.
- Εργαλεία: πλαστική ή χαλύβδινη σπάτουλα.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση. Το ιξώδες του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί με την προσθήκη νερού έως 1% το πολύ.
- Ανακατέψτε το προϊόν πριν την εφαρμογή.
- Αριθμός στρώσεων: 2. Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος με την πλαστική σπάτουλα και ισιώστε το πριν αρχίσει να σχηματίζει επιφανειακό φιλμ.
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση: 2,2 – 2,4 kg/m² με βάση 2 στρώσεις σε επιφάνειες μέσου πορώδους. Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε δοκιμή στο χώρο εφαρμογής για να προσδιορίσετε την απόδοση.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα χρώματα διατίθενται μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων και με τη χρήση χρωστικών της σειράς COLORADO 548.
Όταν χρησιμοποιείτε πολλές παρτίδες, συνιστάται να αναμιγνύετε τα διάφορα προϊόντα μεταξύ τους για να αποφύγετε μικρές διαφορές στην απόχρωση.
Για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, αποτελεί καλό κανόνα να χρησιμοποιείτε πάντα υλικό από την ίδια παρτίδα, από γωνία σε γωνία. Για εργασίες όπου είναι αναπόφευκτο να συνεχίσετε σε έναν τοίχο με διαφορετική παρτίδα, μην τοποθετείτε τις παρτίδες συνεχόμενα. Για το σημείο μετάβασης, χρησιμοποιήστε τυχόν διακοπές στη συνέχεια της επιφάνειας: καλούπια, γωνίες, καλώδια κ.λπ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)

Κατ. A/c: Επιστρώσεις για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος (με βάση το νερό): 40 g/l (2010)

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Το προϊόν περιέχει το πολύ: 40 g/l VOC

Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν εντελώς και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Ακρυλική επίστρωση με εφέ γύψινου φινιρίσματος. Εφαρμογές, σε επιφάνειες που έχουν προ-ασταρωθεί, της σειράς ACRISYL GRANA FINISSIMA 463, με βάση ακρυλικό-σιλοξανικό συμπολυμερές σε υδατική διασπορά, πυριτικά άλατα και κόκκους μαρμάρου, με μέσο πάχος 1,0 mm σε 2 στρώσεις.

Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού € .....ανά m^2.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.