SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Αστάρι Marcotherm

Μικροχαλαζιακό αστάρι εξωτερικής-εσωτερικής χρήσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ 4740019

MARCOTHERM PRIMER - V.2024-09-24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MARCOTHERM PRIMER είναι ένα υδατοδιαλυτό σφραγιστικό υψηλής διεισδυτικότητας, κατάλληλο για τον εμποτισμό και τη σταθεροποίηση εσωτερικών και εξωτερικών ορυκτών επιφανειών.
Ειδικό στερεωτικό επίστρωσης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης MARCOTHERM.
Το προϊόν αποκαλύπτει την παρουσία υψηλής υπολειμματικής υγρασίας στο υπόστρωμα, η οποία δεν φτάνει στο επίχρισμα.
Με σύνθεση από πολυμερή με πολύ λεπτά σωματίδια, σε περίπτωση μη ομοιογενών επιφανειών, αρμών ή επιδιορθώσεων, το MARCOTHERM PRIMER εξισώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος και δημιουργεί την ιδανική πρόσφυση για τις επόμενες στρώσεις του τελικού φινιρίσματος.
Το MARCOTHERM PRIMER έχει αποδειχθεί κατάλληλο ως σταθεροποιητικό για παχιά επιχρίσματα, χρώματα και διακοσμητικά υλικά ορυκτής ή συνθετικής φύσης.
Όταν χρωματιστεί κατάλληλα με χρωματομετρητή, το MARCOTHERM PRIMER επιτρέπει την επίτευξη εξαιρετικών καλύψεων σε κύκλους βαφής με έντονες και φωτεινές αποχρώσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Θερμομονωτικό σύστημα MARCOTHERM.
- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Επιφάνειες γύψου και γυψοσανίδας.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.
- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: μικρογαλάκτωμα χαμηλής οσμής

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

-Διαλύτης: νερό
-Πυκνότητα σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,18-1,24 kg/l
-Χρόνοι ξήρανσης (στους 25°C και 65% σχετική υγρασία):
στεγνώνει στην αφή σε 30-40 λεπτά· μπορεί να βαφτεί ξανά μετά από 2 ώρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης MARCOTHERM:
- Μετά την επικόλληση των πάνελ και την επακόλουθη εξομάλυνση, περιμένετε την πλήρη ξήρανση και ωρίμανση του στρώματος εξομάλυνσης, η οποία, υπό βέλτιστες συνθήκες, διαρκεί περίπου 10 ημέρες.
- Εφαρμόστε το MARCOTHERM PRIMER ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.
- Βάψτε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας προϊόντα φινιρίσματος από τη σειρά MARCOTHERM.

Επιφάνειες σοβά, γύψου και γυψοσανίδας:
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα έχει χρόνο ωρίμανσης τουλάχιστον 28 ημερών.
- Ελέγξτε την κατάσταση συντήρησης. Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία. Εάν δεν είναι, επαναεπιστρώστε ή σταθεροποιήστε τη χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδικός 4810333).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Σε εσωτερικούς χώρους, εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνεια και επεξεργαστείτε τρύπες, ρωγμές, σχισμές και κενά με το TAMSTUCCO 9400006/9410110· λειάνετε το στόκο και κάνετε τις τελικές πινελιές με γυαλόχαρτο.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με το RASAMIX 9440160 ή με το BETOMARC 9450150 ή το RASOMARC 9500150, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε το MARCOTHERM PRIMER ακολουθώντας τις οδηγίες
- Μετά από τουλάχιστον 2 ώρες, εφαρμόστε το προϊόν φινιρίσματος.

Επιφάνειες από σκυρόδεμα:
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα ασβεστοχρωμάτων ή χρωμάτων τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν αποκατάστασης COMBAT 333 (κωδικός 4810333).
- Οι μεταλλικοί δίσκοι οπλισμού που είναι ορατοί στην επιφάνεια πρέπει να βουρτσιστούν προσεκτικά και να επεξεργαστούν με το παθητικοποιητικό BETOXAN PRIMER 9490125.
- Αποκαταστήστε τα ελλείποντα τμήματα με τις στρώσεις εξομάλυνσης BETOXAN 400 ή BETOXAN 300, μη συρρικνούμενο θιξοτροπικό κονίαμα ενισχυμένο με ίνες 9490140/0130· πραγματοποιήστε την τελική εξομάλυνση με το BETOXAN 200, μη συρρικνούμενη στρώση εξομάλυνσης κατά της ανθρακώσεως 9490120.
- Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε το MARCOTHERM PRIMER ακολουθώντας τις οδηγίες
- Μετά από τουλάχιστον 2 ώρες, εφαρμόστε το προϊόν φινιρίσματος.

(Η αραίωση του σφραγιστικού και η ποσότητα που πρέπει να εφαρμοστεί εξαρτώνται από το επίπεδο απορρόφησης της επιφάνειας και πρέπει να καθοριστούν με την πραγματοποίηση προκαταρκτικών δοκιμών στη συγκεκριμένη επιφάνεια).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες αέρα και επιφάνειας υποστρώματος:
Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: <75%

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35 °C
Επίπεδο υγρασίας επιφάνειας υποστρώματος: <10%
-Αποφύγετε την εφαρμογή όταν υπάρχει επιφανειακή συμπύκνωση ή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
-Εργαλεία: πινέλο, ρολό.
-Αριθμός στρώσεων: Εφαρμόζονται 1-2 στρώσεις, υγρό πάνω σε υγρό.
-Αραίωση: 20-30% με νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
-Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
-Ενδεικτική απόδοση: 8-10 m²/l.
Συνιστάται να πραγματοποιηθεί μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια για τον προσδιορισμό της απόδοσης.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα χρώματα διατίθενται μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων Marcromie.
Το προϊόν μπορεί επίσης να χρωματιστεί χρησιμοποιώντας τα γενικής χρήσης χρωστικά της σειράς COLORADO 548
, έως 5% το πολύ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης:+30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε πρωτότυπες, κλειστές συσκευασίες και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατ. A/h: Συνδετικά αστάρια (με βάση το νερό): 30 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 30 g/l VOC

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας μετά τη χρήση, μην πετάτε τα δοχεία, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Μην τα αδειάζετε σε αποχετεύσεις, υδάτινα ρεύματα ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στερεωτικό τοίχου με υψηλή καλυπτικότητα για εξωτερικούς/εσωτερικούς χώρους
Εφαρμογή σε προετοιμασμένες επιφάνειες, του υδατοδιαλυτού σταθεροποιητή τοίχων MARCOTHERM PRIMER
με βάση μικρογαλάκτωμα, κατάλληλο για τον εμποτισμό υποστρωμάτων τοίχων στις ποσότητες που καθορίζονται από το υπόστρωμα.
Προμήθεια και τοποθέτηση του υλικού €.....ανά τ.μ.

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.