SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Fondo Finitura

Ακρυλικό-σιλοξανικό χρώμα εξωτερικής χρήσης με κοκκομετρία. Ανθεκτικό στην μούχλα και την άλγη.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ACRISYL FONDO FINITURA είναι ένα χρωματισμένο προϊόν φινιρίσματος για εξωτερική χρήση, με βάση διαλύματα ακρυλικού-σιλοξάνης σε νερό και αδρανή υλικά υψηλής πληρότητας.
Το ACRISYL FONDO FINITURA επιτρέπει την εφαρμογή δύο στρώσεων φινιρίσματος με υψηλή ικανότητα κάλυψης τυχόν ατελειών της επιφάνειας που οφείλονται σε επιδιορθώσεις ή επιφανειακές ανομοιογένειες προηγούμενων επιστρώσεων. Κατάλληλο ως λειαντικό φινίρισμα σε επιφάνειες από τις οποίες έχουν προηγουμένως αφαιρεθεί παλαιές επιστρώσεις ή χρώματα.
Με καλή υδροφοβικότητα και αναπνευσιμότητα υδρατμών, το φινίρισμα ACRISYL FONDO FINITURA προστατεύεται από τη δημιουργία μούχλας και φυκιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού: Ακρυλικό συμπολυμερές τροποποιημένο με σιλοξάνη σε υδατική διασπορά
- Ειδικό βάρος σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l
- Μέσο μέγεθος κόκκων πληρωτικού: 0,35 mm
- Μέγιστο μέγεθος κόκκων πληρωτικού: 0,7 mm
- Αντοχή σε υγρό τρίψιμο σύμφωνα με το πρότυπο UNI 10560: >10.000 κύκλοι, εξαιρετική
- Αντοχή στα αλκάλια σύμφωνα με το πρότυπο UNI 10795: ανθεκτικό στα αλκάλια
- Διαπερατότητα υγρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3: χαμηλή, w<0,1 $kg/m^2h^{o,5}$
- Ρυθμός διαπερατότητας υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2: υψηλός, Sd < 0,14 m
- Προστασία τοιχοποιίας σύμφωνα με τη θεωρία του Kuenzle κατά DIN 18550: W < 0,5 $kg/m^2h^{o,5}$ και Sd < 2 μέτρα
- Ανθεκτικό στη μούχλα και τα φύκια σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 15457 και UNI EN 15458
- Χρόνος στεγνώματος (στους 25 °C και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε 1 ώρα· επικάλυψη μετά από 4 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Επιφάνειες από σκυρόδεμα.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων οργανικής ή ανόργανης φύσης, ξηρά, συμπαγή, απορροφητικά και συνεκτικά.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Διάφορα είδη ορυκτών συσσωματωμάτων, αρκεί να είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».
Μην εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες
επιφάνειες. Δεν εφαρμόζεται σε μακροπορώδεις
σοβάδες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Επιφάνειες σοβά:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και παλαιωμένη. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή σταθεροποιήστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 κωδικός 4810222 (φροντίζοντας να ξεπλύνετε καλά την επιφάνεια με νερό) και με το δραστικό COMBAT 333 κωδικός 4810333.
- Απομακρύνετε με βούρτσισμα ή πλύσιμο τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα ασβεστοχρώματος ή πυριτικής βαφής
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σφραγιστικά για να σφραγίσετε τυχόν ρωγμές.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με το RASAMIX FIT 9670160 ή με το BETOMARC FIT 9740150 ή το MARCOPRO 975, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Σε επιφάνειες υποστρώματος ιδιαίτερα κοκκώδεις ή ελαφρώς συνεκτικές, εφαρμόστε πρώτα μία στρώση σταθεροποιητικού ATOMO 8840001 (μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες, με βάση το νερό) ή του χρωματισμένου σταθεροποιητικού τοίχων με βάση διαλύτες MARCOFIX 4420001.
- Σε στεγνές επιφάνειες, εφαρμόστε 2 στρώσεις ACRISYL FONDO FINITURA, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εφαρμογής.

Επιφάνειες σκυροδέματος:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως και έχει παλαιώσει. Εάν είναι απαραίτητο, ανανεώστε ή σταθεροποιήστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 κωδ. 4810222 (φροντίζοντας να ξεπλύνετε καλά την επιφάνεια με νερό) και με το δραστικό COMBAT 333 κωδ. 4810333.
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες εναποθέσεις με βούρτσισμα.
- Απομακρύνετε τυχόν τσιμέντο της δομής που έχει αρχίσει να ξεφλουδίζει.
- Οι μεταλλικοί δίσκοι οπλισμού που είναι ορατοί στην επιφάνεια πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά με βούρτσα και να υποβληθούν σε επεξεργασία με το παθητικοποιητικό BETOXAN PRIMER 9490125.
- Αποκαταστήστε τα ελλείποντα τμήματα με τις στρώσεις εξομάλυνσης BETOXAN 400ή BETOXAN 300, μη συρρικνούμενο θιξοτροπικό κονίαμα ενισχυμένο με ίνες 9490140/0130· πραγματοποιήστε την τελική εξομάλυνση με το BETOXAN 200,μη συρρικνούμενη στρώση εξομάλυνσης κατά της ανθρακώσεως 9490120.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς στεγνό και εφαρμόστε μια στρώση χρωματισμένου σταθεροποιητικού τοίχου με βάση διαλύτη MARCOFIX 4420001 μικροποιημένου σταθεροποιητικού χωρίς διαλύτη ATOMO 8840001.
Σε μη σκληρυμένο σκυρόδεμα, όταν υπάρχουν ορυκτέλαια, χρησιμοποιήστε το σταθεροποιητικό τοίχου με βάση διαλύτη ISOMARC 4410111.
- Σε ξηρές επιφάνειες, εφαρμόστε το ACRISYL FONDO FINITURAσύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνθήκες αέρα και επιφάνειας υποστρώματος:
-Θερμοκρασία αέρα: Ελάχ. +8 °C / Μέγ. +35 °C Σχετική
υγρασία περιβάλλοντος: <75%
-Θερμοκρασία επιφάνειας υποστρώματος: Ελάχ. +5 °C / Μέγ. +35
°C Επίπεδο υγρασίας της επιφάνειας υποστρώματος: <10%
-Αποφύγετε την εφαρμογή όταν υπάρχει επιφανειακή συμπύκνωση ή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Για να μην επηρεαστεί η βέλτιστη εμφάνιση και απόδοση του

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Για το προϊόν αυτό, συνιστούμε να εφαρμόζεται μόνο στις προαναφερθείσες κλιματολογικές συνθήκες και οι επιφάνειες να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία για περίπου 48 ώρες. Αυτό θα επιτρέψει στο προϊόν να στεγνώσει πλήρως και θα εξασφαλίσει ομοιόμορφο πολυμερισμό, ο οποίος πραγματοποιείται σε περίπου 10 ημέρες.

- Οι επιφάνειες που θα βραχούν από βροχή κατά τη διάρκεια των περίπου 10 ημερών ενδέχεται να παρουσιάσουν ημιδιαφανείς κάθετες γραμμές. Το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος και μπορεί να εξαλειφθεί με πλύσιμο με νερό υπό υψηλή πίεση ή μετά από επόμενες βροχοπτώσεις.
- Η εφαρμογή σε επιφάνειες με αλατώδη εξανθήματα ή που υπόκεινται σε ανερχόμενη υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσφυση του προϊόντος στο υπόστρωμα. Επομένως, είναι απαραίτητο να ανακατασκευαστεί πρώτα η τοιχοποιία χρησιμοποιώντας αφυγραντικά κονιάματα και, στη συνέχεια, να βαφτεί με το σιλοξανικό σύστημα NEPTUNUS.
- Η προστασία των φινιρισμάτων κατά της μούχλας και των φυκιών είναι θυσιαστικού χαρακτήρα: η αποτελεσματικότητα και η αντοχή επηρεάζονται σημαντικά από τη σοβαρότητα της περιβαλλοντικής και κλιματικής έκθεσης, την κατηγορία του κτιρίου και το επιλεγμένο σύστημα εφαρμογής.
- Εργαλεία: πρώτη στρώση με πινέλο, δεύτερη στρώση με πινέλο ή ρολό.
- Ανακατέψτε το προϊόν πριν από την εφαρμογή.
- Αραίωση: 20-30% με νερό.
- Αριθμός στρώσεων: 2.
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Ενδεικτική απόδοση: 5-7 τ.μ./λ. ανά στρώση σε επιφάνειες μέσου πορώδους. Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε δοκιμή στο συγκεκριμένο υπόστρωμα για να προσδιορίσετε την απόδοση.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα χρώματα διατίθενται μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων και με τη χρήση χρωστικών της σειράς COLORADO 548.
Όταν χρησιμοποιείτε πολλές παρτίδες, συνιστάται να αναμειγνύετε τα διάφορα προϊόντα μεταξύ τους για να αποφύγετε μικρές διαφορές στην απόχρωση.
Για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, αποτελεί καλό κανόνα να χρησιμοποιείτε πάντα υλικό από την ίδια παρτίδα, από γωνία σε γωνία. Για εργασίες όπου είναι αναπόφευκτο να συνεχίσετε σε έναν τοίχο με διαφορετική παρτίδα, μην τοποθετείτε τις παρτίδες συνεχόμενα. Για το σημείο μετάβασης, χρησιμοποιήστε τυχόν διακοπές στη συνέχεια της επιφάνειας: καλούπια, γωνίες, καλώδια κ.λπ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης:+30 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C

Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όρια ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατ. A/c: Χρώματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος (με βάση το νερό): 40 g/l (2010)
Το προϊόν περιέχει το πολύ: 40 g/l VOC

Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν εντελώς και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ακρυλικό-σιλοξανικό υλικό εξομάλυνσης εξωτερικών επιφανειών με φινίρισμα, με αντιμυκητιακή και αντιφυτική δράση.

Εφαρμογή 2 στρώσεων ACRISYL FONDO FINITURA
με βάση ακρυλικό-σιλοξανικό συμπολυμερές, στην ποσότητα που απαιτείται ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού € .....ανά m².

Ο Όμιλος SAN MARCO εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του και με βάση την εμπειρία του· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι εκτός του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.