SAN MARCO
είναι μια μάρκα της
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Βενετία), Ιταλία

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmorino Fine

Λεπτόκοκκη ματ ορυκτή διακοσμητική επίστρωση για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



ΣΕΙΡΑ 963

MARMORINO FINE - 24/09/2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα διακοσμητικό επίχρισμα με βάση τον ασβέστη, που δημιουργεί φινιρίσματα που θυμίζουν την κομψή και λειτουργική εμφάνιση του μαρμάρου, προσδίδοντας φυσικές υφές με περισσότερο ή λιγότερο εμφανείς χρωματικές αποχρώσεις, ανάλογα με τη διαδικασία, καθώς και μια συμπαγή και πολύ ανθεκτική εμφάνιση που είναι λεία, αδιαφανής και απαλή στην αφή.
Χάρη στην ορυκτή του σύνθεση, το ανθεκτικό και προστατευτικό MARMORINO FINE διατηρεί τη σωστή αναπνοή του τοίχου και εμποδίζει τον σχηματισμό μούχλας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της άνεσης διαβίωσης. Ανθεκτικό στις επιδράσεις των ατμοσφαιρικών παραγόντων και εξαιρετικά αναπνεύσιμο, το MARMORINO FINE είναι κατάλληλο για εργασίες αποκατάστασης, ακόμη και σε κτίρια ιδιαίτερου ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.
Το προϊόν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Indoor Air Comfort Gold της Eurofins.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος συνδετικού υλικού: ασβέστης που σκληραίνει στον αέρα
- Ταξινόμηση ποιότητας εσωτερικού αέρα: A+
- Πιστοποίηση «Indoor Air Comfort Gold» (Eurofins IACG-442-01-07)
- Διαλύτης: νερό
- Μέγιστη κοκκομετρία μαρμάρου: 0,5 mm
- Ιξώδες: πάστα
- Διαπερατότητα νερού σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1062-3: μέτρια, w=0,20 kg/m²h^0,5
- Διαπερατότητα υδρατμών σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 7783-2: υψηλή, Sd≤0,1 για πάχος 0,7 mm
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά EN13501-1: Κατηγορία A2 s1 d0
Αναφέρεται σε κατανάλωση που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη και σε εφαρμογή σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
- Χρόνοι ξήρανσης (στους 25 °C και 65% σ.υ.): στεγνώνει στην αφή σε 3 ώρες· δυνατότητα επίστρωσης μετά από 6 ώρες (ανάλογα με το πάχος εφαρμογής).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε:

- Νέους και παλιούς σοβάδες με βάση υδραυλικά συνδετικά.
- Παλιά χρώματα και επιχρίσματα τοίχων ορυκτής φύσης, ξηρά, συμπαγή,

απορροφητικές και συνεκτικές.

- Ορυκτά συσσωματώματα διαφόρων ειδών, αρκεί να είναι απορροφητικά. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ».

Μην το εφαρμόζετε σε πρόσφατα βαμμένες επιφάνειες.

- Δεν συνιστάται η χρήση του σε εξωτερικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, καθώς, λόγω της υψηλής διαπερατότητάς του, το προϊόν δεν παρέχει προστασία από τη διάβρωση που προκαλεί το διοξείδιο του άνθρακα, η κύρια αιτία της φθοράς του σκυροδέματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες σοβά:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή και παλαιωμένη. Επαναεπιστρώστε ή σταθεροποιήστε τη χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα, εάν είναι απαραίτητο.
- Εάν υπάρχει μούχλα, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το καθαριστικό COMBAT 222 (κωδικός 4810222) και με το προϊόν ανακατασκευής COMBAT 333 (κωδικός 4810333).
- Βουρτσίστε ή πλύνετε για να αφαιρέσετε τυχόν εξανθήματα και παλιά ξεφλουδισμένη βαφή. Απομακρύνετε εντελώς τυχόν ανυψωμένα στρώματα βαφών με βάση τον ασβέστη ή της τέμπερας.
- Απομακρύνετε τυχόν σκόνη, αιθαλομίχλη ή άλλες αποθέσεις με βούρτσισμα.
- Οι ρωγμές, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, πρέπει να διευρυνθούν κατάλληλα και να γεμιστούν με στόκο ή παρόμοια προϊόντα.
- Εξομαλύνετε, αν χρειαστεί, με το BETOMARC FIT 9740150 ή με το RASAMIX FIT 9670160 ή το MARCOPRO 9750019 - 9750010, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.
- Μόνο σε περίπτωση ιδιαίτερα ξεφλουδισμένων επιφανειών, εφαρμόστε το μικροποιημένο σταθεροποιητικό χωρίς διαλύτες ATOMO 8840001.
- Εάν το υπόστρωμα δεν είναι ομοιογενές, με παρουσία παλαιών χρωμάτων, υλικών πλήρωσης ή επιδιορθώσεων, ισοπεδώστε την επιφάνεια εφαρμόζοντας μια στρώση ασταριού MARCOSIL GRIP 9310019 ή MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Προχωρήστε στην εφαρμογή του MARMORINO FINE σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα «Οδηγίες εφαρμογής».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Δεδομένου ότι η ξήρανση και η ανθρακοποίηση του MARMORINO FINE, όπως και όλων των προϊόντων ασβέστη, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος όταν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από +10 °C έως

+35 °C και η σχετική υγρασία του αέρα <75%.

- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μετά την εφαρμογή, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και την υγρασία έως ότου το προϊόν στεγνώσει πλήρως, κάτι που συνήθως συμβαίνει (στους 20 °C) μετά από περίπου 72 ώρες.
- Η έκθεση των επιφανειών με ασβεστοκονιάματα σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, βροχή, υψηλή υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα λεύκανσης των επιφανειών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανθρακοποίησης. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να αποδειχθούν μη αναστρέψιμα σε ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.
- Εάν η επιφάνεια δεν απαιτεί τη χρήση σταθεροποιητικού, συνιστάται ωστόσο να την υγράνετε για να αποτρέψετε τον τοίχο από το να απορροφήσει υπερβολική ποσότητα νερού από το συνδετικό υλικό.
- Εργαλεία: σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστική.
- Αριθμός στρώσεων: πρέπει να εφαρμοστούν τουλάχιστον 2 στρώσεις προϊόντος για την προετοιμασία του υποστρώματος.
- Αραίωση: έτοιμο προς χρήση.
- Καθώς το MARMORINO FINE είναι προϊόν ορυκτής βάσης, το ιξώδες του μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Για να αποκτήσει ξανά την αρχική του εμφάνιση, αρκεί να ανακατευτεί με μηχανικό εργαλείο, προσθέτοντας ενδεχομένως έως 1% νερό.
- Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.
- Ενδεικτική απόδοση: 0,8-1 kg/m^2 με βάση 2 στρώσεις σε λείες επιφάνειες με μέση απορροφητικότητα. Συνιστάται να προσδιοριστεί η πραγματική απόδοση

Αξιολογήστε το αποτέλεσμα πραγματοποιώντας μια προκαταρκτική δοκιμή στη συγκεκριμένη επιφάνεια. Μέθοδοι εφαρμογής «Natural Effect»:
Εφαρμόστε μια ομοιόμορφη στρώση MARMORINO FINE με μεταλλική σπάτουλα, τοποθετώντας πάχος κατάλληλο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Όταν η επιφάνεια στεγνώσει, προσθέστε μια δεύτερη στρώση προϊόντος με μεταλλική σπάτουλα, καλύπτοντας πλήρως την πρώτη στρώση. Όταν το προϊόν βρίσκεται στη φάση στεγνώματος, συμπιέστε το με μεταλλική ή πλαστική σπάτουλα μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός φινιρίσματος. Μέθοδοι εφαρμογής «Textured effect»: Εφαρμόστε μία στρώση MARMORINO FINE με χαλύβδινη σπάτουλα, απλώνοντάς το με άνισο πάχος, δημιουργώντας ελαφρές ραβδώσεις, απαραίτητες για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Όταν η επιφάνεια στεγνώσει, προσθέστε μια δεύτερη στρώση προϊόντος με χαλύβδινη σπάτουλα, καλύπτοντας πλήρως την πρώτη στρώση. Καθώς το προϊόν στεγνώνει, συμπιέστε το με χαλύβδινη ή πλαστική σπάτουλα μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός φινιρίσματος.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα χρώματα διατίθενται μέσω του συστήματος αντιστοίχισης χρωμάτων και με τη χρήση χρωστικών της σειράς COLORADO 548, ανθεκτικών στα αλκάλια.
Όταν χρησιμοποιείτε πολλές παρτίδες, συνιστάται να αναμιγνύετε τα διάφορα προϊόντα μεταξύ τους για να αποφύγετε ελαφρές διαφορές στην απόχρωση.
Για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, αποτελεί καλό κανόνα να χρησιμοποιείτε πάντα υλικό από την ίδια παρτίδα, από γωνία σε γωνία. Για εργασίες όπου είναι αναπόφευκτο να συνεχίσετε σε έναν τοίχο με διαφορετική παρτίδα, μην τοποθετείτε τις παρτίδες συνεχόμενα. Για το σημείο μετάβασης, αξιοποιήστε τυχόν διακοπές στη συνέχεια της επιφάνειας: καλούπια, γωνίες, καλώδια κ.λπ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +30 °C Ελάχιστη θερμοκρασία για σταθερότητα αποθήκευσης: +5 °C
Το προϊόν θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής, όταν αποθηκεύεται σε αρχικές, κλειστές συσκευασίες και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)
Κατ. A/l: επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος (με βάση το νερό):
200 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει το πολύ: 1 g/l VOC

Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας· αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν εντελώς και αντιμετωπίστε τα ως ειδικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Λεπτή ματ ορυκτή διακοσμητική επίστρωση
Εφαρμογές, σε προετοιμασμένες επιφάνειες, της σειράς επιστρώσεων τοιχοποιίας MARMORINO FINE 963, με βάση ασβέστη που σκληραίνει στον αέρα, με την εφαρμογή τουλάχιστον 2 στρώσεων, που χαρακτηρίζονται από υψηλή διαπερατότητα υδρατμών UNI EN ISO 7783-2 και μέση διαπερατότητα νερού UNI EN 1062-3.
Προμήθεια και εφαρμογή του υλικού €. ανά m2.

Η SAN MARCO GROUP εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της και με βάση την εμπειρία της· ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των προϊόντων, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέραν του ελέγχου της. Συνιστάται να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Το παρόν δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενα δελτία.