Τεχνικό Φυλλάδιο

HARDWAX PARQUET OIL 2K

Λάδι δύο συστατικών

VOC-free

code 49512K-HW



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για ένα μείγμα λαδιού δύο συστατικών, χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), με εξαιρετική απόδοση. Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει τη χρήση καταλύτη, μειώνοντας τους χρόνους στεγνώματος και ενισχύοντας την αντοχή της επιφάνειας.
Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση σε εσωτερικές επιφάνειες, προσδίδοντας ένα εξαιρετικά φυσικό φινίρισμα, με άριστη αντοχή στην τριβή και υδατοαπωθητικές ιδιότητες.
Το Hardwax Parquet Oil 2K χρησιμοποιείται αναμεμειγμένο με τον αντίστοιχο καταλύτη του. Διατίθεται επίσης στην έκδοση Parquet Oil 2K.

ΑΠΟΔΟΣΗ

30-50 m²/Lt ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για όλα τα ξύλινα δάπεδα εσωτερικού χώρου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμορφώνεται με την πιστοποίηση **EN71.III** – Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.
Πιστοποίηση για οικολογικές κατασκευές από το ινστιτούτο **IBR** του Rosenheim.
Συμμόρφωση με το πρότυπο DIN **68861-1:2011** – Αντοχή σε κρύα υγρά.
Συμμόρφωση με το πρότυπο **DIN 53160** – Αντοχή στο σάλιο και τον ιδρώτα.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/ cm^3	0.92 ± 0.02
Ιξώδες Ford#4	sec.	50±2
Στερεά	%	99±1
Χρόνος στεγνώματος, ελεύθερο σκόνης (20°C)	ώρες	6-8
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	24-48
Αναλογία κατάλυσης		100:10 οικιακή χρήση 100:30 περιοχές με μεγάλη κίνηση

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Εάν χρειαστεί, μπορεί να αραιωθεί με Solvoil 04 ή Solvoil Plus.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΕ

Τρίψτε το παρκέ ώστε να προκύψει μια λεία και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά βερνίκια. Στοκάρετε τις ρωγμές και τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 100-120. Πριν από την εφαρμογή της στρώσης βάσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης.

Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής όχι χαμηλότερη από +10°C.



Η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση περιστροφικής μηχανής δαπέδου. Για να επιτύχετε τη μέγιστη διείσδυση στο ξύλο, απλώστε το λάδι στην επιφάνεια με μια σπάτουλα, αφήστε το να απορροφηθεί για 10-20 λεπτά και στη συνέχεια γυαλίστε. Για ταχύτερη εφαρμογή, απλώστε το λάδι (στο οποίο έχει προστεθεί καταλύτης) απευθείας με τη χρήση περιστροφικής μηχανής.



Αφήστε να στεγνώσει για 6-8 ώρες. Περιμένετε να σκληρύνει επαρκώς πριν προχωρήσετε.



Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 180-220 ή με λειαντικό πλέγμα και απομακρύνετε σχολαστικά τη σκόνη πριν από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.



Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις.



Περιμένετε 48-72 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα και όχι σε υπερβολικό πάχος. Τα λάδια δεν είναι συμβατά με υποστρώματα διαφορετικής φύσης· συνεπώς, συνιστάται η εφαρμογή τους σε ακατέργαστο ξύλο ή σε επιφάνειες που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία με λάδια της ίδιας σειράς.
Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, παρουσία ισχυρών ανέμων, βροχής ή ομίχλης, καθώς και όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινού παγετού. Ελέγξτε τη συμβατότητα (π.χ. ως προς τον χρωματισμό, την περιεκτικότητα σε λάδια, την πιθανή παρεμπόδιση του στεγνώματος) σε περίπτωση άγνωστων ειδών ξύλου. Ορισμένα είδη ξύλου, ιδίως εκείνα με έντονο χρώμα ή/και εξωτικής προέλευσης (π.χ. Lapacho, Ipe, Iroko, καθώς και ξυλεία τύπου «Maganoids»), ενδέχεται να εμποδίσουν ή να επιβραδύνουν σημαντικά τη σκλήρυνση του ελαίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται η εφαρμογή μιας πολύ λεπτής πρώτης στρώσης και ο καλός αερισμός των χώρων, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ξήρανσης.

Τα λάδια παρουσιάζουν μια φυσιολογική τάση προς κιτρίνισμα, τόσο εντός του περιέκτη όσο και μετά την εφαρμογή τους· πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που αντικατοπτρίζει την προέλευση της πρώτης ύλης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** – κωδ.0051 ρητίνη στοκαρίσματος.
2. **Holzmasse K2 MDF** – κωδ 1650XX– στόκος ξύλου δύο συστατικών.
3. **Grundieroel coloroil** – κωδ. 3910XX – βαφή λαδιού.
4. **Parquet Kit 1/Parquet Kit 2** – κωδ. 4885/4886 – καθαριστικά και κεριά για καθημερινή χρήση.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές: χρωστικές της σειράς λαδιού CO

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Code 49512K-HW	6 x 1Lt
Code 49522K-HW	2 x 2,5Lt
Code 49532K -HW	2 x 5Lt
Code 49542K -HW	1 x 10Lt
Code 49552K -HW	1 x 20Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο· διατηρείτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, γυμνές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Το προϊόν έχει διάρκεια αποθήκευσης 36 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Πριονίδι, βαμβακερά υφάσματα, χαρτί και παρόμοια υλικά, εάν εμποτιστούν με το υγρό και παραμείνουν υπό τέτοιες συνθήκες, ενδέχεται να υποστούν αυτανάφλεξη. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε τέτοια υλικά —είτε για καθαρισμό είτε για οποιονδήποτε άλλον σκοπό— φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε το προϊόν να στεγνώσει γρήγορα, ή βρέξτε τα με νερό πριν τα απορρίψετε.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν τεχνικό δελτίο αποτελούν τυπικές μέσες τιμές, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση καθιερωμένων μεθόδων δοκιμών. Τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι ιδιότητες οποιουδήποτε παρεχόμενου δείγματος, δεν συνιστούν νομική εγγύηση ή δέσμευση. Συνιστούμε στον χρήστη να αξιολογεί την καταλληλότητα των προϊόντων μας για συγκεκριμένες χρήσεις ή εφαρμογές. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός Προϊόντος: **49512K-HW**
Έκδοση: **01 of 05/15/2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax .: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it