Τεχνικό Φυλλάδιο

FRENCH GYPSUM

Σε σκόνη

κωδ. CDO6563



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η γαλλική κιμωλία (French Chalk) χρησιμοποιείται στην επιχρύσωση για την προετοιμασία του υποστρώματος της επιφάνειας που πρόκειται να διακοσμηθεί με φύλλα χρυσού. Μεταξύ των διαφόρων ειδών υποστρώματος, η γαλλική κιμωλία έχει χρησιμοποιηθεί ειδικότερα ως υπόστρωμα για εικόνες. Καθώς είναι ελαφρώς πιο μαλακή στην αφή από την κιμωλία της Μπολόνια (Bologna Chalk) λόγω των λεπτότερων κόκκων της, είναι επίσης χρήσιμη στην παρασκευή υλικών πλήρωσης (στοκαρίσματος) για διάφορες εφαρμογές, καθώς και, γενικότερα, στη δημιουργία διακοσμήσεων υψηλής ποιότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.Προετοιμάστε την κουνελόκολλα, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο. Αφού εφαρμόσετε το υπόστρωμα «colletta» (αστάρι), διαλύστε σε μπεν μαρί, μέσα στο μικρό σκεύος που χρησιμοποιούν οι επιχρυσωτές, 350 γραμμάρια γαλλικής κιμωλίας (French Chalk) σε μισό λίτρο «colletta».

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.Προετοιμάστε την κουνελόκολλα, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο. Αφού εφαρμόσετε το υπόστρωμα «colletta» (αστάρι), διαλύστε σε μπεν μαρί, μέσα στο μικρό σκεύος που χρησιμοποιούν οι επιχρυσωτές, 350 γραμμάρια γαλλικής κιμωλίας (French Chalk) σε μισό λίτρο «colletta».

2.Απλώστε το μείγμα στο ξύλο όσο είναι ακόμα ζεστό (ammanitura). Ελέγξτε, ωστόσο, αν το ιξώδες του μείγματος είναι το κατάλληλο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για τις διάφορες στρώσεις που θα εφαρμοστούν (μπορεί να χρειαστούν έως και 5 ή 6), πάντα με ζεστό μείγμα. Αφού στεγνώσει η κάθε στρώση, τρίβουμε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο χονδρικής κόκκωσης (120-180).

3.Αφού εξασφαλιστεί μια ικανοποιητική βάση, η επιφάνεια θα υποστεί επεξεργασία και λείανση στα άκρα και τις εγκοπές με τη χρήση εργαλείων απόξεσης κατάλληλου σχήματος, αφαιρώντας την περίσσεια κιμωλίας, ώστε να αναδειχθούν ξανά οι ακμές και τα διακοσμητικά στοιχεία.

4.Στη συνέχεια, τρίψτε σταδιακά με ένα πιο ψιλό γυαλόχαρτο (350-600) για να αφαιρέσετε τυχόν εναπομείνασες ατέλειες.

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it