Τεχνικό Φυλλάδιο

NC LACK

Διάφανο βερνίκι νίτρου

για έπιπλα εσωτερικού χώρου

κωδ. TN8109TR90.XX



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας διάφανο, βερνίκι νιτροκυτταρίνης για ξύλινες κατασκευές. Χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορο στέγνωμα, υψηλή διαφάνεια, εξαιρετική γυαλάδα και ευκολία εφαρμογής. Εφαρμόζεται πάνω από κατάλληλο υπόστρωμα NC, PU ή PE.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έπιπλα υψηλής ποιότητας, πόρτες, καρέκλες και ξύλινα στοιχεία εσωτερικών χώρων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ

Τελική επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα νίτρου (NC), πολυουρεθάνης (PU) ή πολυεστέρα (PE).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	Μονάδα	Τιμή
Ιξώδες Ford 4	δευτ.	53
Περιεκτικότητα στερεών	%	34
Ποσότητα εφαρμογής	g/m²	120–150
Στέγνωμα από σκόνη	λεπτά	5–10
Δυνατότητα επαναβαφής	ώρες	4
Δυνατότητα στοίβαξης	ώρες	24

Οι χρόνοι έχουν καταγραφεί σε 20 °C και σχετική υγρασία 45–65%.

B.P.S. srl · Via Industria 4 · 30029 San Stino di Livenza (VE), Italy
www.bormapro.com · info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το προϊόν εφαρμόζεται με Airless, Airmix ή πιστόλι ψεκασμού με δοχείο βαρύτητας. Χρησιμοποιήστε μπεκ 1,4–1,8 mm και πίεση περίπου 3 bar, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδείξεις του κατασκευαστή.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Ποσοστό αραίωσης: 20–50%. Ο ακριβής κωδικός διαλυτικού απαιτεί επιβεβαίωση: η τρέχουσα σελίδα προϊόντος αναφέρει TH0011, ενώ ο επίσημος γενικός κατάλογος BormaPRO 2024 αναφέρει TH0016. Μην θεωρείτε κάποιον από τους δύο κωδικούς οριστικό πριν από έλεγχο του εγκεκριμένου TDS.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΥΑΛΑΔΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ:PRO0621.1 - 20% Ματ / 1lt
Κωδ:PRO0622 - 20% Ματ / 5lt
Κωδ:PRO0621.1-40 - 40% Σατινέ / 1lt
Κωδ:PRO0622-40 - 40% Σατινέ / 5lt
Κωδ:PRO621.1-90 - 90% Γυαλιστερό / 1lt
Κωδ:PRO0622-90 - 90% Γυαλιστερό / 5lt

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η θερμοκρασία και η διάρκεια αποθήκευσης δεν επιβεβαιώνονται από τα δημόσια στοιχεία. Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας και το εγκεκριμένο TDS.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ / ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Η επίσημη ιστοσελίδα αναφέρει μεταξύ άλλων ξυλόλιο, οξικό 1-μεθοξυ-2-προπύλιο, αιθυλοβενζόλιο, 2-βουτοξυαιθανόλη, νιτροκυτταρίνη, μεθυλαιθυλοκετόνη και οξικό n-βουτύλιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε το επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση. Πρόκειται για προϊόν διαλύτη, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση με επαρκή εξαερισμό και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας και εφαρμογής του κατασκευαστή.

Τα τεχνικά μας φυλλάδια βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων από δικές μας δοκιμές. Ωστόσο, οι τεχνικές μας συστάσεις παρέχονται καλή τη πίστει, αλλά χωρίς εγγύηση. Οι διαφορετικές επιφάνειες εφαρμογής, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αραιώσεις επηρεάζουν καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα και συχνά βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Οι χρήστες οφείλουν να δοκιμάζουν τα παρεχόμενα προϊόντα, ώστε να διαπιστώνουν την καταλληλότητά τους για τις ανάγκες τους. Εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

B.P.S. srl · Via Industria 4 · 30029 San Stino di Livenza (VE), Italy
www.bormapro.com · info@bormawachs.it